

UNIMARC FINITURA LEGNO

ZAŠTITNI PROZIRNI PREMAZ BEZ MIRISA ZA DRVO ZA VANJSKE I UNUTARNJE RADOVE

cod. 3180638/819

OPIS

UNIMARC FINITURA LEGNO je premaz na bazi vode za zaštitu i dekoraciju vanjskih i unutarnjih drvenih površina.

Vezivo na bazi akrilnih kopolimera, sadrži specijalnu zaštitu UV zraka, tako da se proizvod može upotrijebiti i za zaštitu vanjskih površina koje su jako izložene sunčevim zrakama i atmosferskim utjecajima.

Premaz daje izgled punoće i jako je elastičan tako da ostaje ne promijenjen usprkos prirodnim strukturnim promjena kod drveta.

POGODNE PODLOGE

Može se nanijeti na drvene podloge vanjske i unutarnje:

- drvene površine, nove ili već obojane kao što su vrata, grede, brodski pod, prozori, stepenice itd.

OPREZ kod nanašanja na drvene podloge koje su bogate taninom. Za spriječavanje nastajanja tamnih mrlja, nanijeti temeljni premaz UNIMARC PRIMER ATITANNINO.

TEHNIČKI PODACI

- Vezivo: akrilni kopolimer u vodenoj otopini
- Otapalo: voda
- Specifična težina po UNI EN ISO 2811-1: 1,00 – 1,10 kg/l.
- Viskozitet kod punjenja UNI 8902: 800 ± 75 cps na 25 °C (Brookfield rotacioni viskozi metar)
- Sjajnost UNI EN ISO 2813:
- Sjajna: >85 kut čitanja, 60°
- Polu sjajna: 20±5, kut čitanja, 60°
- Sušenje (na 25°C i 65% R.V.): suho na dodir za 1 h; slijedeći sloj se može nanositi nakon 6 h.

PRIPREMA PODLOGE

Drvene površine nove ili obnovljene:

- Izbrusiti kako bi se uklonilo dignuto iverje.
- Ukloniti sve tragove smole sa površine upotrebljavajući Nitro razrjeđivač.
- Popuniti sve neravnine uz pomoć sintetičkog kita. Lagano izbrusiti popunjene površine i ukloniti svu prašinu.
- Provjeriti da podloga nije previše vlažna
- Na drvene podloge koje nemaju podjednaku upojnu moć mekane ili suhe nijeti jedan sloj UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO bezbojni razrijeđenog sa vodom 20-30% kao temeljni premaz.
- Na vanjske površine, za povećati zaštitu podloge, preporuča se nanijeti dva sloja UNIMARC IMPREGNANTE u boji.
- Izbrusiti površinu i nastaviti sa nanošenjem UNIMARC FINITURA LEGNO bruseći površinu između slojeva kako bi otklonili podignuto iverje.
- Na unutarnjim površinama može se nanijeti direktno na podlogu 2 premaza UNIMARC FINITURA LEGNO bruseći površinu između slojeva kako bi otklonili podignuto iverje.

Drvene površine već obojane:

- Izbrusiti kako bi se uklonila dignuto iverje.
- Ukloniti sve slojeve stare ili oljuštene boje i izbrusiti sve površine koje su lakirane kako bi postale hrapave.
- Ukloniti sve tragove smole sa površine upotrebljavajući

Nitro razrjeđivač.

- Popuniti sve neravnine uz pomoć sintetičkog kita.
- Lagano izbrusiti popunjene površine i ukloniti svu prašinu.
- Provjeriti da drvo ne bude previše vlažno.
- Na drvene podloge koje nemaju podjednaku upojnu moć mekane ili suhe nijeti jedan sloj UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO bezbojni razrijeđenog sa vodom 20-30%.
- Na vanjske površine, za povećati zaštitu podloge, preporuča se nanijeti dva sloja UNIMARC IMPREGNANTE u boji.
- Izbrusiti podlogu i nastaviti sa nanašanjem 2 sloja UNIMARC FINITURA LEGNO, brušenjem između jednog i drugog sloja kako bi odstranili podignuto iverje.
- Na unutarnjim površinama može se nanijeti direktno na podlogu 2 premaza UNIMARC FINITURA LEGNO bruseći površinu između slojeva kako bi otklonili podignuto iverje.

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

Temperatura podloge: Min. +8 °C / Max. +35°C

Vlažnost zraka: <75%

Temperatura površine: Min. +5 °C/Max.+35 °C

Vlažnost površine: 10%

-Izbjegavati nanašanje u prisutnosti kondenze na površini ili pod direktnim sunčevim zrakama.

-Alat: kist ili šprica.

-Razrjeđivanje: proizvod je spreman za uporabu

-Kod nanašanja špicom razrijediti proizvod max.5% sa vodom.

-Dobro promješati proizvod prije uporabe.

-Nanijeti proizvod u premazima u razmaku od najmanje 6 sati.

-Broj slojeva: za unutarnje radove i vanjske gdje površina nije jako izložena klimatskim utjecajima nanijeti dva premaza, za vanjske površine koje su izložene klimatskim uvjetima i ako je drvo novo nanijeti najmanje tri premaza proizvoda.

-Alat očistiti vodom odmah nakon upotrebe.

-Prosječna potrošnja: 5-6 m²/l za 2 sloja na površine koje imaju prosječnu moć upijanja.

NIJANSIRANJE

Proizvod se može tonirati sa pigmentima iz sistema Marcromie, ali najviše do 5% u volumenu.

SKLADIŠTENJE

Max. Temperatura: +30°C

Min. Temperatura: +5°C

Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 3 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Granična vrijednost EU (Dir. 2004/42/EC)

Kat. E: boje i impregnacije za drvo za završne radove unutarnje/vanjske (baza voda): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010)

UNIMARC FINITURA LEGNO sadrži max: 130 g/l VOC

UNIMARC FINITURA LEGNO

ZAŠTITNI PROZIRNI PREMAZ BEZ MIRISA ZA DRVO ZA VANJSKE I UNUTARNJE RADOVE

cod. 3180638/819

Proizvod ne zahtijeva označavanje po Zakonu D.L. 65 od 14/03/03 i naknadne ispravke i usklađenja. Proizvod mora biti upotrijebljen sukladno higijenskim i sigurnosnim propisima. Nakon upotrebe, ambalažu ne bacati u okoliš, pustiti da se ostaci potpuno osuše i postupati s njima kao sa specijalnim otpadom.

Pogledati sigurnosni list za dodatne informacije.

SAN MARCO GROUP garantira da su informacije ovog tehničkog lista izdane kao plod njezinog iskustva, i njezinih tehničkih i naučnih saznanja; ali unatoč tome ne može preuzeti bilo kakvu odgovornost s obzirom na postignute rezultate uzevši u obzir iste, jer uvjeti nanošenja su van svake njezine kontrole. Uvijek se preporuča ispitati da li se upotrebljava pravilan proizvod u pojedinom slučaju. Ova izjava poništava i zamijenjuje svaki prethodni tehnički list. Za dodatne tehničke informacije kontaktirati tehničku službu.