

UNIMARC FINITURA LEGNO

LAC PROTECTOR TRANSPARENT DILUABIL ÎN APĂ INODOR PENTRU EXTERIOR ȘI INTERIOR

cod 3180638/819

DESCRIERE

UNIMARC FINITURA LEGNO este un lac diluabil în apă pentru protejarea și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn.

Liantul pe bază de copolimer acrilic și absorbantți speciali ai razelor UV permite utilizarea produsului chiar și la exterior, în condiții de expunere puternică la agenții atmosferici și la razele solare.

Película produsă în urma aplicării este caracterizată de o acoperire optimă și deosebit de elastică, rămânând nealterată în ciuda variațiilor structurale naturale ale lemnului.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe suprafețe exterioare și interioare din lemn:

Suprafețe din lemn noi, vechi și deja lăcuite precum lambriuri, mansarde, ferestre, balcoane, palisade, obloane, scări.

ATENȚIE la tratarea lemnului bogat în tanin. Pentru a reduce formarea petelor de culoare închisă aplicați fondul izolanț UNIMARC PRIMER ANTITANNINO cod. 3080001/0019

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: rășină acrilică în dispersie apoasă
- Solvent: apă
- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 1,00 - 1,10 kg/l
- Vâscozitatea preparatului UNI 8902: 800 ± 75 cps a 25 °C (vâscozimetru rotațional Brookfield)
- Strălucire UNI EN ISO 2813:
.3180819 lucioasă: >85, unghi de măsurare 60°
.3180638 satinată: 20±5, unghi de măsurare 60°
- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială în 1 oră; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 6 ore.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe de lemn nou sau decapat:

- Șmirgluiți ușor pentru a elimina fibrele de lemn ridicate.
- Eliminați eventualele rășini prezente cu ajutorul produsului Dil. Nitro 5170076.
- Chituiți imperfecțiunile cu ipsos sintetic. Curățați cu gloopapir stucaturile și eliminați praful.
- Asigurați-vă că lemnul nu este prea umed.
- Pe lemn cu o absorbție neregulată, tânăr sau uscat, aplicați un prim strat de UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO incolor 3130300, diluat cu 20-30% apă.
- La exterior, pentru a spori gradul de protecție a suportului, se recomandă aplicarea a 2 straturi de UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO seria 313 colorat.
- Șmirgluiți suprafețele exterioare după care aplicați 2 straturi de UNIMARC FINITURA LEGNO, șmirgluind între un strat și altul pentru a elimina fibrele desprinse
- La interior pot fi aplicate direct 2 straturi de UNIMARC FINITURA LEGNO, șmirgluind între un strat și altul.

Suprafețe din lemn lăcuit:

- Șlefuiți pentru a elimina fibrele de lemn ridicate.

- Eliminați eventualele straturi vechi de vopsea care se exfoliază și șlefuiți toate suprafețele vopsite deja .
- Eliminați eventualele rășini prezente cu ajutorul produsului Dil. Nitro 5170076.
- Chituiți imperfecțiunile cu ipsos sintetic. Curățați cu gloopapir stucaturile și eliminați praful.
- Asigurați-vă că lemnul nu este prea umed.
- Pe lemn cu o absorbție neregulată, tânăr sau uscat, aplicați un prim strat de UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO incolor 3130300, diluat cu 20-30% apă.
- La exterior, pentru a spori gradul de protecție a suportului, se recomandă aplicarea a 2 straturi de UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO seria 313 colorat.
- Șmirgluiți suprafețele exterioare după care aplicați 2 straturi de UNIMARC FINITURA LEGNO, șmirgluind între un strat și altul pentru a elimina fibrele desprinse.
- La interior pot fi aplicate direct 2 straturi de UNIMARC FINITURA LEGNO, șmirgluind între un strat și altul.

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativă a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea suportului: <10%
- Evitați aplicarea produsului în prezența condensului superficial sau sub acțiunea directă a soarelui.
- Unelte: pensulă, pistol.
- Amestecați cu grijă produsul înainte de utilizare.
- Produsul este pregătit pentru utilizare.
- În aplicările cu pistolul diluați produsul cu maximum 5% apă.
- Aplicați produsul ca atare în straturi succesive la interval de cel puțin 6 ore.
- Nr. straturi: în aplicările la interior și în condiții de mediu nu foarte severe se aplică 2 straturi de produs; în caz contrar și pe lemn nou se recomandă aplicarea în 3 straturi.
- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare, cu apă.
- Consum indicativ: 5-6 mp/l la 2 straturi pe lemn cu grad mediu de absorbție.

COLORAREA

Produsul este compatibil cu pastele colorante din sistemul colorimetric Marcromie (până la maximum 5%).

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura adecvată: 3 ani.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. E: lacuri și impregnanti pentru lemn pentru finisaje interne/externe (pe bază de apă): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010)
UNIMARC FINITURA LEGNO Conține max.: 130 g/l VOC

UNIMARC FINITURA LEGNO

LAC PROTECTOR TRANSPARENT DILUABIL ÎN APĂ INODOR PENTRU EXTERIOR ȘI INTERIOR

cod 3180638/819

Produsul nu necesită etichetarea conformă D.L. 65 din 14/03/03 și modificărilor și adaptărilor ulterioare. Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Utilizați în locuri bine ventilate. În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă. În caz de înghițire, consultați imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Lac protector transparent pentru interioare-exteroare.

Pe suprafețe din lemn pregătite dinainte se aplică lacul protector transparent pentru interioare-exteroare UNIMARC FINITURA LEGNO cod 3180638/3180819, pe bază de rășini acrilice în dispersie apoasă, în cel puțin 2 straturi, în cantitățile determinate de gradul de absorbție al suportului.

Furnizare și punere în lucru a materialului € per mp.

SAN MARCO GROUP garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezenta anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.