

UNIMARC FONDO UNIVERSALE

PEINTURE SOUS-COUCHE EN PHASE AQUEUSE MATE

série 335

DESCRIPTION

UNIMARC FONDO UNIVERSALE est une peinture hydrosoluble pour intérieurs et extérieurs, à base de résines acryliques à dispersion aqueuse. Elle peut être utilisée comme sous-couche quand on désire augmenter le pouvoir couvrant et l'uniformité du produit de finition et garantir ainsi une plus grande plénitude à la peinture.

Pour mieux répondre à cette destination d'emploi, le produit est doté d'un excellent pouvoir garnissant, d'une bonne dilatation et il est facile à appliquer. La pellicule sèche peut être facilement poncée pourvu que le produit de finition accroche bien.

Par sa nature, UNIMARC FONDO UNIVERSALE peut être appliqué sur tous supports en bois, métal, plâtre, même pour des systèmes de protection externes.

INDICATIONS POUR L'EMPLOI

Il peut être appliqué à l'intérieur comme à l'extérieur sur:

- Surfaces en bois neuf, anciens et déjà vernis; (portes, plinthes, poutres, panneaux, menuiseries, etc.)

- Tout autre ouvrage en bois ayant besoin d'une peinture professionnelle.

- Surfaces en aluminium non adonisé et tôle zinguée.

- Sur œuvres de maçonnerie à l'intérieur d'habitations, locaux commerciaux, hôpitaux, communautés.

- Sur matières plastiques et PVC.

NE PAS RECOUVRIR avec produits au nitrate de cellulose ou avec des peintures diluées avec un diluant nitro.

ATTENTION au traitement sur des bois riches en tanin. Pour réduire la formation des taches sombres appliquer une sous-couche d'impression UNIMARC PRIMER ANTITANNINO code 3080001/0019.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Emissions dans l'air intérieur: C

- Classification AFNOR NF T 36-005: Famille 1, Classe 7b2

- Nature du Liant: copolymère acrylique à dispersion aqueuse

- Solvant: eau

- Masse volumique selon UNI EN ISO 2811-1: $1,33 \pm 0,05$ kg/l

- Viscosité selon UNI 8902: 9000 ± 800 cps à 25 °C (viscosimètre rotatif Brookfield)

- Séchage (à 25 °C et 65% d'H.R.): au toucher en 2 heures; recouvrable après 6 heures.

PREPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être sains, secs et préparé conformément aux prescriptions du DTU en vigueur.

En tous les cas, compléter la peinture avec l'application d'une peinture à l'eau ou à solvant.

- Supports en bois neuf ou revêtus: ponçage, raclage des exsudats de résine, réparations éventuelles, dépoussiérage. Application de deux couches de sous-couche UNIMARC FONDO UNIVERSALE série 335.

- Supports non métaux et galvanisé: dégraissage, élimination rouille et calamine par sablage, disquage, piquage, brossage, dépoussiérage.

- Supports plastiques (PVC): dégraissage, ponçage, dépoussiérage, séchage. Application de deux couches de UNIMARC FONDO UNIVERSALE série 335.

- Supports en enduit (DTU 59/1): application du produit de fixation micronisé sans solvant ATOMO 8840001.

APPLICATIONS

- Conditions climatiques: en conformité avec DTU 59/1 paragraphe 6.1.

- Température de l'environnement : Min. +8 °C / Max. +35 °C

- Humidité relative de l'environnement : <75%

- Température du support : Min. +5 °C / Max. + 35 °C

- Support sec.

- Eviter d'appliquer le produit en présence de condensation superficielle ou sous l'action directe du soleil.

- Outils: pinceau, rouleau, pistolet.

- Diluant: eau.

- Dilution: au pinceau et au rouleau le 5-20% ; au pistolet à 15-20 %.

- Nettoyage des outils: à l'eau immédiatement après usage.

- Nombre de couches: 2 au moins.

- Rendement indicatif: 4-5 m²/l pour 2 couches, sur des supports moyennement absorbants.

RECOUVRABLE après 6 heures avec des finitions de la gamme UNIMARC et des finitions synthétiques (GLOBAL LUCIDO o SATINATO, SINTOLIN, KIRON 70).

MISE A LA TEINTE

La coloration peut être obtenue par le Système Teintométrique Marcromie et avec les colorants COLORADO série 548.

En cas d'emploi de différentes fabrications de produits teintés, mélanger entre elles les différentes productions pour éviter des différences de tonalité.

CONSERVATION

Température de conservation maximale: +30 °C

Température de conservation minimale: +5 °C

Le produit doit être utilisé de préférence dans les 3 ans suivants la date de production au conditions d'être conservé dans les boîtages originaux non ouverts et à des températures adéquates.

INDICATION DE SECURITE

UE (Dir. 2004/42/CE)

Cat. A: Intérieur mate murs et plafonds (gloss $\leq 25@60^\circ$)

PA: 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010)

Cat. D: Peintures intérieur/extérieur pour finitions et bardages bois ou métal PA: 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010)

Teneur maximal du produit: 30 g/l COV

Conformément aux directives 1999/45/CE et 67/548/CEE, modifications et mises à jours successives, le produit n'a pas besoin d'étiquetage. Utiliser le produit selon les Normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Après son utilisation, ne pas disperser l'emballage dans la nature, laisser complètement sécher les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Conserver hors

UNIMARC FONDO UNIVERSALE

PEINTURE SOUS-COUCHE EN PHASE AQUEUSE MATE

série 335

de portée des enfants. A utiliser en lieux bien ventilés. En cas de contact avec les yeux, les laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. En cas d'ingestion, s'adresser immédiatement au médecin en lui montrant le conteneur ou l'étiquette. Ne pas jeter les résidus dans les égouts, cours d'eau ou dans la nature.

Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité.

RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES

Sous couche mat en phase aqueuse.

Applications, sur des surfaces déjà préparées, de peinture de fond hydrosoluble mat et sans odeur UNIMARC FONDO UNIVERSALE série 335, à base de résines acryliques à dispersion aqueuse, en 2 couches au moins, avec les quantités déterminées par l'absorption du support.

Fourniture et pose du matériel € par m2.

Le SAN MARCO GROUP garantit que les informations contenues sur cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques; toutefois, il ne peut être tenu responsable des résultats obtenus après leur utilisation car les conditions d'application ne sont pas sous son contrôle. Il est cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à chaque cas spécifique. La présente annule et remplace la fiche précédente. Pour plus d'informations +39 041 4569322