

UNIMARC FONDO UNIVERSALE

ВОДОРАСТВОРИМАЯ МАТОВАЯ КРАСКА ОСНОВЫ

Серия 335

ОПИСАНИЕ

UNIMARC FONDO UNIVERSALE - УНИМАРК ФОНДО УНИВЕРСАЛЕ- водорастворимая краска основы для внешних и внутренних работ, на акриловых смолах в водной дисперсии, используемая во всех случаях, когда необходимо обеспечить высокую укрывающую и выравнивающую способность основания до нанесения финишного отделочного материала, обеспечивая максимальную полноту окраски.

Наилучшим образом соответствуя этому назначению, материал обладает высокой укрывающей способностью, легко наносится и хорошо растягивается. Сухой слой может быть легко отшлифован, обеспечивая последующим слоям отделочного материала отличное сцепление. По своему составу, UNIMARC FONDO UNIVERSALE может использоваться для нанесения на различные поверхности и также в циклах окраски для внешних работ.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Для внешних и внутренних работ наносится на:

- Поверхности из нового, старого и ранее окрашенного дерева (двери, плинтусы, балки, панели и т. д.).

- На любое другое изделие из дерева, для которого требуется профессиональная окраска или ручная работа.

- Поверхности из неанодированного алюминия и оцинкованные поверхности.

- Поверхности стен жилых домов, торговых комплексов, больниц, городских зданий.

- Поверхности из пластика и ПВХ.

- Не рекомендуется окрашивать поверхность материалами, имеющими в своем составе нитроцеллюлозу или красками на основе нитрорастворителя.

ВНИМАНИЕ при обработке древесины, богатой танином, для уменьшения образования темных пятен нанести изоляционную грунтовку UNIMARC PRIMER ANTITANNINO код 3080001/0019.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующие вещества: акриловый сополимер в водной дисперсии.

- Растворитель: вода

- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: $1,33 \pm 0,05$ кг/л

- Вязкость UNI 8902: 9000 ± 800 сантипуаз при 25 °C (ротационный вискозиметр Brookfield)

- Высыхание (при 25 °C и 65% отн. влаж.): касание 2 часа; для повторной окраски 6 часов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Деревянные поверхности:

- Слегка ошкурить для удаления заусенцев.

- Удалить слои старой отслоившейся краски и зачистить до шероховатости окрашенные поверхности.

- Удалить смолу нитрорастворителем.

- Зашпаклевать дефекты синтетической шпаклевкой.

Ошкурить зашпаклеванные места и удалить пыль.

- На чистую и сухую основу нанести 2 слоя UNIMARC

FONDO UNIVERSALE.

- Завершить окраску при помощи водорастворимой краски или алкидной эмали на растворителях.

Поверхности из штукатурки:

- Проверить состояние поверхности. Убедиться, что поверхность подготовлена и просушена. При необходимости нанести на поверхность специальные укрепляющие материалы.

- При наличии плесени обработать поверхность специальным раствором против плесени COMBAT 222 очищающим код 4810222 и COMBAT 333 код. 4810333 восстанавливающим.

- Устранить щеткой или промыванием возможные остатки старой краски. Устранить старое осыпающееся известковое покрытие, отслоенные краски или плохо прилегающие слои.

- Удалить щеткой остатки пыли и следы смога.

- Выровнять неровности поверхности: дырки, растрескивание, трещины, впадины с помощью TAMSTUCCO 9400006/9410110. Трещины заполнить специальным составом для трещин.

- Продолжить финишное выравнивание по штукатурке с RASAMIX 9440160 или BETOMARC 9450150 или RASOMARC 9500150, в зависимости от типа поверхности.

- На особенно осыпающиеся поверхности нанести грунтовку на растворителях ISOMARC 4410111 или микро-низкую грунтовку без растворителей ATOMO 8840001.

- На чистую и сухую основу нанести 2 слоя UNIMARC FONDO UNIVERSALE.

- Завершить окраску при помощи водорастворимой краски или алкидной эмали на растворителях.

*(Разведения грунтовок и количество её нанесения зависят от впитывающей способности поверхности нанесения. Для определения расхода проведите предварительные пробы на отдельном участке. Проконсультируйтесь с техническим описанием).

Алюминиевые, оцинкованные и поверхности из лёгких сплавов:

- Удалить следы окислов ручной или механической очисткой.

- Тщательно обезжирить щелочными растворами или растворителями.

- На полностью просохшую и не ржавую основу нанести 2 слоя UNIMARC FONDO UNIVERSALE

- Минимум через 6 часов приступить к нанесению финишной отделки.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Условия окружающей среды и основы:

Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35 °C

Относительная влажность: <75%

Температура основы: мин. +5 °C / макс. +35 °C

Сухая основа.

- Избегать нанесения в присутствии поверхностного конденсата и под прямым воздействием солнца.

- Инструменты: кисть, валик, краскопульт.

UNIMARC FONDO UNIVERSALE

ВОДОРАСТВОРИМАЯ МАТОВАЯ КРАСКА ОСНОВЫ

Серия 335

При нанесении кистью или валиком разбавить материал водой макс. на 5 - 10%.

- При нанесении краскопультom разбавить материал водой на 15 - 20%.

- Количество слоев: 2

- Приблизительный расход: 4-5 кв.м./л в 2 слоя для поверхностей со средним поглощением.

- Чистка инструментов должна быть осуществлена сразу после использования с помощью воды.

- Окрашивать минимум через 6 часов при помощи:

Водорастворимых эмалей линии UNIMARC.

Синтетические эмали (GLOBAL LUCIDO или SATINATO, SINTOLIN, KIRON 70).

КОЛЕРОВКА

Цвета получают с помощью SISTEMA TINTOMETRICO MACROMIE. Материал также колеруется красителями COLORADO серии 548.

В случае использования различных партий цветного материала, рекомендуем вновь перемешать между собой упаковки во избежание различия в тональности.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °C

Минимальная температура хранения: +5 °C

В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении срок годности: 3 года.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)

Категория А: матовые краски для внутренних стен и потолков (глянец < 25@60°) (на водной основе): 75 г/л (2007)/ 30 г/л (2010)

Категория D: краски для отделки внутренних и внешних поверхностей из дерева и металлов (на водной основе): 150 г/л (2007), 130 г/л (2010)

UNIMARC FONDO UNIVERSALE содержит макс. 30 г/л VOC (Летучих органических веществ)

Согласно законодательным нормативам материал не требует информационных этикеток. Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Хранить вдали от детей. В случае попадания внутрь организма немедленно проконсультироваться у врача и показать ему упаковку или этикетку. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, во двомы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Водорастворимая матовая краска основы без запаха.

Нанесение на подготовленные поверхности водорастворимой матовой краски основы без запаха UNIMARC

FONDO UNIVERSALE серия 335 на основе акриловых смол в водной дисперсии не менее 2 слоев, в количестве, зависящем от впитывающей способности поверхности.

Il SAN MARCO GROUP garantisce, che la rappresentata informazione è fondata sui migliori risultati del nostro esperienza e tecnico-tecnico conoscenze; tuttavia è impossibile assumere su di sé alcuna responsabilità per i risultati ottenuti, poiché le condizioni di applicazione non sono sotto il nostro diretto controllo. Consigliamo sempre di verificare l'adeguatezza del materiale in ogni caso particolare. Questo tecnico descrizione annulla e automaticamente sostituisce tutte le precedenti. Per qualsiasi altra tecnico informazione rivolgersi al tecnico personale SAN MARCO GROUP al telefono: +39 041 4569322.