

UNIMARC FONDO UNIVERSALE

MATNÁ, ZÁKLADOVÁ, VODOU RIEDITEĽNÁ FARBA

séria 335

POPIS

UNIMARC FONDO UNIVERSALE je základová vodou riediteľná farba pre exteriéry a interiéry, na báze akrylových živíc vo vodnej disperzii, vhodná na všetky prípady, keď chceme vyzdvihnúť kryciu a zjednocujúcu schopnosť produktu záverečnej úpravy a zabezpečiť maľbe väčšiu plnosť.

Aby tento produkt vyhovel čo najlepšie tomuto účelu, má vynikajúcu plniacu schopnosť, jednoducho sa aplikuje a má dobrú dilatáciu. Zaschnutý film je možné pohodlne brúsiť, až kým sa neposkytne produktu záverečnej úpravy pevné uchytenie.

UNIMARC FONDO UNIVERSALE je z dôvodu svojej povahy vhodný na podklady rôzneho charakteru, ako aj pre ochranné cykly v exteriéri.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Vhodný v exteriéri a v interiéri priamo na:

- Povrchy z dreva, nové, staré a už predtým natierané (dvere, podlahové lišty, trámy, panely atď.).
- Akýkoľvek iný výrobok z dreva, ktorý si vyžaduje profesionálne maľovanie alebo „svojpomocné“ maľovanie.
- Povrchy z anodizovaného hliníka a pozinkovaného plechu.
- Na murované objekty v obydlíach, komerčných priestoroch, nemocniciach, poločenských priestoroch.
- Na plastické materiály a PVC.

NIE JE MOŽNÉ PREKRÝVAŤ nitrocelulóзовými produktmi alebo nátermi riedenými nitro riedidlom.

POZOR na použitie na drevách bohatých na trieslovinu. Na obmedzenie tvorby tmavých škvŕn naniesť základný izolačný prostriedok UNIMARC PRIMER ANTITANNINO kód 3080001/0019.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Povaha pojiva: akrylový kopolymér vo vodnej disperzii.
- Rozpúšťadlo: voda
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: $1,33 \pm 0,05$ kg/l.
- Viskozita UNI 8902: 9000 ± 800 cps pri 25 °C (rotačný viskozimeter Brookfield).
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk 2 hodiny, možnosť naniesť ďalšiu vrstvu po 6 hodinách.

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrchy z dreva:

- Mierne prebrúsiť brúsnym papierom, aby ste odstránili odstavajúce drevené vlákna.
- Odstrániť prípadné opadávajúce vrstvy starých náterov a zdrsniť všetky už natreté povrchy.
- Odstrániť prípadnú živicu pomocou riedidla Nitro.
- Zatmeliť nedokonalosti syntetickým tmelom. Prebrúsiť zatmelené miesta brúsnym papierom a odstrániť prach.
- Naniesť, na suchý a čistý podklad, 2 vrstvy základu UNIMARC FONDO UNIVERSALE.
- Dokončiť maľovanie vodou riediteľným alebo alkydovým rozpúšťadlovým emailom.

Povrchy z omietky:

- Skontrolovať, či je podklad správne suchý a vyzretý.

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it

V prípade potreby vykonať obnovu alebo spevnenie pomocou špeciálnych produktov.

- Pri výskyte plesní ošetriť povrch čistiacim prostriedkom COMBAT 222 kód 4810222 a sušiacim prostriedkom COMBAT 333 kód 4810333.
 - Odstrániť pomocou kefovania alebo pomocou umývania prípadné výkvetky a odlupujúce sa staré nátery. Úplne odstrániť prípadné nadvihnuté vrstvy vápennej alebo temperovej maľovky.
 - Odstrániť nánosy prachu, smogu a iných nečistôt pomocou kefovania.
 - Vyrovnáť nerovnosti podkladu a ošetriť diery, praskliny, pukliny a preliačiny s TAMSTUCCO 9400006/9410110. Vytmeliť pukliny vhodnými tmelmi.
 - Skleneným brúsnym papierom obrúsiť tmelenia a záplaty; odstrániť prach.
 - Urobiť prípadné zarovnania na omietke pomocou RASAMIX 9440160 alebo BETOMARC 9450150 alebo RASOMARC 9500150 podľa typu podkladu.
 - Na zvlášť zvetrané povrchy použiť rozpúšťadlový izolačný prostriedok ISOMARC 4410111 alebo mikronizovaný fixačný prostriedok bez rozpúšťadla ATOMO 8840001.
 - Naniesť, na suchý a čistý podklad, 2 vrstvy základu UNIMARC FONDO UNIVERSALE.
 - Dokončiť maľovanie vodou riediteľným alebo alkydovým rozpúšťadlovým emailom.
- *(Riedenie izolačného prostriedku a nanášané množstvo závisia od savosti podkladu a stanovujú sa pomocou predbežných skúšok na danom podklade - Pozri príslušný technický list).

Pozinkované povrchy, hliník alebo ľahké zliatiny:

- Odstrániť prípadné zvyšky oxidácie pomocou mechanického alebo ručného čistenia.
- Starostlivo odmasť pomocou vhodných zásaditých roztokov alebo pomocou riedidla.
- Naniesť na dokonale suchý podklad bez hrdze 2 vrstvy UNIMARC FONDO UNIVERSALE
- Po aspoň 6 hodinách naniesť produkt záverečnej úpravy.

Povrchy z plastického materiálu (PVC):

- Prebrúsiť povrch brúsnym papierom, aby mierne zdrsnel.
- Odmasť a vyčistiť podklad.
- Aplikovať 2 vrstvy UNIMARC FONDO UNIVERSALE.
- Po aspoň 6 hodinách naniesť produkt záverečnej úpravy.

NÁVOD NA POUŽITIE

Podmienky prostredia a podkladu:

Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relatívna vlhkosť prostredia: <75%.

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C.

Suchý podklad.

- Vyhnúť sa aplikácii pri výskyte povrchovej zrazenej vody alebo pri priamom slnečnom žiarení.
- Nariadenie: štetec, valček a striekacie zariadenie.
- Pri nanášaní štetcom a valčekom riediť vodou 5-10 %
- Pri nanášaní striekacím zariadením riediť vodou 15-20 %.
- Počet vrstiev: 2 vrstvy.
- Približná výdatnosť: 4-5 m²/l pri 2 vrstvách, na stredne savé podklady.
- Čistenie náradia sa vykonáva vodou hneď po použití.

UNIMARC FONDO UNIVERSALE

MATNÁ, ZÁKLADOVÁ, VODOU RIEDITEĽNÁ FARBA

séria 335

NANESENIE ĎALŠIEHO NÁTERU po aspoň 6 hodinách: Vodou riediteľnými lakmi UNIMARC Syntetickými lakmi (GLOBAL LUCIDO alebo SATINATO, SINTOLIN, KIRON 70).

efektívnosť výrobu pri každom špecifickom prípade. Tento technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.

ZAFARBENIE

Sfarbenie je možné dosiahnuť pomocou Tónovacieho systému Marcromie. Produkt je navyše možné prifarbovať farbivami COLORADO séria 548.

Pri používaní rôznych výrob sa odporúča zmiešať navzájom jednotlivé výroby, aby sa zabránilo miernym rozdielom v tónovaní.

USKLADNENIE

Maximálna teplota skladovania: +30 °C

Minimálna teplota skladovania: +5 °C

roduct je vhodné použiť do 3 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)

Kat. A: matné nátery na steny a stropy v interiéri (gloss<25@60°) (na báze vody): 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010)

Kat. D: farby na záverečné úpravy a nátery drevených a kovových interiérov/exteriérov (na báze vody): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010)

UNIMARC FONDO UNIVERSALE Obsahuje max.: 30 g/l VOC

Produkt si nevyžaduje označenie štítkom v zmysle Leg. Dekr. 65 z 14/03/03 v znení neskorších predpisov. Používať produkt podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po použití neponechávať obaly roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Uchovávať mimo dosahu detí. Používať iba na dobre vetranom mieste. V prípade kontaktu s očami okamžite vymývať veľkým množstvom vody. V prípade požitia ihneď vyhľadať lekára a ukázať mu obal alebo štítok. Nezahadzovať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo do okolia. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Vodou riediteľná matná základová farba bez zápachu.

Aplikácie, na vopred pripravené povrchy, vodou riediteľnej matnej základovej farby bez zápachu UNIMARC FONDO UNIVERSALE séria 335, na báze akrylových živíc vo vodnej disperzii, v aspoň 2 vrstvách, v množstvách stanovených podľa savosti podkladu.

Dodávka a pokládka materiálu € na m2.

Il SAN MARCO GROUP garantuje, že informácie uvedené v tomto technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it

