

UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO

IMPREGNAČNÁ ZÁVEREČNÁ ÚPRAVA BEZ ZÁPACHU PRE EXTERIÉRY A INTERIÉRY

séria 313

POPIS

UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO je produkt novej generácie na báze vodou riediteľných akrylových/alkydových živíc určený na impregnáciu a záverečnú úpravu dreva v interiéri a exteriéri.

Vysoký podiel suchého zvyšku poskytuje ochranu proti UV žiareniu, nečasu a cyklom zamŕzania/rozmrzania.

Inovatívne zloženie umožňuje kontrolovanú povrchovú eróziu produktu v priebehu času, čím bráni odlupovaniu. Zaručuje jednoduchú údržbu, aj mnoho rokov po jeho nanesení nie je potrebné kefovanie na odstránenie produktu pred nanesením nového náteru.

Je veľmi priedušný, oživuje odtiene a ponecháva viditeľné pôvodné žilkovanie. Má vynikajúcu pružnosť, ktorá dokáže sledovať prirodzené štrukturálne zmeny dreva.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Špecifický produkt na drevo.

Možno nanášať na nové alebo už natierané povrchy, ako sú dvere, podlahové lišty, zárubne, trámy, drevené panely, obloženia atď.

POZOR pri použití na drevách bohatých na trieslovinu. Na obmedzenie rizika tvorby tmavých škvŕn naneste základný izolačný prostriedok UNIMARC PRIMER ANTITANNINO kód 3080001/0019 (bezfarebný alebo biely).

POZOR pri použití na drevách, aj bez triesloviny, s produktom UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO s pastelovými odtieňmi. Na obmedzenie rizika postupného žltnutia naneste bezfarebný základný izolačný prostriedok UNIMARC PRIMER ANTITANNINO kód 3080001.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Povaha pojiva: akrylový/alkydový kopolymér vo vodnej disperzii.
- Pigmenty: mikronizované farebné a priesvitné oxidy minerálov, odolné voči UV žiareniu.
- Rozpúšťadlo: voda.
- Suchý hmotnostný zvyšok: 28%
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: $1,01 \pm 0,05$ kg/l.
- Viskozita v čase balenia UNI 8902: 110 ± 15 cps pri 25 °C (rotačný viskozimeter Brookfield)
- Zasychanie (pri 25 °C a 65 % relatívnej vlhkosti): na dotyk za 1 hodinu; možnosť naniesť ďalšiu vrstvu po 6 hodinách.

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrchy z dreva nové alebo vynovené:

- Jemne obrúsiť na odstránenie odstávajúcich vlákien dreva.
- Odstráňte prípadnú živicu pomocou vhodného rozpúšťadla.
- Zatemliť nedokonalosti pomocou syntetického tmelu. Obrúsiť zatmelenie a odstrániť prach.
- Skontrolovať či drevo nie je príliš vlhké.
- Na drevo s nepravidelnou absorpčnou schopnosťou, mäkkého alebo suchého, naniesť jednu vrstvu UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO bezfarebný 3130300, rozriedený vodou na 20-30%.
- Obrúsiť povrchy a potom pristúpiť k náteru prostriedku

UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO v požadovanej farbe, a brúsením medzi jednotlivými vrstvami odstraňovať odstávajúce vlákna.

Drevené povrchy už natreté:

- Obrúsiť na odstránenie odstávajúcich vlákien dreva.
- Odstrániť prípadné vrstvy starých odlupujúcich sa náterov a zdrsníť všetky povrchy už predtým natreté.
- Odstráňte prípadnú živicu pomocou vhodného rozpúšťadla.
- Zatemliť nedokonalosti pomocou syntetického tmelu. Obrúsiť zatmelenie a odstrániť prach.
- Obrúsiť povrchy a potom pristúpiť k náteru prostriedku UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO.

NÁVOD NA POUŽITIE

Podmienky prostredia a podkladu:

Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relatívna vlhkosť prostredia: <75%

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlhkosť podkladu: <10%

- Vyhnúť sa náterom v prítomnosti povrchového kondenzátu alebo na priamom slnku.
- Nádrie: štetec, striekanie.
- Dôkladne premiešať produkt pred použitím.
- Produkt je pripravený na použitie.
- Použiť prostriedok taký ako je, v po sebe idúcich vrstvách v rozmedzí najmenej 6 hodín.
- Počet vrstiev: pre vnútorné použitie sa nanášajú 2 vrstvy produktu; v exteriéri sa odporúča nanesenie najmenej 3 vrstiev.
- Pre použitie v exteriéri sa odporúča použiť UNIMARC IMPREGNANTE vo farbe, pretože prítomné pigmenty tu vykonávajú väčšiu ochrannú funkciu pre UV žiarením. V prostredí obzvlášť vystavenom slnečnému žiareniu, ako sú napríklad hory, sa odporúča použiť na ukončenie 2 vrstvy UNIMARC FINITURA LEGNO - sanitárny, lesklý 3180819/638 alebo UNIMARC FINITURA CERATA séria 313.
- Očistenie nástrojov sa vykoná s vodou.
- Orientačná výdatnosť: 8-10 m²/l na jednu vrstvu na dreve stredne savom.

ZAFARBENIE

Produkt je dostupný v odtieňoch podľa vzorkovnice farieb. Ináč sa zafarbenie dosiahne pomocou Sistema Tintometrico Marcromie.

USKLADNENIE

Maximálna teplota uchovania: +30 °C

Minimálna teplota uchovania: +5 °C

Produkt je vhodné použiť do 3 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)

Kat. A/f: impregnačné prostriedky nie filmotvorné na drevo

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it

UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO

IMPREGNAČNÁ ZÁVEREČNÁ ÚPRAVA BEZ ZÁPACHU PRE EXTERIÉRY A INTERIÉRY

séria 313

(základ voda): 130 g/l (2010)

UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO obsahuje max: 130 g/l
VOC

Výrobok používať podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem. Po použití neponechávať zásobníky roztrúsené po okolí, zvyšky nechať dobre zaschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Uschovávať mimo dosahu detí. V prípade požitia sa ihneď poradiť s lekárom a ukázať mu zásobník alebo štítok. Nehádzať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo do prostredia. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Impregnačná záverečná úprava bez zápachu pre exteriéry a interiéry.

Aplikácie, na vopred pripravené povrchy, vodou riediteľného ochranného prostriedku UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO séria 313 na báze akrylového/alkydového kopolyméru vo vodnej disperzii, v aspoň 2 vrstvách v množstvách stanovených podľa savosti podkladu.

Dodávka a pokládka materiálu€ na m².

Il SAN MARCO GROUP garantisce, che informazioni uvedené v tomto technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.