



il professionista sei tu

ABC

è un marchio di
San Marco Group Spa

www.abcpaints.it

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Smalto-Pro Lucido

SMALTO BRILLANTE UNIVERSALE ANTIRUGGINE PER ESTERNO ED INTERNO



Strati: 2

Diluizione con acqua o
diluente sintetico: pronto all'uso
Resa per strato: 12-14 m²/L

A51

SMALTO-PRO LUCIDO - V.2024-11-12

DESCRIZIONE

Smalto indicato per la protezione di supporti in ferro, acciaio, legno, materiale plastico e leghe leggere opportunamente trattati, per esterno e interno.
Prodotto di fondo e finitura su ferro.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su superfici quali:

- legno, nuovo o già verniciato;
- metallo ferroso, acciaio;
- materiale plastico (PVC) o leghe leggere opportunamente trattate.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Natura del legante: resina alchidica in miscela di idrocarburi alifatici.
- Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 0,95 - 1,20 kg/l. (secondo le tinte).
- Brillantezza ISO 2813: >85 a 60°
- Essiccazione (25°C e 65% U.R.) fuori polvere in 3 ore, al tatto in 7 ore, sovraverniciabile dopo 16 ore.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici in metallo ferroso mai verniciato:

- Asportare l'eventuale presenza di calamina compatta ed aderente ed ogni traccia di ruggine mediante una pulizia meccanica o manuale.
- Per eliminare la ruggine sulle zone difficilmente raggiungibili utilizzare il convertitore di ruggine.
- Nel caso di superfici nuove senza calamina o ruggine è sufficiente sgrassare il supporto con diluente da lavaggio.
- Spolverare la superficie, assicurandosi che il supporto sia perfettamente asciutto, e applicare 2 strati di SMALTO-PRO. All'esterno, su superfici esposte in ambienti aggressivi, è consigliabile applicare 2 strati di POLIFAC ANTIRUGGINE / ANTIRUGGINE-PRO. Dopo 16 ore applicare 2 strati di SMALTO-PRO.

Superfici in metallo ferroso già verniciate:

- Asportare gli strati di vecchie pitture sfoglianti e la ruggine presente mediante pulizia meccanica o manuale.
- Carteggiare le vecchie pitture bene ancorate al supporto per migliorare l'adesione.
- Per eliminare la ruggine sulle zone difficilmente raggiungibili, utilizzare il convertitore di ruggine.
- Applicare quindi 2 strati di SMALTO-PRO.

Nel caso di superfici notevolmente deteriorate è consigliabile asportare completamente le vecchie pitture e la ruggine. Applicare 2 strati di POLIFAC ANTIRUGGINE / ANTIRUGGINE-PRO e successivamente applicare 2 strati SMALTO-PRO.

Superfici in legno nuovo:

- Carteggiare la superficie per asportare le fibre più grossolane del legno e pulire dalla polvere.
- Per assicurare una maggior pienezza allo smalto applicare prima la pittura TECNO-FONDO LEGNO infine applicare 2 strati di SMALTO-PRO.

Superfici in legno già verniciate:

- Controllare lo stato delle vecchie verniciature ed eliminare le parti non ben aderenti.
- Carteggiare la superficie e pulire dalla polvere.
- Per assicurare una maggior pienezza allo smalto applicare prima la pittura TECNO-FONDO LEGNO, infine applicare 2 strati di SMALTO-PRO.

Superfici zincate in alluminio o leghe leggere:

- Asportare eventuali tracce di ossidi mediante pulizia meccanica o manuale e sgrassare accuratamente con idonee soluzioni alcaline oppure con diluente.
- Applicare il fondo ancorante MULTI PRIMER-PRO e successivamente applicare 2 strati SMALTO-PRO.

Superfici in materiale plastico (PVC):

- Eliminare ogni traccia di polvere prima di applicare il fondo ancorante MULTI PRIMER-PRO.
- Su supporto perfettamente pulito ed asciutto applicare 2 strati di SMALTO-PRO. Su materiali plastici diversi dal PVC è opportuno verificare l'adesione con delle prove pratiche sul supporto specifico.

**INDICAZIONI PER
L'APPLICAZIONE**

- Non applicare con umidità relativa dell'ambiente >80% ed umidità del supporto >10%, e con temperature ambientali e/o del supporto inferiori a +5°C o superiori a +35°C.
- Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole.
- Mescolare accuratamente il prodotto prima dell'applicazione.
- Attrezzi: pennello, rullo, spruzzo.
- Diluizione: a pennello/rullo pronto all'uso, max 5%; a spruzzo al 10%.
- N. strati: 2
- La pulizia degli attrezzi va fatta con Acquaragia subito dopo l'uso.
- Resa indicativa: 6-7 mq/l a 2 strati (E' consigliabile eseguire una prova preliminare sul supporto specifico per determinare i consumi).

TINTEGGIATURA

Il prodotto è disponibile nei colori di cartella.

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30 °C

Temperatura minima di conservazione: +5 °C

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 3 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/i: pitture monocomponenti ad alte prestazioni (bs): 500 g/l (2010)

Questo prodotto contiene max: 500 g/l VOC

Liquido e vapori infiammabili. / Può provocare sonnolenza o vertigini. / Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. / L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Smalto brillante universale antiruggine per interno ed esterno.

Applicazioni, su superfici già predisposte, di smalto brillante SMALTO-PRO LUCIDO, a base di resine alchidiche e pigmenti anitcorrosivi, in almeno 2 strati, con un consumo di 6-7 mq/l a 2 strati.

Fornitura e posa in opera del materiale EURO..... al mq.