

MATmotion Royale Matt

Peinture-émail mate à base d'eau pour intérieur, sans odeur, aux ions d'argent

DESCRIPTION

MATmotion Royale Matt est une peinture-émail murale mate pour intérieur, lessivable, offrant un excellent pouvoir couvrant et une excellente résistance aux éclaboussures et aux retouches. Elle est indiquée pour la décoration de plafonds et de murs, même de grandes surfaces. Caractérisée par un excellent nivellement pour des applications uniformes, avec un temps de séchage rapide, elle offre :

- une grande durabilité ;
- une bonne résistance aux rayures et au polissage dû à l'usage ;
- une grande résistance aux taches et une grande facilité de nettoyage ;
- une faible émission de composés organiques volatils.

MATmotion Royale Matt contient des ions d'argent qui protègent le feuillet de peinture contre la prolifération des bactéries. Les ions d'argent s'opposent à la contamination bactérienne du feuillet, exercent une action préventive et durable et créent une barrière active contre les micro-organismes, garantissant ainsi un haut niveau de salubrité.

EMPLOIS

MATmotion Royale Matt peut être appliquée sur :

- des enduits neufs ou anciens à base de liants hydrauliques ;
- des surfaces en béton ;
- des surfaces en plâtre ou placoplatre ;
- d'anciennes peintures ou d'anciens revêtements de nature organique ou minérale, secs, compacts, absorbants et cohérents ;
- des agglomérés de nature minérale diverse, à condition qu'ils soient absorbants ;
- des revêtements plastiques en intérieur, comme finition mate idéale.

Les surfaces doivent être préparées de manière adéquate, en suivant les indications du paragraphe « **PRÉPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION** ».

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Nature du liant : copolymère acrylique en dispersion aqueuse.

Masse volumique UNI EN ISO 2811-1 :

MATmotion Royale Matt Bianco : 1,30 ± 0,05 g/ml.

MATmotion Royale Matt Base Deep : 1,25 ± 0,05 g/ml.

MATmotion Royale Matt Base Accent : 1,20 ± 0,05 g/ml.

Classification pour la qualité de l'air intérieur (Indoor Air Quality) : A+.

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

Classification UNI EN 13300 :

Résistance au lavage ISO 11998 : classe 1.

Brillance EN ISO 2813 : < 5, très mate.

Pouvoir couvrant ISO 6504-3 : classe 2 avec un rendement de 10 m²/l.

Efficacité anti-moisissures UNI 9805 : 0 = aucun développement.

Préservateur contre les champignons UNI EN 15457 : 0 = aucun développement.

Autres caractéristiques

Résistance au lavage UNI 10560 : > 10 000 cycles, excellente.
Séchage (à 25 °C et 65 % HR) : au toucher en 30 minutes ; recouvrable après 3 heures.

DILUTION

MATmotion Royale Matt : rouleau/pinceau, première et deuxième couche, prête à l'emploi, dilution maximale 10 %, en volume, avec de l'eau.

Dans les applications airless, la dilution varie en fonction de l'équipement et de la pression utilisée.

AVERTISSEMENTS

Mélanger correctement le produit avant la coloration et avant la pose.

Ne pas appliquer sur des supports « frais » et qui ont tendance à être alcalins, attendre un temps de maturation approprié, généralement de quatre semaines.

PRÉPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION

(Pour des conditions ambiantes T = 25 °C, HR = 60 %)

La surface doit être sèche et exempte de poussière et de taches de sels d'humidité.

Si nécessaire, refaire ou consolider le support à l'aide de produits spécifiques.

En cas de moisissures, traiter la surface avec des produits appropriés. Éliminer par brossage, ou par lavage, les éventuelles efflorescences et les parties d'anciennes peintures qui s'écaillent. Éliminer complètement les éventuelles couches épaisses de peintures à la chaux ou à tempera. Éliminer les dépôts de poussière, de smog ou autre, par brossage.

Pour préparer le support, appliquer au pinceau une couche de **MATmotion Primer** (fixateur pigmenté à base d'eau) dilué.

Sur des surfaces absorbantes ou très poudreuses, en cas de faibles épaisseurs, de vieilles peintures à tempera ou de peintures détériorées, appliquer une couche de **Decofix** (fixateur mural micronisé) dilué.

Sur des supports poreux et peu uniformes, il est conseillé d'appliquer 2 couches de **Fondo Universale** (impression multisurface).

Sur des surfaces parfaitement sèches, appliquer une première couche de **MATmotion Royale Matt** au rouleau en microfibre, au pinceau ou en airless.

Attendre le séchage complet de la surface, normalement 3 heures, et appliquer une deuxième couche de **MATmotion Royale Matt** au rouleau en microfibre, au pinceau ou en airless.

Temps de séchage : environ 24 heures en fonction du type de support, de son absorption et des conditions ambiantes.

RECOMMANDATIONS

Le produit doit être appliqué en le protégeant contre le gel et les fortes amplitudes thermiques, cela pendant tout le cycle d'application.

Ne pas appliquer en cas de température de l'air, du support ou du produit inférieure à +5 °C ou supérieure à +35 °C, ni sous l'action directe du soleil ou sur des surfaces surchauffées (même si celles-ci sont déjà à l'ombre). L'humidité ambiante doit être inférieure à 75 %, celle du support, inférieure à 10 %.

Il est conseillé de terminer chaque travail avec des produits provenant d'un même lot de fabrication. Dans le cas où l'on

devrait utiliser des fabrications différentes, il est conseillé de les mélanger entre elles afin d'éviter de légères différences de ton. Pour la bonne utilisation des produits susmentionnés et pour une dilution et une mise en œuvre correctes, se reporter à la fiche technique correspondante et la lire attentivement.

Pendant toutes les phases de préparation du support et des produits, et pendant l'application, il est recommandé d'utiliser correctement le matériel et les équipements de protection individuelle (EPI).

NETTOYAGE DES OUTILS

À l'eau, tout de suite après l'utilisation.

RENDEMENT

MATmotion Royale Matt : 9 à 11 m²/l par couche, pour des applications sur des supports lisses et modérément absorbants. Il convient de déterminer le rendement réel par un essai préliminaire sur le support spécifique.

COULEURS

Blanc et couleurs du nuancier **MATmotion**.

CONDITIONNEMENTS

Conditionnements de :

MATmotion Royale Matt Bianco : 2,5 l.

MATmotion Royale Matt Base Deep : 2,35 l.

MATmotion Royale Matt Base Accent : 2,33 l.

CONDITIONS DE DURÉE DE STOCKAGE

Le produit doit de préférence être utilisé dans les 2 ans suivant sa date de production, à condition qu'il ait été conservé dans les contenants d'origine non ouverts et dans des conditions de température appropriées.

INDICATIONS DE SÉCURITÉ

Valeur limite UE (dir. 2004/42/CE).

MATmotion Royale Matt (peintures mates pour murs et plafonds intérieurs).

Valeur limite UE pour **MATmotion Royale Matt** (cat. A/a) : 30 g/l (2010).

MATmotion Royale Matt contient au maximum 1 g/l de COV.

Utiliser le produit conformément aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur; après l'utilisation, ne pas jeter les contenants dans la nature, bien laisser sécher les résidus et les traiter comme des déchets spéciaux. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les cours d'eau ou sur le sol. Pour d'autres informations, consulter la fiche de sécurité.

Le produit ne nécessite pas d'étiquetage selon la réglementation en vigueur.

SAN MARCO GROUP garantit que les informations de cette fiche sont données au mieux de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques; toutefois, il ne pourra encourir aucune responsabilité quant aux résultats obtenus lors de l'utilisation, les conditions d'application échappant à son contrôle. Il est conseillé de toujours vérifier que le produit est bien adapté au cas particulier auquel on le destine. Cette fiche annule et remplace toutes les fiches précédentes.