

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Cadoro

OPALIZUJĄCE WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE DO WNĘTRZ



SERIA 379

CADORO - V.2024-11-05

OPIS

CADORO to dekoracyjne wykończenie do wnętrz z niezwykle opalizującymi efektami, miękkie i jedwabiste w dotyku, które pozwala tworzyć wnętrza zarówno w stylu klasycznym, jak i nowoczesnym.

CADORO jest łatwe w nakładaniu i pozwala uzyskać różne efekty dekoracyjne, które zależą od techniki nanoszenia i od fantazji osoby wykonującej aranżację i które zmieniają się w zależności od kąta odbicia światła.

Certyfikat Redcert²: produkt zmniejsza zużycie zasobów kopalnych poprzez wykorzystanie surowców odnawialnych w łańcuchu wartości.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Do zastosowania we wnętrzach, na:

- Stare i nowe tynki na bazie spoiw hydraulicznych.- Powierzchnie betonowe.
- Powierzchnie gipsowe i płyty gipsowo-kartonowe.- Stare farby i powłoki organiczne lub mineralne, suche, zwarte, chłonne i spójne.
- Konglomeraty mineralne różnego typu, o właściwościach chłonnych. Powierzchnie należy odpowiednio przygotować, zgodnie z paragrafem "PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA".

Nie stosować na powierzchniach świeżych i zasadowych, odczekać odpowiedni czas do gotowości, na ogół cztery tygodnie.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

- Charakter spoiwa: kopolimer akrylowy w emulsji wodnej.
- Pigmenty i wypełniacze: wypełniacze iryzujące
- Rozpuszczalnik: woda
- Klasyfikacja Indoor Air Quality: A+
- Masa objętościowa UNI EN ISO 2811-1: 1,15 - 1,25 kg/l
- Reakcja na ogień EN 13501-1: Klasa A2 s1 d0

Odnosi się do zużycia nie wyższego od wskazanego i do nałożenia na powierzchnię niepalną.

- Czas schnięcia (w temp. 25 °C i przy wilg. wzg. 65%): na dotyk 1 godzina; nanoszenie drugiej warstwy po 6 godzinach.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnie tynkowane, gips i płyty kartonowo-gipsowe:

- Upewnić się, że podłoże jest dojrzałe i całkowicie wyschnięte. W razie konieczności wyrównać je i wzmocnić, stosując w tym celu odpowiednie produkty.
- W przypadku obecności pleśni nanieść na powierzchnię środek czyszczący COMBAT 222, kod 4810222, oraz środek do regeneracji COMBAT 333, kod 4810333. W razie konieczności dodać do produktu środek dezynfekujący COMBAT 444 kod 4810444.
- Zetrzeć szczotką lub zmyć ewentualne wykwyty i łuszczące się stare farby. Całkowicie usunąć ewentualne warstwy farb wapiennych.
- Zetrzeć szczotką osady kurzu, smogu i innych zanieczyszczeń.
- Wyrównać nieregularności podłoża i zaszpachlować dziury, rysy, szczeliny oraz inne ubytki za pomocą szpachli TAMSTUCCO 9400006/9410110. Uszczelnić pęknięcia odpowiednim preparatem uszczelniającym.
- Przeszlifować zaszpachlowane miejsca papierem ściernym; usunąć pył.
- Ewentualnie wygładzić tynk zaprawą RASAMIX 9440160 lub BETOMARC 9450150 lub RASOMARC 9500150, w zależności od rodzaju podłoża.
- Utrwalić poprzez nałożenie warstwy Wodnego gruntu akrylowego do ścian IDROFIS 4700006 lub mikronizowanego gruntu bez zawartości rozpuszczalników ATOMO 8840001.
- Nałożyć co najmniej dwie warstwy DECORFOND 3880019, rozcieńczonego z wodą w proporcji 30-35 %, za pomocą wałka lub pędzla, aby uzyskać jednolitą powierzchnię, która umożliwi idealne naniesienie farby wykończeniowej. Nie zaleca się stosowania innych produktów podkładowych.
- Nałożyć CADORO w sposób opisany we wskazówkach dotyczących nakładania.

*(Rozcieńczenie preparatu izolacyjnego oraz ilość, jaką należy zastosować, zależą od chłonności podłoża i należy je określić poprzez przeprowadzenie prób wstępnych na danym podłożu - zob. odpowiednia karta techniczna).

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NAKŁADANIA

- Warunki otoczenia i podłoża:

Temperatura otoczenia: Min. +8 °C / Maks. +35 °C Wilgotność względna otoczenia: <75%

Temperatura podłoża: Min. +5 °C / Maks. +35 °C Wilgotność podłoża: <10%

- Narzędzia: pędzel, paca ze stali nierdzewnej/z tworzywa sztucznego.

- Ilość warstw: 2

- Rozcieńczenie: produkt gotowy do użycia.

Sposób nakładania:

- Nałożyć CADORO na suche podłoże, równomiernie rozprowadzając produkt za pomocą pędzla albo pacy z tworzywa sztucznego lub ze stali.

Po wyschnięciu pierwszej warstwy nałożyć kolejną, przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego lub ze stali, wykonując narzędziem koliste ruchy w przeciwnych kierunkach i tworząc w ten sposób przetarcia w dwóch odcieniach.

- Narzędzia należy umyć wodą bezpośrednio po użyciu.

- Czyszczenie ścian: nie wcześniej niż po 20 dniach, przy użyciu wody.

- Orientacyjna wydajność: 4-6 m²/l na dwie warstwy, w zależności odżądanego efektu, w przypadku gładkich powierzchni o średniej chłonności. Zaleca się określenie rzeczywistej wydajności poprzez przeprowadzenie próby wstępnej na danym podłożu.

BARWIENIE

Produkt jest dostępny w gotowych kolorach, które mogą być wykorzystywane również jako bazy barwiące: srebrna (0070), aluminiowa (0170), złota

(0190), brązowa (0150), miedziana (0160), grafitowa (0180).
Produkt można zabarwić za pomocą Systemu Barwiącego Marcromie, a także barwników COLORADO seria 548.
W przypadku użycia różnych partii produktu zaleca się ich wymieszanie, aby uniknąć różnicy odcieni.

MAGAZYNOWANIE

Maksymalna temperatura przechowywania: +30°C
Minimalna temperatura przechowywania: +5°C
Zalecany okres przydatności do użycia wynosi 2 lata od daty produkcji, jeżeli produkt jest przechowywany w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w odpowiedniej temperaturze.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Wartość graniczna EU (Dyr. 2004/42/WE)
Kat. A/l: Pokrycia z efektem dekoracyjnym (WB): 200 g/l (2010)
Zawiera maks.: 200 g/l LZO

Podczas stosowania produktu należy przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; po użyciu nie zanieczyszczać środowiska opakowaniami, dokładnie wysuszyć pozostałości produktu i zutylizować je jak odpady specjalne. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie usuwać pozostałości produktu do kanalizacji, do cieków wodnych ani do gruntu. Dodatkowe informacje znajdują się w karcie charakterystyki.

INFORMACJE DODATKOWE

Opalizujące
wykończenie dekoracyjne do wnętrz.
Nałożenie na
wcześniej przygotowane powierzchnie wewnętrzne co najmniej 2 warstw dekoracyjnej powłoki ściennej CADORO seria 379 na bazie kopolimeru akrylowego w emulsji wodnej, zgodnie ze wskazaną wydajnością.
Dostawa i nałożenie
materiału € za m².