

SAN MARCO

è un marchio di
SAN MARCO GROUP Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Cavenier

Finitura decorativa effetto testurizzato perlescente per interni



SERIE 023

CAVENIER - V.2024-09-23

DESCRIZIONE

CAVENIER è una finitura decorativa per interni unica nel suo genere, estremamente semplice da usare. La particolare consistenza pastosa, associata ad una eccellente spatolabilità, rende estremamente agevole e rapido l'intervento decorativo, anche in presenza di supporti poco uniformi. La sua texture è caratterizzata da un aspetto cristallino e perlescente generato dagli agglomerati delle particelle minerali.

La base argento permette numerose varianti cromatiche, dai toni caldi delle finiture più classiche, fino ai toni più scuri per abbinamenti contemporanei.

I diversi effetti decorativi, variabili a seconda della tecnica applicativa, permettono personalizzazioni in ogni ambiente.

CAVENIER è priva di formaldeide e di plastificanti aggiunti.

Certificato Redcert²: il prodotto riduce il consumo di risorse fossili grazie all'uso di materie prime rinnovabili nella catena del valore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Natura del Legante: copolimero acrilico in emulsione acquosa

- Pigmenti e cariche: cariche minerali.

- Solvente: acqua

- Classificazione Indoor Air Quality: A+

- Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1,34 \pm 0,05$ kg/l

- Viscosità di confezionamento: pastosa

- Reazione al fuoco EN 13501-1: Classe A2 s1 d0

Riferita ad un consumo non superiore a quanto indicato e ad un'applicazione su una superficie non combustibile.

- Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto 3 ore; sovraverniciabile dopo 6 ore.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile all'interno su:

- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.

- Superfici in calcestruzzo.

- Superfici in gesso e cartongesso.
 - Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi.
 - Conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti.
- Le superfici vanno adeguatamente preparate seguendo le modalità del paragrafo 'PREPARAZIONE DEL SUPPORTO'.
Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione, generalmente di quattro settimane.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Superfici in intonaco, gesso e cartongesso:
- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato. Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.
 - In presenza di muffe trattare la superficie con il detergente COMBAT 222 cod. 4810222 e con il risanante COMBAT 333 cod. 4810333. Se necessario additivare il prodotto con l'igienizzante COMBAT 444 cod. 4810444.
 - Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, le eventuali efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture. Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture a calce od a tempera.
 - Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura.
 - In presenza di forti irregolarità del supporto trattare i buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti con TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sigillare le fessurazioni con sigillanti adeguati.
 - Carteggiare le stuccature ed i rappezzi con carta vetrata; rimuovere la polvere.
 - Eseguire eventuali rasature su intonaco con RASAMIX 9440160 o con BETOMARC 9450150 o con RASOMARC 9500150 secondo la tipologia del supporto.
 - Fissativare con uno strato di IDROFIS 4700006 Fissativo murale acrilico all'acqua o fissativo micronizzato solvent free ATOMO 8840001.
 - Procedere all'applicazione di CAVENIER come indicato nelle modalità applicative.
- *(Le diluizioni dell'isolante e la quantità da applicare sono in funzione dell'assorbimento del supporto e vanno determinati con prove preliminari sul supporto specifico - Consultare la relativa scheda tecnica).

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:
Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umidità relativa dell'ambiente: <75%
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umidità del supporto: <10%
- Attrezzi: frattazzo inox.
- Nr strati: 1-2 in funzione dell'effetto estetico ricercato
- Diluizione: pronto all'uso
- Modalità applicative:

Effetti mono strato

Distribuire CAVENIER, su fondo asciutto con frattazzo in acciaio stendendo il prodotto in modo uniforme.
Prima della totale essiccazione creare sempre con il frattazzo delle rotazioni in direzioni contrapposte realizzando sfaccettature cristalline.

Effetti due strati

Distribuire CAVENIER, su fondo asciutto con frattazzo in acciaio, stendendo il prodotto in modo uniforme.
Ad essiccazione avvenuta del primo strato, applicare un ulteriore strato e

lavorare con attrezzo idoneo a seconda dell'effetto desiderato.

- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.
- Pulizia del muro: dopo almeno 20 gg. con acqua.
- Resa indicativa:

Effetti mono strato:

6-10 mq/l a lavoro finito in funzione dell'aspetto desiderato e si riferisce a superfici lisce e mediamente assorbenti. E' opportuno determinare la resa effettiva con una prova preliminare sul supporto specifico.

Effetti due strati:

3-4 mq/l a lavoro finito nei due strati in funzione dell'aspetto desiderato e si riferisce a superfici lisce e mediamente assorbenti. E' opportuno determinare la resa effettiva con una prova preliminare sul supporto specifico.

TINTEGGIATURA

Il prodotto è disponibile nella tinta pronta Argento (0070) utilizzabile anche come base tintometrica.

La colorazione è ottenibile mediante il Sistema Tintometrico.

E' possibile inoltre tinteggiare il prodotto con i coloranti COLORADO serie 548.

Nel caso di utilizzo di diverse fabbricazioni è consigliabile rimescolare fra loro le varie produzioni allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità.

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30°C

Temperatura minima di conservazione: +5°C

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/l: pitture per effetti decorativi (base Acqua): 200 g/l (2010)

Il prodotto contiene max: 200 g/l VOC

Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Finitura decorativa effetto testurizzato perlescente per interni.

Applicare CAVENIER serie 023 a base di copolimero acrilico in emulsione acquosa in almeno 1-2 strati secondo l'effetto estetico desiderato.

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.