

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Cavenier

WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE DO WNĘTRZ Z EFEKTEM PERŁOWEJ TEKSTURY



SERIA 023

CAVENIER - V.2024-11-05

OPIS

CAVENIER to wyjątkowa w swoim rodzaju dekoracja ścienna do wnętrz, niezwykle łatwa do wykonania. Ma konsystencję pasty, która w połączeniu z łatwością rozprowadzania sprawia, że prace dekoracyjne mogą zostać wykonane niezwykle szybko i sprawnie, także na niewielkich nierównościach podłoża.

Jej teksturę charakteryzuje kryształowo-perłowy wygląd, uzyskany w skutek łączenia się cząstek mineralnych.

Srebrna baza umożliwia uzyskanie licznych wersji chromatycznych, od ciepłych tonacji w klasycznych wykończeniach po ciemniejsze tonacje przeważające we współczesnych aranżacjach.

Różne efekty dekoracyjne uzyskiwane w zależności od zastosowanej techniki wykonania pozwalają nadać indywidualny charakter każdemu wnętrzu.

Certyfikat Redcert²: produkt zmniejsza zużycie zasobów kopalnych poprzez wykorzystanie surowców odnawialnych w łańcuchu wartości.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

- Rodzaj spoiwa: kopolimer akrylowy w emulsji wodnej.
- Pigmenty i wypełniacze: wypełniacze mineralne.
- Rozpuszczalnik: woda
- Klasyfikacja Indoor Air Quality: A+
- Masa objętościowa UNI EN ISO 2811-1: $1,34 \pm 0,05$ kg/l
- Lepkość w opakowaniu: pasta
- Reakcja na ogień EN 13501-1: Klasa A2 s1 d0

Odnosi się do zużycia nie wyższego od wskazanego i do nałożenia na powierzchnię niepalną.

- Czas schnięcia (w temp. 25 °C i przy wilg. wzgl. 65%): na dotyk po trzech godzinach; nanoszenie następnej warstwy po 6 godzinach.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Do zastosowania we wnętrzach, na:

- Stare i nowe tynki na bazie spoiw hydraulicznych.- Powierzchnie betonowe.

- Powierzchnie gipsowe i płyty gipsowo-kartonowe.- Stare farby i powłoki organiczne lub mineralne, suche, zwarte, chłonne i spójne.
 - Konglomeraty mineralne różnego typu, o właściwościach chłonnych. Powierzchnie należy odpowiednio przygotować, zgodnie z paragrafem "PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA".
- Nie stosować na powierzchniach świeżych i zasadowych, odczekać odpowiedni czas do gotowości, na ogół cztery tygodnie.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnie tynkowane, gips i płyty kartonowo-gipsowe:

- Upewnić się, że podłoże jest całkowicie wyschnięte i dojrzałe. W razie konieczności wyrównać je i wzmocnić, stosując w tym celu odpowiednie produkty.
- W przypadku obecności pleśni nanieść na powierzchnię środek czyszczący COMBAT 222, kod 4810222, oraz środek do regeneracji COMBAT 333, kod 4810333. W razie konieczności dodać do produktu środek dezynfekujący COMBAT 444 kod 4810444.
- Usunąć szczotką lub zmyć ewentualne wykwity i tłuszczące się stare farby. Całkowicie usunąć ewentualne warstwy farb wapiennych lub temperowych.
- Zetrzeć szczotką osady kurzu, smogu i innych zanieczyszczeń.
- W przypadku dużej nieregularności podłoża zaszpachlować dziury, rysy, szczeliny oraz inne ubytki za pomocą szpachli TAMSTUCCO 9400006/9410110. Uszczelnić pęknięcia odpowiednim preparatem uszczelniającym.
- Przeszlifować zaszpachlowane miejsca papierem ściernym; usunąć pył.
- Ewentualnie wygładzić tynk zaprawą RASAMIX 9440160 lub BETOMARC 9450150 lub RASOMARC 9500150, w zależności od rodzaju podłoża.
- Utrwalić poprzez nałożenie warstwy Wodnego utrwalcza akrylowego do ścian IDROFIS 4700006 lub mikronizowanego utrwalcza bez zawartości rozpuszczalników ATOMO 8840001.
- Nałożyć CAVENIER w sposób opisany we wskazówkach dotyczących nakładania.

*(Rozcieńczenie preparatu izolacyjnego oraz ilość, jaką należy zastosować, zależą od chłonności podłoża i należy je określić poprzez przeprowadzenie prób wstępnych na danym podłożu - zob odpowiednia karta techniczna).

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NAKŁADANIA

- Warunki otoczenia i podłoża:
Temperatura otoczenia: Min. +8 °C / Maks. +35 °C
Wilgotność względna otoczenia: <75%
Temperatura podłoża: Min. +5 °C / Maks. +35 °C
Wilgotność podłoża: <10%
- Narzędzia: paca ze stali nierdzewnej.
- Ilość warstw: 1-2 w zależności od oczekiwanego efektu estetycznego
- Rozcieńczenie: produkt gotowy do użycia.
- Sposób nakładania:

Efekty jednowarstwowe

Rozprowadzić CAVENIER na suche podłoże, równomiernie nakładając na gładko za pomocą pacy ze stali.
Przed całkowitym wyschnięciem tworzyć za pomocą pacy wykonując koliste ruchy w naprzemiennych kierunkach, tak aby powstały kryształowe przetarcia.

Efekty dwuwarstwowe

Rozprowadzić CAVENIER na suche podłoże, równomiernie nakładając na

gładko za pomocą pacy ze stali.

Po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy nałożyć kolejną przy użyciu pędzla lub gąbki i pracować tworząc odpowiednim narzędziem oczekiwany efekt.

- Narzędzia należy umyć wodą bezpośrednio po użyciu.
- Mycie ściany: nie wcześniej niż po 20 dniach, przy użyciu wody.
- Orientacyjna wydajność:

Efekty jednowarstwowe:

6-10 m²/l na gotowo, w zależności od żądanego efektu i w przypadku gładkich powierzchni o średniej chłonności. Zaleca się określenie rzeczywistej wydajności poprzez przeprowadzenie próby wstępnej na danym podłożu.

Efekty dwuwarstwowe:

3-4 m²/l na gotowo w dwóch warstwach, w zależności od żądanego efektu, w przypadku gładkich powierzchni o średniej chłonności. Zaleca się określenie rzeczywistej wydajności poprzez przeprowadzenie próby wstępnej na danym podłożu.

BARWIENIE

Produkt jest dostępny w gotowym kolorze Srebrnym (0070), który może być wykorzystywany również jako kolor bazowy.

Produkt można zabarwić za pomocą Systemu Barwiącego.

Możliwe również barwienie produktu barwnikami COLORADO seria 548.

W przypadku użycia różnych partii produktu zaleca się ich wymieszanie, aby uniknąć lekkich różnic odcieni.

MAGAZYNOWANIE

Maksymalna temperatura przechowywania: +30°C

Minimalna temperatura przechowywania: +5°C

Zalecany okres przydatności do użycia wynosi 2 lata od daty produkcji, jeżeli produkt jest przechowywany w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w odpowiedniej temperaturze.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZENSTWA

Wartość graniczna EU (Dyr. 2004/42/WE)

Kat. A/l: Pokrycia z efektem dekoracyjnym (WB): 200 g/l (2010)

Zawiera maks.: 200 g/l LZO

Podczas stosowania produktu należy przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; po użyciu nie zanieczyszczać środowiska opakowaniami, dokładnie wysuszyć pozostałości produktu i zutylizować je jak odpady specjalne. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie usuwać pozostałości produktu do kanalizacji, do cieków wodnych ani do gruntu. Dodatkowe informacje znajdują się w karcie charakterystyki.

INFORMACJE DODATKOWE

Wykończenie dekoracyjne do wnętrza z efektem perłowej tekstury.

Nakładać CAVENIER seria 023 na bazie kopolimeru akrylowego w emulsji wodnej w co najmniej 1-2 warstwach, w zależności od żądanego efektu.

Dostawa i nałożenie materiału € za m².