

SAN MARCO

è un marchio di
SAN MARCO GROUP Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Combat 444

Additivo igienizzante antimuffa per pitture murali da interni



COD. 4810444

COMBAT 444 - V.2024-09-24

DESCRIZIONE

COMBAT 444 è un additivo antimuffa da aggiungere alle idropitture tradizionali per interni, per conferire un'efficace azione igienizzante, in grado di preservare nel tempo l'aspetto estetico originale della pittura applicata.

DOSAGGIO: 0,250 lt di additivo in 25 Kg o 15 L di idropittura per pezzature inferiori: 15 cc di additivo per litro di pittura o 10 cc per Kg di prodotto.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

La destinazione d'uso di COMBAT 444 sono le idropitture per opere murali all'interno, quando si voglia assicurare ottime condizioni igieniche in presenza di umidità o di limitata ventilazione in ambienti quali cucine, bagni, cantine e altri locali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Solvente: acqua.
- Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: $0,98 \pm 0,05$ kg/l.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Agitare il prodotto prima di aggiungerlo al prodotto verniciante.
- Additivare COMBAT 444 nel rapporto di 0,250 litri di additivo in 25 kg o 15 litri d'idropittura. Per pezzature inferiori dosare 15 ml di additivo per litro di pittura, o 10 ml di additivo per kg di prodotto di finitura.
- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

TINTEGGIATURA

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30 °C

Temperatura minima di conservazione: +5 °C

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non rientra nell'ambito del D. Lgs 161/2006

Irritante

Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO
