

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Continuo Base

PRÉMÉLANGE EN POUDRE MONOCOMPOSANT À BASE DE CIMENT



CODE 1130019

CONTINUO BASE - V.2024-09-23

DESCRIPTION

CONTINUO BASE est un enduit de lissage à base de ciment constitué de quartz, de liants et d'adjuvants spéciaux garantissant une grande adhérence au support et une bonne ouvrabilité. CONTINUO BASE est particulièrement indiqué pour la réalisation des fonds du système CONTINUO caractérisés par une excellente résistance aux chocs et à l'abrasion.

INDICATIONS POUR L'EMPLOI

CONTINUO BASE est un produit pour intérieur et extérieur pouvant être utilisé à l'horizontale comme à la verticale, pour le ragréage d'enduits, du béton, de dalles et de supports à base de ciment en général. Il peut en outre être appliqué sur des céramiques et des pierres naturelles, même non absorbantes, sous réserve qu'elles aient été préalablement traitées avec PRO-LINK. Dans certains cas d'application, on peut envisager le mélange de CONTINUO BASE avec CONTINUO EPOXY COMBO. Voir à cet effet le manuel de mise en œuvre et la fiche technique prévue.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Nature du liant : ciment modifié aux polymères.
- Aspect : poudre blanche.
- Dilution : 23 %, 5 à 6 litres d'eau par sac.
- Dimension max. des granulats : 0,75 mm.
- Poids spécifique du mélange : env. 1,6 kg/l.
- Temps d'ouvrabilité : environ 60 minutes à 25 °C, HR = 60 %.
- Le séchage dépend fortement des conditions de température et d'humidité du milieu ambiant et du support. Le produit ne sèche dans tous les cas pas avant 24 heures.

PREPARATION DU SUPPORT

Il faut que le fond soit :
- sec, compact, exempt de poussière et de parties friables.
Les surfaces à base de ciment qui ne sont pas suffisamment cohérentes ou qui

sont trop absorbantes doivent être consolidées avec ATOMO 8840001.

APPLICATIONS

Conditions du milieu et du support :

Température ambiante : min. +5 °C / max. +35 °C.

Température du support : min. +5 °C / max. +35 °C.

- Dans un récipient, verser 5 à 6 l d'eau propre, puis, sous agitation, un sac de 25 kg de CONTINUO BASE et mélanger avec un agitateur électrique jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte homogène, sans grumeaux.

- Outils : truelle, spatule en acier inox dentée.

- Nombre de couches : 2.

- Dans la première couche de CONTINUO BASE, noyer un treillis de renfort en fibre de verre anti-alkalin de 70 à 90 g/m². Les treillis doivent être juxtaposés mais ne doivent pas se chevaucher.

- Ne pas appliquer sur des surfaces gelées ou en train de dégeler.

- En cas de surfaces très grandes, respecter, sans les recouvrir, tous les joints de dilatation présents dans la sous-couche.

- Pendant le travail, ne pas ajouter d'eau supplémentaire afin de prolonger le temps de vie en pot du produit. Ne pas ajouter non plus de granulats pour en modifier la viscosité.

- Les outils doivent être nettoyés à l'eau immédiatement après usage.

- Rendement indicatif : 1,5 à 2,2 kg/m² à travail fini (2 couches).

Le rendement est indiqué pour des supports plans. Avant tout travail, il est conseillé de vérifier directement sur le chantier.

MISE A LA TEINTE

CONSERVATION

Température de conservation maximale: +30 °C

Température de conservation minimale: +5 °C

Conserver dans un endroit sec à l'abri de l'humidité.

Il est recommandé d'utiliser le produit dans 1 an après la date de fabrication.

INDICATION DE SECURITE

Ne rentre pas dans le cadre du décret législatif 161/2006 (directive 2004/42/CE).

Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une réaction allergique cutanée. Provoque de graves lésions oculaires. Peut irriter les voies respiratoires.

Utiliser le produit conformément aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur ; après l'utilisation, ne pas jeter les contenants dans la nature, bien laisser sécher les résidus et les traiter comme des déchets spéciaux. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les cours d'eau ou sur le sol.

Pour d'autres informations, consulter la fiche de sécurité.

RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES

Enduit de lissage constitué de quartz, de liants et d'adjuvants spéciaux, spécifique du système CONTINUO.

Consommation indicative : 1,5 à 2,2 kg/m², à travail fini (2 couches).

Fourniture et mise en œuvre du matériel € par m².