

SAN MARCO

è un marchio di
SAN MARCO GROUP Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Continuo Link

PRIMER EPOSSIDICO BI-COMPONENTE IDRODILUIBILE TRASPARENTE, AD ELEVATO POTERE PENETRANTE



SERIE 116

CONTINUO LINK - V.2024-09-23

DESCRIZIONE

CONTINUO LINK è un primer epossidico bi-componente idrodilubile trasparente di facile applicazione ad elevato potere penetrante. La speciale formulazione termoindurente a bassissima viscosità si basa sull'utilizzo di particolari resine epossidiche e di specifici indurenti a basso ingiallimento. CONTINUO LINK può essere utilizzato per il consolidamento e la protezione di superfici in CLS nuove o da risanare migliorandone la funzione antipolvere e riducendone l'assorbimento di acqua e olii. Idoneo per l'utilizzo sulle superfici orizzontali e verticali di magazzini, autorimesse, officine, parcheggi e similari. Nel caso di utilizzo su superfici particolarmente chiare è possibile un leggero imbrionimento delle superfici nel tempo. CONTINUO LINK è idoneo solo per superfici interne e presenta bassissime emissioni di sostanze organiche volatili. CONTINUO LINK presenta un'ottima resistenza all'acqua, ai sali neutri e alcalini. Buona resistenza ad accidentali spruzzi di acidi deboli. Non idoneo per superfici soggette ad immersione in acqua. Il sistema CONTINUO è classificato A+ secondo il decreto ministeriale francese per la qualità dell'aria in ambienti interni.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su:
- Superfici decorate con CONTINUO DECO
- Superfici in calcestruzzo nuovo o usurato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Natura del legante: Epossidica e specifico induritore
- Solvente: acqua
- Rapporto di miscela in peso:
2 parti comp. A + 1 parte comp. B.
- Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:
Componente A=1.08±0.05 kg/l

Componente B=1.04±0.05 kg/l

-Massa volumica della miscela (A+B) UNI EN ISO 2811-1: 1.07±0.02 kg/l

-Pot-life della miscela (A+B): circa 60 minuti a 20 °C.

La miscela (A+B) anche se ancora fluida non deve essere utilizzata oltre questo tempo.

-Volume solido all'applicazione: min 12% - max 14% in funzione della diluizione utilizzata.

-Aspetto lucido

-Spessore secco per strato: 8-15 micron

-Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 4 ore, completa in 8 ore.

La superficie può essere soggetta a traffico leggero dopo 16 ore, completamente trafficabile dopo 3 giorni. Eventualmente sovrapplicabile con CONTINUO LINK dopo 24 ore e non oltre 48 ore.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Sistema decorativo CONTINUO: vedi le indicazioni riportate nell'allegato tecnico.

Pavimentazioni in calcestruzzo CLS:

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto o abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni

- Controllare lo stato di conservazione, eventuali crepe ed avvallamenti possono essere trattati con prodotti specifici.

- Controllare lo stato degli eventuali precedenti trattamenti. Le parti non perfettamente aderenti devono essere asportate.

- I depositi di polvere, smog, olio, grasso e altri contaminanti vanno rimossi mediante spazzolatura o specifici detergenti.

- Su supporto asciutto procedere all'applicazione di CONTINUO LINK secondo le indicazioni descritte

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +45 °C

Umidità relativa dell'ambiente: <85%

Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +45 °C

Umidità del supporto: <10%

-Attrezzi: pennello, rullo a pelo medio, spruzzo convenzionale o Airless.

Il prodotto ottenuto dalla miscela A+B normalmente andrà diluito con acqua aggiungendo 4 litri d'acqua per 1 litro di prodotto pronto all'impiego (A+B).

In presenza di superfici particolarmente assorbenti si consiglia una diluizione con acqua aggiungendo 3 litri d'acqua per 1 litro di prodotto pronto all'impiego (A+B).

-Non aggiungere ulteriore acqua per allungare il Pot-life.

-Miscelare (catalizzare) ed utilizzare una confezione per volta (comp. A + comp. B).

-N. strati: 1 strato.

-Per evitare la formazione di ombreggiature, applicare il prodotto con continuità, evitando di ritoccare con rullo o pennello le superfici già applicate quando il prodotto inizia a filmare.

-La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

-Resa indicativa: è fortemente influenzata dalla natura del prodotto da ricoprire. Per superfici lisce mediamente assorbenti si ricoprono 15-18 m²/l per strato (prodotto diluito).

TINTEGGIATURA

Il prodotto è disponibile neutro non tinteggiabile.

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30°C

Temperatura minima di conservazione: +5°C

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/j: pitture bicomponenti ad alte prestazioni (base acqua): 140 g/l (2010)

Il prodotto contiene max: 140 g/l VOC

Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Primer Epossidico bi-componente idrodiluibile trasparente di facile applicazione ad elevato potere penetrante.

Finitura epossidica per pavimenti bicomponente all'acqua.

Applicazione in 1 strato con una resa di 15-18 m²/l di prodotto diluito per strato.

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.