

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Fenice

WAPIENNY TYNK DEKORACYJNY DO ZASTOSOWAŃ WEWNĘTRZNYCH



SERIE 962

FENICE - V.2024-11-05

OPIS

FENICE to odrodzenie klasyki z nowoczesnym podejściem. Jej wszechstronność i łatwość używania pozwalają na uzyskanie zarówno klasycznych, jak i modnych efektów, także w barwach intensywnych. Daje wysoką przepuszczalność, co jest charakterystyczne dla naturalnych produktów mineralnych.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Produkt może być nakładany wewnątrz pomieszczeń na:

- Nowe i stare tynki na bazie spoiw hydraulicznych.
- Powierzchnie z płyty kartonowo-gipsowej.
- Stare farby i powłoki mineralne lub syntetyczne, suche, zwarte, chłonne i spójne.
- Konglomeraty mineralne różnego typu, o właściwościach chłonnych.

Powierzchnie należy odpowiednio przygotować, postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie 'PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA'.

Nie nakładać na świeże podłoża.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

- Charakter spoiwa: Wapno powietrzne
 - Rozpuszczalnik: woda
 - Masa objętościowa UNI EN ISO 2811-1: $1,60 \pm 0,05$ kg/l
 - Lepkość w opakowaniu: konsystencja pasty
 - Przepuszczalność pary wodnej UNI EN ISO 7783-2: wysoka, $V=350$ g/m2 w czasie 24 h, $S_d=0,10$ dla grubości 0,6 mm (wartości odnoszą się do koloru białego)
 - Reakcja na ogień EN 13501-1: Klasa A2 s1 d0
- Odnosi się do zużycia nie wyższego od wskazanego i do nałożenia na powierzchnię niepalną.
- Czas schnięcia (w temp. 25 °C i przy wilg. wzg. 65%): na dotyk 3 godziny; nanoszenie następnej warstwy po 6 godzinach (zależnie od grubości nałożonej warstwy).

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnie tynkowane i płyty kartonowo-gipsowe:

- Upewnić się, że podłoże jest dojrzałe i całkowicie wyschnięte. W razie konieczności wyrównać je i wzmocnić, stosując w tym celu odpowiednie produkty.
 - W przypadku obecności pleśni nanieść na powierzchnię środek czyszczący COMBAT 222, kod 4810222, oraz środek do regeneracji COMBAT 333, kod 4810333.
 - Zetrzeć szczotką lub zmyć ewentualne wykwyty i łuszczące się stare farby. Całkowicie usunąć ewentualne warstwy farb wapiennych lub temperowych.
 - Zetrzeć szczotką osady kurzu, smogu i innych zanieczyszczeń.
 - Wyrównać nieregularności podłoża i zaszpachlować dziury, rysy, szczeliny oraz inne ubytki za pomocą szpachli TAMSTUCCO. Uszczelnić pęknięcia odpowiednim preparatem uszczelniającym.
 - Przeszlifować zaszpachlowane miejsca papierem ściernym, usunąć pył.
 - Ewentualnie wygładzić tynk zaprawą RASAMIX 9440160 lub BETOMARC 9450150 lub RASOMARC 9500150, w zależności od rodzaju podłoża.
 - Utrwalić poprzez nałożenie warstwy Wodnego utwalacza akrylowego do ścian IDROFIS 4700006 lub mikronizowanego gruntu bez zawartości rozpuszczalników ATOMO 8840001.
- Zasadniczo na bardzo kruszących się podłożach, w przypadku obecności cienkich warstw starych farb temperowych lub innych zniszczonych farb, należy zastosować rozpuszczalnikowy preparat gruntujący ISOMARC 4410111 lub mikronizowany utwalacz bez zawartości rozpuszczalników ATOMO 8840001.
- Nałożyć FENICE, postępując w sposób opisany we wskazówkach dotyczących nakładania.
 - Na zwartych, mało chłonnych powierzchniach można nałożyć warstwę pośrednią MARCOTHERM PRIMER kod 4740019, aby poprawić osadzanie pierwszej warstwy FENICE.

*(Rozcieńczenie preparatu izolacyjnego oraz ilość, jaką należy zastosować, zależą od chłonności podłoża i należy je określić poprzez przeprowadzenie prób wstępnych na danym podłożu - zob. odpowiednia karta techniczna).

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NAKŁADANIA

- Ponieważ schnięcie i karbonatyzacja FENICE są, tak jak w przypadku wszystkich produktów wapiennych, silnie uzależnione od warunków temperatury i wilgotności, zaleca się nakładanie produktu w temperaturze od +10°C do +35°C i przy wilgotności względnej otoczenia <75%.
 - Nawet jeżeli podłoże nie wymaga gruntowania, zaleca się jego zwilżenie, aby ściana nie pochłaniała nadmiernie wody zawartej w spoiwie.
 - Narzędzia: paca ze stali nierdzewnej.
 - Ilość warstw: co najmniej 2 na przygotowanie warstwy podkładowej.
 - Rozcieńczenie: produkt gotowy do użycia.
- Ponieważ FENICE jest produktem mineralnym, podczas składowania może zwiększać się jego lepkość; aby przywrócić oryginalną wartość lepkości wystarczy wymieszać produkt za pomocą narzędzia mechanicznego, dodając ewentualnie maks. 1% wody.
- Sposób nakładania:
- Nałożyć pacą pierwszą warstwę w celu ujednolicenia podłoża.
 - Po co najmniej 6 godzinach nałożyć kolejną warstwę produktu w celu uzyskania warstwy o odpowiedniej grubości.
 - Po co najmniej 12 godzinach przeszlifować powierzchnię papierem ściernym,

aby wyeliminować ewentualne niedoskonałości, a następnie usunąć pył i nałożyć małe porcje produktu, dociskając go i wygładzić (pacą ze stali nierdzewnej) zanim całkowicie wyschnie.

- Narzędzia należy umyć wodą bezpośrednio po użyciu.

- Orientacyjna wydajność: 0,8-1 kg/m² na 2 warstwy w przypadku gładkich powierzchni o średniej chłonności. Zaleca się określenie rzeczywistej wydajności poprzez przeprowadzenie próby wstępnej na danym podłożu.

BARWIENIE

Produkt można zabarwić za pomocą Systemu Barwiącego.

W przypadku użycia różnych partii produktu zaleca się ich wymieszanie, aby uniknąć różnicy odcieni.

MAGAZYNOWANIE

Maksymalna temperatura przechowywania: +30°C

Minimalna temperatura przechowywania: +5°C

Zalecany okres przydatności do użycia wynosi 2 lata od daty produkcji, jeżeli produkt jest przechowywany w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w odpowiedniej temperaturze.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZENSTWA

Wartość graniczna EU (Dyr. 2004/42/WE)

Kat. A/l: Pokrycia z efektem dekoracyjnym (WB): 200 g/l (2010)

Zawiera maks.: 1 g/l LZO

Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa drażniąco na skórę.

Produkt musi być transportowany, stosowany i składowany przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; po użyciu należy dokładnie wysuszyć pozostałości produktu i zutylizować je jak odpady specjalne. Dodatkowe informacje znajdują się w karcie charakterystyki.

INFORMACJE DODATKOWE

Wapienny tynk dekoracyjny do zastosowań wewnętrznych

Nałożenie na wcześniej przygotowane powierzchnie co najmniej 2 warstw dekoracyjnej

mineralnej powłoki ściennej FENICE seria 962 na bazie wapna powietrznego.

Dostawa i nałożenie materiału € za m².