

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Fontego

POWŁOKA WYKOŃCZENIOWA DEKORACYJNA DO WNĘTRZ EFEKT MATOWY



SERIE 027

FONTEGO - V.2024-10-08

OPIS

Miękka i żywa tekstura, czerpie inspirację z miejsc spotkań kultury i wymiany drogocennych towarów, w renesansowej Wenecji będącej centrum świata. Niezwykle łatwa do nakładania, pozwala na realizację poszukiwanych efektów, odpowiednich do każdego stylu wnętrza.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Do zastosowania we wnętrzach, na:

- Stare i nowe tynki na bazie spoiw hydraulicznych.- Powierzchnie betonowe.
- Powierzchnie gipsowe i płyty gipsowo-kartonowe.- Stare farby i powłoki organiczne lub mineralne, suche, zwarte, chłonne i spójne.
- Konglomeraty mineralne różnego typu, o właściwościach chłonnych. Powierzchnie należy odpowiednio przygotować, zgodnie z paragrafem "PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA".

Nie stosować na powierzchniach świeżych i zasadowych, odczekać odpowiedni czas do gotowości, na ogół cztery tygodnie.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

- Natura spoiwa: kopolimer akrylowy w emulsji wodnej
- Klasyfikacja Indoor Air Quality: A+
- Pigmenty: Metal perłowy
- Rozpuszczalnik: woda

- Masa objętościowa UNI EN ISO 2811-1: 1,20 kg/l

- Reakcja na ogień EN 13501-1: Klasa A2 s1 d0

Odnosi się do zużycia nie wyższego od wskazanego i do nałożenia na powierzchnię niepalną.

- Wysychanie (przy 25 °C i 65% wilgotności względnej): na dotyk 1 godzina.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnie ścienne:

- Upewnić się, że podłoże jest całkowicie wyschnięte i dojrzałe. W razie konieczności wyrównać je i wzmocnić, stosując w tym celu odpowiednie

produkty.

- W przypadku obecności pleśni nanieść na powierzchnię środek czyszczący COMBAT 222 kod 4810222 oraz środek do regeneracji COMBAT 333 kod 4810333. Jeśli to konieczne, dodać do produktu środek odkażający COMBAT 444 kod 4810444.
- Zetrzeć szczotką lub zmyć ewentualne wykwyty i łuszczące się stare farby. Całkowicie usunąć ewentualne warstwy farb wapiennych lub temperowych.
- Zetrzeć szczotką osady kurzu, smogu i innych zanieczyszczeń.
- Wyrównać nieregularności podłoża, wyrównać dziury, rysy, szczeliny i wybrzuszenia za pomocą szpachli TAMSTUCCO 9400006/9410110. Wypełnić pęknięcia odpowiednimi szczeliwami.
- Oczyszczyć papierem ściernym wypełnienia i uzupełnienia; usunąć kurz.
- Wygładzić tynk zaprawą RASAMIX 9440160, lub BETOMARC 9450150, lub RASOMARC 9500150, w zależności od rodzaju podłoża.
- Nałożyć warstwę IDROFIS 4700006 wodnego gruntu akrylowego do ścian lub mikronizowanego utrwalcza bez zawartości rozpuszczalników ATOMO 8840001.
- Nałożyć co najmniej 2 warstwy DECORFOND 3880019 rozcieńczonego w 30-35 % z wodą, wałkiem lub pędzlem w celu uzyskania jednolitej powierzchni, idealnej do nakładania. Odradza się stosowanie innych podkładów.
- Przystąpić do nakładania FONTEGO, jak wskazano w sposobach nakładania.

*(Rozcieńczenie preparatu izolującego oraz ilość, jaką należy zastosować, zależą od chłonności podłoża i należy je określić poprzez przeprowadzenie prób wstępnych na danym podłożu - Zapoznać się z odpowiednią specyfikacją techniczną).

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NAKLADANIA

- Warunki otoczenia i podłoża:
Temperatura otoczenia: Min. +8 °C / Maks. +35 °C
Wilgotność względna otoczenia: <75%
Temperatura podłoża: Min. +5 °C / Maks. +35 °C
Wilgotność podłoża: <10%
 - Narzędzia: pędzel i gąbka.
 - Ilość warstw: 1
 - Rozcieńczenie: gotowy do użytku, rozcieńczalny do 5% z wodą, w zależności od poszukiwanego efektu estetycznego.
- Wskazówki dotyczące nakładania:
.Rozprowadzić FONTEGO nierównomiernie pędzlem.
.Po częściowym wyschnięciu produktu, miękką i lekko zwilżoną gąbką lub pędzlem typu "Spalter", utworzyć nieregularne strefy kumulacyjne. Po całkowitym wyschnięciu uwidoczni się charakterystyczny efekt.
- Czyszczenie narzędzi należy wykonać wodą, zaraz po użyciu.
 - Orientacyjna wydajność: 4-6 m²/l na zakończenie pracy, w odniesieniu do powierzchni gładkich i średnio chłonnych. Należy określić wydajność efektywną za pomocą wstępnej próby na danym podłożu.

BARWIENIE

Produkt jest dostępny w postaci gotowej farby, do użytku także jako podstawowe farby barwiące, srebro (0070).
Barwienie można uzyskać za pomocą systemu barwiącego. Ponadto, można malować produkt farbami COLORADO seria 548.
W przypadku używania różnych wyrobów zaleca się wymieszanie ich między sobą, w celu uniknięcia lekkich różnic w odcieniach.

MAGAZYNOWANIE

Maksymalna temperatura przechowywania: +30°C

Minimalna temperatura przechowywania: +5°C

Zalecany okres przydatności do użycia wynosi 2 lata od daty produkcji, jeżeli produkt jest przechowywany w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w odpowiedniej temperaturze.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZENSTWA

Wartość graniczna EU (Dyr. 2004/42/WE)

Kat. A/l: Pokrycia z efektem dekoracyjnym (WB): 200 g/l (2010)

Zawiera maks.: 40 g/l LZO

Podczas stosowania produktu należy przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; po użyciu nie zanieczyszczać środowiska opakowaniami, dokładnie wysuszyć pozostałości produktu i zutylizować je jak odpady specjalne. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie usuwać pozostałości produktu do kanalizacji, do cieków wodnych ani do gruntu. Dodatkowe informacje znajdują się w karcie charakterystyki.

INFORMACJE DODATKOWE

Powłoka wykończeniowa dekoracyjna do wnętrza - efekt matowy.

Nakładanie, na wcześniej przygotowane powierzchnie we wnętrzach, ściennej powłoki dekoracyjnej FONTEGO seria 027 na bazie kopolimeru akrylowego w emulsji wodnej, jedna warstwa według wskazanej wydajności.

Dostawa i nałożenie materiału € za m2.