

SAN MARCO

è un marchio di
SAN MARCO GROUP Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Forma

STUCCO DECORATIVO DI FONDO PER INTERNI



SERIE 340

FORMA - V.2024-09-23

DESCRIZIONE

FORMA è uno stucco di fondo specificatamente formulato per la decorazione di superfici in ambiente interno. Di facile applicazione, utilizzabile con varie tecniche ed attrezzi di lavorazione, consente svariati risultati estetici, bi e tridimensionali.

Grazie alla struttura di FORMA a seconda della tecnica applicativa utilizzata si possono ottenere pregevoli e originali decorazioni.

L'utilizzo di FORMA e di ROXIDAN, finitura decorativa ad effetto ossidato, permette la facile realizzazione di effetti molto attuali e ricercati. Velocemente si possono ricreare superfici molto realistiche o astratte, senza limiti non più legate alla materia stessa ma all'estetica ricercata.

FORMA è inoltre un'ottima base di partenza per la realizzazione di svariate declinazioni decorative con tutte le finiture decorative.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Natura del Legante: Copolimero acrilico in dispersione acquosa
- Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1,68 \pm 0,05$ kg/l
- Viscosità: consistenza pastosa
- Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30 min.; sovraverniciabile dopo 4 ore.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su:

- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.
- Superfici in calcestruzzo.
- Superfici in gesso e cartongesso.
- Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi.
- Superfici in legno, truciolare, compensato e assimilabili.

Le superfici vanno adeguatamente preparate seguendo le modalità del paragrafo 'PREPARAZIONE DEL SUPPORTO'.

Non applicare su supporti freschi.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici in intonaco, gesso e cartongesso:

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato. Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.
- In presenza di muffe trattare la superficie con il detergente COMBAT 222 cod. 4810222 e con il risanante COMBAT 333 cod. 4810333.
- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, le eventuali efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture. Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture a calce od a tempera.
- Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura.
- Livellare le irregolarità del supporto e trattare i buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti con TAMSTUCCO 9400006/9410110 o STUCCOFACILE 9560019. Sigillare le fessurazioni con sigillanti adeguati.
- Carteggiare le stuccature ed i rappezzi con carta vetrata; rimuovere la polvere.
- Eseguire eventuali rasature su intonaco con RASAMIX 9440160 o con BETOMARC 9450150 o con RASOMARC 9500150 secondo la tipologia del supporto.
- Fissativare con uno strato di ATOMO 8840001 fissativo micronizzato solvent-free.
- Procedere all'applicazione di FORMA secondo le modalità preferite.
- Dopo almeno 4 ore procedere all'applicazione della finitura scelta. Seguire la relativa scheda tecnica per la realizzazione della variante decorativa da realizzare.

Superfici in legno massello e compensato:

- Carteggiare leggermente per asportare le fibre del legno sollevate.
- Eliminare eventuali strati di vecchie pitture sfoglianti ed irruvidire tutte le superfici già verniciate.
- Asportare l'eventuale presenza di resina utilizzando un diluente idoneo.
- Stuccare le imperfezioni con stucco in pasta TAMSTUCCO 9400006 o WALL STUCCO 9100019.
- Procedere all'applicazione di FORMA secondo le modalità preferite.
- Dopo almeno 4 ore procedere all'applicazione della finitura scelta. Seguire la relativa scheda tecnica per la realizzazione della variante decorativa da realizzare.
- Porre attenzione al trattamento su legni ricchi in tannino come il castagno, possono evidenziarsi macchie scure.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umidità relativa dell'ambiente: <75%

Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umidità del supporto: <10%

- Attrezzi: frattazzo in acciaio inox, spatola in acciaio, pennello, frattazzo a zerbino, spatola a pettine.

- Nr strati: normalmente 1; è possibile la stesura di un 2° strato.

- Diluizione: pronto all'uso.

- Modalità applicative:

Stendere FORMA in modo non uniforme con il frattazzo in acciaio inox. Ripassare la superficie con l'attrezzo prescelto (frattazzo a zerbino, spazzola a pettine, pennello a tampone, spatola) in funzione dell'effetto ricercato.

Attendere alcuni minuti e ripassare con il frattazzo in acciaio inox compattando la superficie.

Si potranno realizzare così delle superfici che caratterizzeranno il risultato estetico finale.

- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

- Resa indicativa:

Per finiture a basso spessore: 0,8-1 kg/mq

Per finiture a maggiore testurizzazione: 1-1,8 kg/mq.

E' opportuno determinare la resa effettiva con una prova preliminare sul supporto specifico.

TINTEGGIATURA | Il prodotto è fornito bianco ed è colorabile con il Sistema Tintometrico.

MAGAZZINAMENTO | Temperatura massima di conservazione: +30°C
Temperatura minima di conservazione: +5°C
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA | Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/l: pitture per effetti decorativi (base Acqua): 200 g/l (2010)
Il prodotto contiene max: 200 g/l VOC

Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO | Applicare all'interno, su fondo già predisposto, uno o due strati di FORMA a base di copolimero acrilico in dispersione acquosa, specifico per la realizzazione di svariate declinazioni decorative con tutte le finiture decorative
Fornitura e posa in opera del materiale €.....mq.