

SAN MARCO

è un marchio di
SAN MARCO GROUP Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Gypsumstuk Giunti

STUCCO RIEMPITIVO A BASE GESSO SPECIFICO PER GIUNTI



SERIE 927

GYPSUMSTUK GIUNTI - V.2024-09-24

DESCRIZIONE

Stucco dalla formula tixotropica, consente di effettuare stuccature di notevole spessore in un'unica applicazione senza colature.
Idoneo sia alla lisciatura in spessori minimi sia al riempimento di grosse cavità su superfici in cartongesso.
Asciuga velocemente così da poter procedere alla preparazione della superficie per la tinteggiatura.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile all'interno su:
- Superfici in gesso e cartongesso.
GYPSUMSTUK è un prodotto di fondo e deve sempre essere ricoperto con un sistema di finitura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Natura del Legante: gesso da presa, ritardanti e regolatori di presa
- Aspetto: polvere bianca
- Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): carteggiabile dopo 3 ore; sovraverniciabile dopo 4 ore.
SOVRAVERNICIATURA: con tutte le idropitture, smalti, rivestimenti murali, previa fissativazione.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Prima dell'applicazione assicurarsi che le lastre siano posate correttamente e che la parete sia planare, asciutta, integra, priva di polvere.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Acqua d'impasto: 50%. (circa 10 litri per sacco da 20 kg).
- Preparazione: versare prima l'acqua e poi la polvere, lentamente, miscelando l'impasto con un trapano munito di apposita elica in modo da ottenere un impasto omogeneo, privo di grumi e ben lavorabile.
- Attrezzi: spatola o frattazzo.
- Pot-life dell'impasto: 45 minuti.

- Pulizia degli attrezzi: con acqua subito dopo l'uso.
- Resa indicativa: circa 1,2 kg/mq per mm di spessore. E' consigliabile eseguire una prova preliminare sul supporto specifico per determinare i consumi.
- Applicare, con l'apposita spatola, una prima mano per il riempimento del giunto.
- Applicare il nastro d'armatura eliminando lo stucco in eccesso.
- Una volta asciutto coprire con una seconda mano di stucco.
- Finire con una rasatura di stucco, in fasi successive, attendendo l'asciugatura tra una rasatura e l'altra.

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Temperatura dell'ambiente: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C.

- Evitare l'applicazione in caso di vento forte, nebbia, in pieno sole e con pioggia incipiente.
- Non applicare su superfici gelate o in fase di disgelo.
- E' consigliabile inumidire il supporto prima di iniziare l'applicazione del prodotto, in particolare nelle stagioni calde.
- Durante la lavorazione non aggiungere ulteriore acqua per ridurre la viscosità.
- Non aggiungere ulteriore acqua per allungare il tempo di lavorazione.
- Non usare il prodotto impastato quando questo ha già iniziato la presa.
- Non mescolare mai con altri materiali estranei quali cemento, calce idraulica, gesso ecc.
- Non porre il prodotto a contatto con sostanze acide (pH<5,5) o acqua stagnante.

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30 °C

Temperatura minima di conservazione: +5 °C

Tenere in luogo asciutto al riparo dall'umidità.

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 1 anno dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non rientra nell'ambito della direttiva europea 2004/42/CE (d. lgs. 161/2006).

Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.