

SAN MARCO

è un marchio di
SAN MARCO GROUP Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Gypsumtop

Idropittura lavabile inodore opaca ad alta copertura per cartongesso - rapida essiccazione



SERIE 029

GYPSUMTOP - V.2025-08-29

DESCRIZIONE

Idropittura acrilica murale per interni, indicata per applicazione diretta su cartongesso. La particolare formulazione le conferisce una elevata copertura già con l'applicazione del primo strato, mascherando le imperfezioni del supporto e realizzando una superficie omogenea, opaca con elevato punto di bianco. La facilità di applicazione e la bassa tendenza allo schizzo la rendono particolarmente adatta all'applicazione con rullo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Natura del Legante: Copolimero acrilico in dispersione acquosa
- Classificazione Indoor Air Quality: A+
- Il prodotto può essere impiegato in cantieri che rientrano nell'ambito del Decreto CAM Edilizia (23 giugno 2022 e s.m.i.)

Classificazione UNI EN 13300:

- .Resistenza al lavaggio ISO 11998: classe 3
- .Brillantezza EN ISO 2813: 1-2 angolo lettura 85°, molto opaco
- .Coprenza ISO 6504-3: classe 1 a una resa di 7 mq/l

Ulteriori caratteristiche

- Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,59±0.05 kg/l
- Resistenza al lavaggio UNI 10560: >1500 cicli, resistente
- Resistenza agli alcali UNI 10795: resistente
- Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 45-60 min.; sovraverniciabile dopo 3 ore.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile all'interno su:

- Superfici in gesso e cartongesso.
- Indicata per intonaci nuovi e vecchi.
- Vecchie pitture traspiranti ben ancorate.

Le superfici vanno adeguatamente preparate seguendo le modalità del paragrafo 'PREPARAZIONE DEL SUPPORTO'.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

adeguato di maturazione, generalmente di quattro settimane.

Superfici in gesso e cartongesso regolari e coesi:

- A supporto asciutto rimuovere le eventuali imperfezioni mediante spazzolatura
- In presenza di superfici molto assorbenti applicare a pennello uno strato di GYPSUMTOP diluito al 50% in volume con acqua.

- Procedere all'applicazione di GYPSUMTOP secondo le modalità descritte nelle indicazioni per l'applicazione.

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umidità relativa dell'ambiente: <75%

Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umidità del supporto: <10%

Evitare le applicazioni sotto l'azione diretta del sole.

- Attrezzi: rullo in lana o microfibra, pennello, spruzzo ed airless.

- Nr strati: 1-2 strati

- Diluizione: con acqua.

.rullo: primo strato e strati successivi 20-25%

.pennello: primo strato e strati successivi 25-35%

.airless: 15-20% (diametro dell'ugello: 0.45-0.53 mm / 0,015-0,021 in.; pressione: 150-180 bar / 2176-2611 psi).

- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

- Resa indicativa: 14-16 m²/l per strato e si riferisce alle applicazioni su supporti lisci e mediamente assorbenti. E' opportuno determinare la resa effettiva con una prova preliminare sul supporto specifico.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

COLORAZIONE

La colorazione è ottenibile mediante il Sistema Tintometrico.

Il prodotto è inoltre tinteggiabile con i coloranti COLORADO serie 548.

Nel caso di utilizzo di diverse fabbricazioni è consigliabile rimescolare fra loro le varie produzioni allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità.

CONSERVAZIONE

Temperatura massima di conservazione: +30°C

Temperatura minima di conservazione: +5°C

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/a: pitture opache per pareti e soffitti interni (gloss≤25@60°) (base Acqua): 30 g/l (2010)

Il prodotto contiene max: 1 g/l VOC

Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Idropittura lavabile inodore superopaca per cartongesso ad alta copertura e rapida essiccazione.

Applicazioni su superfici già predisposte di idropittura GYPSUMTOP serie 029 a base di resine acriliche in dispersione acquosa nella quantità determinata dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.