

SAN MARCO

è un marchio di
SAN MARCO GROUP Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marconol Orientalite Rapid

PITTURA TIXOTROPICA DI FONDO A RAPIDA ESSICCAZIONE PER LEGNO



SERIE 144

MARCONOL ORIENTALITE RAPID - V.2024-09-23

DESCRIZIONE

MARCONOL ORIENTALITE RAPID è un fondo coprente a rapida essiccazione per legno che permette di preparare superfici perfettamente uniformi, ideali per finiture di qualità.

Il prodotto è dotato di ottimo potere riempitivo e risulta facile da applicare, con buona dilatazione.

Il film essiccato può venire agevolmente carteggiato, offrendo un solido ancoraggio al prodotto di finitura.

Concepito con una struttura tixotropica antigoccia per facilitare anche le applicazioni sopra testa (soffitti, travi) o in posizioni difficili.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile all'interno ed all'esterno su:

- Superfici in legno nuove o già verniciate
- Superfici in materiali plastici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

-Natura del Legante: resine alchidiche uretaniche tixotropiche.

-Solvente: miscela di idrocarburi alifatici

-Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1,45 \pm 0,05$ kg/l.

-Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 3 ore; sovraverniciabile dopo 4 ore con smalti a solvente; sovraverniciabile dopo 6 ore con smalti idrodiluibili.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici in legno:

- Carteggiare leggermente per asportare le fibre del legno sollevate.
- Eliminare eventuali strati di vecchie pitture sfoglianti ed irruvidire tutte le superfici già verniciate.
- Asportare l'eventuale presenza di resina utilizzando un diluente idoneo.
- Stuccare le imperfezioni con stucco sintetico. Carteggiare le stuccature ed eliminare la polvere.
- Applicare, su supporto asciutto e pulito, 1-2 strati di fondo MARCONOL

ORIENTALITE RAPID.

- Completare la verniciatura con uno smalto idrodiluibile o alchidico a solvente.

Superfici in PVC rigido:

- Carteggiare la superficie per irruvidirla leggermente.
 - Sgrassare e pulire il supporto.
 - Applicare 1 - 2 strati di MARCONOL ORIENTALITE RAPID.
 - Completare la verniciatura con uno smalto idrodiluibile o alchidico a solvente.
- Si consiglia di verificare preventivamente l'adesione del sistema alla superficie in PVC rigido in oggetto.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:
Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umidità relativa dell'ambiente: <75%
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umidità del supporto: <10%
- Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole.
- Attrezzi: pennello, rullo.
- Diluizione: pronto all'uso. E' comunque possibile diluire il prodotto fino al 5% con Acquaragia 5200010.
- L'applicazione a spruzzo è effettuabile esclusivamente nell'ambito di attività soggette ai provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 267 e segg. Del D. lgs n. 152/2006), previa diluizione al 10% con Acquaragia 5200010.
- Nr strati: 1-2 secondo le condizioni del supporto
- La pulizia degli attrezzi va fatta con Acquaragia 5200010 subito dopo l'uso.
- Resa indicativa: 6-8 mq/l per strato su supporti mediamente assorbenti.

TINTEGGIATURA

La colorazione è ottenibile mediante il Sistema Tintometrico.
Nel caso di utilizzo di diverse fabbricazioni è consigliabile rimescolare fra loro le varie produzioni allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità.

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30 °C
Temperatura minima di conservazione: +5 °C
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 3 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/i: pitture monocomponenti ad alte prestazioni (bs): 500 g/l
Il prodotto contiene max: 500 g/l VOC

Infiammabile.

Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Pittura tixotropica di fondo per legno a rapida essiccazione.
Applicazioni, su fondi già predisposti, di pittura tixotropica di fondo MARCONOL ORIENTALITE RAPID serie 144, a base di resine alchidiche

uretaniche tixotropiche, idonea ad uniformare e mascherare le irregolarità del supporto nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.
Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.