

**SAN MARCO**

is a brand of  
San Marco Group Spa

[www.san-marco.com](http://www.san-marco.com)

SAN MARCO GROUP  
Via Alta 10/A - 30020  
Marcon (Venezia), Italia

[info@sanmarcogroup.com](mailto:info@sanmarcogroup.com)  
+39 041 4569322  
[www.sanmarcogroup.com](http://www.sanmarcogroup.com)

# Marconol Teak Oil

HUILE PROTECTRICE ET RAFRAÎCHISSANTE POUR LE BOIS, EN EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR



5180001

MARCONOL TEAK OIL - V.2024-09-24

## DESCRIPTION

Mélange d'huiles spéciales prêt à l'emploi, idéal pour la protection des meubles de jardin et d'autres équipements en bois absorbant. Elle se caractérise par son excellente pénétration et sa mise en valeur du veinage. Très efficace également sur les bois exotiques, genre teck, okoumé, acajou, etc.

Elle crée un voile protecteur hydrofuge sans aucune onctuosité, utilisable en intérieur comme en extérieur.

Grâce à sa formulation spéciale, avec des adjuvants contre les agents agressifs du bois, elle pénètre en profondeur et rehausse le ton et la beauté naturelle des surfaces traitées.

Comme toutes les huiles, elle est sujette à l'usure et nécessite par conséquent d'être de temps en temps reprise selon des cycles d'entretien extrêmement faciles.

## INDICATIONS POUR L'EMPLOI

Applicable sur des bois de différente nature, même de grande qualité, tant en intérieur qu'en extérieur.

En cas de support déjà peint, il est recommandé de le poncer de manière à ce qu'il soit de nouveau absorbant.

Idéal pour les meubles de jardin, les palissades, les lambrissages, etc.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Nature du liant : huiles spéciales hydrophobes.

- Aspect : liquide transparent ambré.

- Solvant : mélange de paraffines aliphatiques inodores.

- Masse volumique UNI EN ISO 2811-1 :  $0,84 \pm 0,03$  kg/l.

- Séchage (à 25 °C et 65 % HR) : variable en fonction de l'épaisseur appliquée et de l'absorption du bois. Recouvrable après 4 à 6 h. Peut être manipulée après 8 à 12 h. Réticulation complète en profondeur après trois jours.

## PREPARATION DU SUPPORT

Surfaces en bois sec neuf ou restauré : éliminer les éventuelles traces de résine,

de colle, de saleté, car elles pourraient être à l'origine d'auréoles. Poncer dans la direction des fibres pour créer un support lisse, sec et propre.

Surfaces en bois ancien à régénérer ou précédemment traité avec une peinture-émail ou un vernis : enlever les couches précédentes de vernis ou de peinture-émail de façon à remettre à nu le bois de la surface.

## APPLICATIONS

Conditions du milieu et du support :

Température ambiante : min. +8 °C / max. +35 °C.

Humidité relative du milieu : < 75 %.

Humidité du support : < 15 %.

Mélanger avant l'emploi.

- Dilution : le produit est prêt à l'emploi et n'a pas besoin d'être dilué.

- Outils : pinceau, chiffon.

- Couches : 2.

- Mode d'application :

Une fois le support préparé, appliquer MARCONOL TEAK OIL à l'aide d'un pinceau ou d'un chiffon. Quelques minutes après la première couche, éliminer les surplus de produit avec un chiffon en coton. Laisser sécher environ 4 heures, puis, si nécessaire, poncer avec un grain très fin afin d'éliminer les fibres qui dépassent de la première application. Appliquer la seconde couche de la même façon, en veillant à enlever les surplus pour éviter la formation de couches.

Si l'équipement n'est prévu que pour l'intérieur, la seconde couche est optionnelle, mais apporte une plus grande protection contre les taches et l'humidité.

- Nettoyage des outils : avec Acquaragia 5200010 (white-spirit) ou avec Diluente Sintetico Inodore 5240040 (diluante synthétique sans odeur), tout de suite après l'utilisation.

- Rendement indicatif : 15 à 20 m<sup>2</sup>/l par couche sur du bois moyennement absorbant. Il est conseillé d'effectuer un essai préliminaire sur le support spécifique afin de déterminer les consommations.

## MISE A LA TEINTE

Le produit est disponible dans la version incolore.

Le produit ne peut pas être coloré.

## CONSERVATION

Température de conservation maximale: +30 °C

Température de conservation minimale: +5 °C

Le produit doit être utilisé de préférence dans les 3 ans suivants la date de production au conditions d'être conservé dans les boîtages originaux non ouverts et à des température adéquates.

## INDICATION DE SECURITE

UE (Dir. 2004/42/CE)

Cat. A/f: Lasures non filmogènes intérieur/extérieur (PS): 700 g/l (2010)

Teneur maximal du produit: 700 g/l COV

Le produit doit être transporté, utilisé et stocké selon les normes d'hygiène et de sécurité en vigueur; après l'utilisation, ne pas jeter les emballages dans la nature, laisser sécher complètement les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité.

## RUBRIQUES DU CAHIER

Huile protectrice et rafraîchissante pour le bois, en extérieur et intérieur.

---

**DE CHARGES** | Appliquer MARCONOL TEAK OIL 5180001, sur des surfaces déjà préparées, selon les couches et les quantités déterminées par l'absorption du support.  
Fourniture et mise en oeuvre du matériel ..... €/m<sup>2</sup>.