

SAN MARCO

è un marchio di
SAN MARCO GROUP Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marcores

SMALTO A RAPIDA ESSICCAZIONE



SERIE 260

MARCORES - V.2024-11-14

DESCRIZIONE

E' uno smalto sintetico brillante a base di resine alchidiche modificate a rapida essiccazione, per la verniciatura di manufatti metallici in genere quali scaffalature, macchine operatrici, trattori e rimorchi agricoli, attrezzature metalliche in genere.

Il prodotto è dotato di ottima tenuta in verticale, buona pienezza, brillantezza e copertura.

Il film applicato offre una efficace barriera protettiva contro gli agenti atmosferici.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile all'esterno ed all'interno su manufatti metallici in genere.

Utilizzabile esclusivamente per gli usi non regolamentati dal decreto legislativo 161/2006.

CARATTERISTICHE TECNICHE

-Natura del Legante: Resine alchidiche modificate

-Solventi: miscela di idrocarburi alifatici

-Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,00-1,30 kg/l (secondo le tinte)

-Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): fuori polvere in 20 min.; al tatto in 2 ore; sovraverniciabile dopo 7 ore e non oltre 24 ore con smalti a rapida essiccazione e sintetici.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici in metallo ferroso mai verniciato:

- Asportare l'eventuale presenza di calamina compatta ed aderente ed ogni traccia di ruggine mediante sabbiatura di tipo commerciale (Grado SA2), oppure effettuare una pulizia meccanica o manuale. Per eliminare la ruggine sulle zone difficilmente raggiungibili, utilizzare il convertitore RUGISTOP 5900100.

- Eliminare ogni traccia di polvere e procedere all'applicazione di fondo universale anticorrosivo PRIMER cod. 1630307 su supporto perfettamente asciutto.

- Nel caso di superfici nuove che non presentano calamina o ruggine è sufficiente sgrassare il supporto con diluente di lavaggio.
- Applicare 2 strati di MARCORES secondo le modalità indicate.

Superfici in metallo ferroso già verniciato:

- Asportare gli strati di vecchie pitture sfoglianti e la ruggine presente mediante pulizia meccanica o manuale, carteggiare le vecchie pitture bene ancorate al supporto per irruvidirle. Per eliminare la ruggine sulle zone difficilmente raggiungibili, utilizzare il convertitore RUGISTOP 5900100.
- Nel caso di superfici notevolmente deteriorate è consigliabile asportare completamente le vecchie pitture e la ruggine presente mediante sabbiatura al grado SA2 1/2, oppure utilizzando lo SVERNICIATORE SM10 5610014 e successiva accurata pulizia meccanica o manuale.
- Eliminare ogni traccia di polvere e procedere all'applicazione di fondo universale anticorrosivo PRIMER cod. 1630307 su supporto perfettamente asciutto.
- Applicare 2 strati di MARCORES secondo le modalità indicate.

Superfici zincate in alluminio o leghe leggere:

- Asportare eventuali tracce di ossidi mediante pulizia meccanica o manuale.
- Sgrassare accuratamente con idonee soluzioni alcaline oppure con diluente.
- Eliminare ogni traccia di polvere e procedere all'applicazione di fondo universale anticorrosivo PRIMER cod. 1630307 su supporto perfettamente asciutto.
- Applicare 2 strati di MARCORES secondo le modalità indicate.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:
Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umidità relativa dell'ambiente: <75%
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Supporto asciutto.
- Attrezzi: pennello e spruzzo.
- Nr strati: almeno 2 strati.
- Diluente: Dil. per smalti rapidi 5070712 o Dil. Nitro Antinebbia 5170076.
- Diluizione: a pennello 0-5%; a spruzzo 20-30%.
- La pulizia degli attrezzi va fatta con Dil. per smalti rapidi 5070712 o Dil. Nitro Antinebbia 5170076 subito dopo l'uso.
- Resa indicativa: 5-6 mq/l a 2 strati su superfici lisce.

TINTEGGIATURA

La colorazione è ottenibile mediante il Sistema Tintometrico.
Nel caso di utilizzo di diverse fabbricazioni è consigliabile rimescolare fra loro le varie produzioni allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità.

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30 °C
Temperatura minima di conservazione: +5 °C
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 3 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non rientra nell'ambito della direttiva europea 2004/42/CE (d. lgs. 161/2006).

Infiammabile.

Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Smalto a rapida essiccazione.

Applicazioni, su superfici già predisposte, di smalto a rapida essiccazione MARCORES serie 260, a base di resine alchidiche modificate, in almeno 2 strati con un consumo minimo di 170 ml/mq.

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.