

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marcotherm Primer

FIXATEUR MURAL A L'EAU HAUT POUVOIR COUVRANT POUR INTERIEURS ET EXTERIEURS



CODE 4740019

MARCOTHERM PRIMER - V.2024-09-24

DESCRIPTION

MARCOTHERM PRIMER est un isolant hydrosoluble à haute pénétration indiqué pour l'imprégnation et la consolidation de surfaces minérales internes et externes. Fixatif couvrant spécifique pour le système sans ventilation MARCOTHERM. Le produit montre l'éventuelle présence d'un haut degré d'humidité relative du support, ne devenant pas couvrant. Formulé avec des polymères dotés de particules très fines, MARCOTHERM PRIMER, en présence de surfaces non homogènes, masticages, rapiécages, uniformise l'absorption du support en créant l'accrochage idéal pour les couches successives de finition. MARCOTHERM PRIMER résulte indiqué comme fond pour revêtement à épaisseur, peintures et produits de décoration de nature minérale ou synthétique. MARCOTHERM PRIMER, opportunément teinté par teintomètre, permet d'obtenir des couvertures excellentes dans les cycles de peintures à teintes intenses et vivaces.

INDICATIONS POUR L'EMPLOI

Applicable sur:

- Système d'isolation thermique par l'extérieur 'Marcotherm'.
- Enduits neufs et anciens à base de liants hydrauliques.
- Surfaces en béton.
- Surfaces en plâtre et placoplâtre.
- Anciennes peintures et revêtements de nature organique ou minérale, secs, compacts, absorbants homogènes.
- Matériaux de nature différente pourvu qu'ils soient absorbants.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Classification AFNOR NFT 36-005: Famille 1, Classe 7b2
P 84-403: Classe D1

- Liant: microémulsions à odeur faible.
- Solvant: eau.
- Masse volumétrique selon UNI EN ISO 2811-1: 1,18-1,24 kg/l.

- Granulométrie moyenne: 0,125 mm
- Séchage (25 °C et 65 % d'H.R.): au toucher en 30 à 40 min.; recouvrable en 2 heures.

PREPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être sains, propres, secs et préparés conformément aux prescriptions des DTU 59/1, 59/2.
S'assurer que le support est bien sèche et appliquer MARCOTHERM PRIMER en suivant les modalités contenues dans les indications d'application; au bout de 2 heures minimum, appliquer le produit de finition.

APPLICATIONS

- Conditions de l'environnement et du support:
Température de l'environnement: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Humidité relative de l'environnement: <75%
Température du support: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Humidité du support: <10%
- Eviter les applications en cas de condensation en surface ou en plein soleil.
- Outils: brosse, rouleau.
- Nombre de couches: 1 à 2 couches mouillé sur mouillé.
- Diluant: eau.
- Dilution: 20-30% selon l'absorption du support.
- Nettoyage des outils: à l'eau immédiatement après usage.
- Rendement indicatif: 8-10 m²/l par couche correspondant à des supports moyennement absorbants. Il est important de calculer le rendement effectif par le biais d'un essai préliminaire sur le support spécifique.

MISE A LA TEINTE

La coloration peut être obtenue par le Système Teintométrique Marcromie. En plus le produit peut être teinté avec les colorants COLORADO serie 548, jusqu'à 5%.

CONSERVATION

Température de conservation maximale: +30 °C
Température de conservation minimale: +5 °C
Le produit doit être utilisé de préférence dans les 2 ans suivants la date de production au conditions d'être conservé dans les boîtements originaux non ouverts et à des températures adéquates.

INDICATION DE SECURITE

UE (Dir. 2004/42/CE)
Cat. A/h: Impressions fixatrices PA: 30 g/l (2010)
Teneur maximal du produit: 30 g/l COV

Utiliser le produit selon les Normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Après son utilisation ne pas disperser l'emballage dans la nature, laisser complètement sécher les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Défense de jeter les résidus dans les drainages, dans fleuves ou dans la nature. Pour plus d'informations consulter la fiche des données de sécurité.

RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES

Fixateur mural à l'eau haut pouvoir couvrant pour intérieurs et extérieurs.
Applications, sur surfaces déjà préparées de fixatif mural à l'eau MARCOTHERM PRIMER code 4740019 à base de microémulsion, indiqué pour l'imprégnation de supports minéraux dans les quantités déterminées en fonction de l'absorption du support.

Fourniture et pose du matériel € /m².