

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marmorino Fine

POWŁOKA DEKORACYJNA MINERALNA MATOWA CIENKA DO ZASTOSOWANIA
WE WNĘTRZACH I NA ZEWNĄTRZ



SERIA 963

MARMORINO FINE - V.2024-10-08

OPIS

Pokrywa dekoracyjna na bazie wapna, tworzy wykończenia przywołujące elegancki i funkcjonalny aspekt marmuru: tekstury naturalne z odcieniami chromatycznymi mniej lub bardziej widocznymi, w zależności od obróbki, i o aspekcie zwanym i bardzo wytrzymałym, gładkim, matowym i miękkim w dotyku. Długotrwały i chroniący MARMORINO FINE, dzięki swojemu składowi mineralnemu utrzymuje właściwą transpirację ścian i zapobiega tworzeniu się pleśni, przyczyniając się do polepszenia komfortu mieszkaniowego. Odporny na działanie czynników atmosferycznych i posiadający wysoką przepuszczalność powietrza MARMORINO FINE zalecany jest do prac remontowych, także w budynkach o szczególnym znaczeniu historyczno-artystycznym. Produkt jest zgodny ze specyfikacją Eurofins Indoor Air Comfort Gold.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

- Charakter spoiwa: Wapno powietrzne
- Klasyfikacja Indoor Air Quality: A+
- Certyfikat Indoor Air Comfort Gold (Eurofins IACG-442-01-07)
- Rozpuszczalnik: woda
- Maksymalna granulometria kwarcu: 0,5 mm
- Lepkość: konsystencja pasty
- Przepuszczalność wody w stanie ciekłym UNI EN 1062-3: średnia, $w=0,20 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$
- Przepuszczalność pary wodnej UNI EN ISO 7783-2: wysoka, $S_d=0,08$ dla grubości 0,7 mm
- Czas schnięcia (w temp. 25 °C i przy wilg. wzg. 65%): na dotyk 2-3 godziny; nanoszenie następnej warstwy po 12 godzinach (zależnie od grubości nałożonej warstwy).

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

- Produkt może być nakładany na:
- Nowe i stare tynki na bazie spoiw hydraulicznych.

- Stare farby i powłoki mineralne, suche, zwarte, chłonne i spójne.
- Konglomeraty mineralne różnego typu, o właściwościach chłonnych. Powierzchnie należy odpowiednio przygotować, postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie 'PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA'. Nie nakładać na świeże podłoża.
- Odradza się stosowanie produktu na zewnętrznych powierzchniach betonowych, gdyż MARMORINO KLASYCZNE (MARMORINO CLASSICO), ze względu na swoją wysoką przepuszczalność, nie ma właściwości chroniących przed agresywnym działaniem dwutlenku węgla, które jest główną przyczyną niszczenia betonu.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnie tynkowe:

- Upewnić się, że czas dojrzewania podłoża wynosi co najmniej 28 dni.
- Sprawdzić stan podłoża. Jego powierzchnia musi być zwarta. W razie konieczności wyrównać i wzmocnić podłoże, stosując w tym celu odpowiednie produkty.
- W przypadku obecności pleśni nanieść na powierzchnię środek czyszczący COMBAT 222, kod 4810222, oraz środek do regeneracji COMBAT 333, kod 4810333.
- Zetrzeć szczotką lub zmyć ewentualne wykwyty.
- Usunąć tłuszczące się i słabo przylegające do podłoża stare farby wapienne lub temperowe.
- Zetrzeć szczotką osady kurzu, smogu i innych zanieczyszczeń.
- Pęknięcia, zarówno wewnętrzne, jak i na zewnątrz pomieszczeń, należy odpowiednio poszerzyć i wypełnić szpachlówką lub innym analogicznym produktem.
- Wyrównać nieregularności podłoża. Dziury, rysy, szczeliny oraz inne ubytki można naprawić przy użyciu zaprawy BETOMARC FIT 9740150, RASAMIX FIT 9670160, MARCOPRO 9750019 - 9750010 zależnie od rodzaju podłoża.
- Tylko w przypadku bardzo kruszących się podłoży nanieść mikronizowany grunt bez zawartości rozpuszczalników ATOMO 8840001.
- W przypadku niejednorodnych powierzchni, z pozostałościami starych farb, szpachli, wypełnień, należy wcześniej ujednolicić podłoże poprzez zastosowanie podkładu MARCOSIL GRIP 9310019 lub MARCOTHERM PRIMER 4740019.
- Nałożyć MARMORINO KLASYCZNE (MARMORINO CLASSICO), postępując w sposób opisany we wskazówkach dotyczących nakładania.
- *(Rozcieńczenie preparatu gruntującego oraz ilość, jaką należy zastosować, zależą od chłonności podłoża i należy je określić poprzez przeprowadzenie prób wstępnych na danym podłożu - zob. odpowiednia karta techniczna).

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NAKLADANIA

- Ponieważ schnięcie i karbonatyzacja MARMORINO FINE są, tak jak w przypadku wszystkich produktów wapiennych, silnie uzależnione od warunków temperatury i wilgotności, zaleca się nakładanie produktu w temperaturze od +10°C do +35°C i przy wilgotności względnej otoczenia <75%.
- Unikać nakładania przy bezpośrednim działaniu promieni słonecznych.
- Narażenie powierzchni z wykończeniem wapiennym na działanie czynników atmosferycznych, deszczu, dużej wilgotności, niskiej temperatury otoczenia może powodować zjawisko wybielania wykończenia podczas procesu karbonatyzacji. W szczególnie ekstremalnych warunkach zjawisko to może być nieodwracalne.
- Po zastosowaniu produktu powierzchnie zewnętrzne muszą być zabezpieczone przed deszczem i wilgocią aż do całkowitego wyschnięcia

produktu, co normalnie (w temp. 20°C) następuje po około 72 godzinach.

- Nawet jeżeli podłoże nie wymaga zastosowania gruntu, zaleca się jego zwilżenie, aby ściana nie pochłaniała nadmiernie wody zawartej w spoiwie.

- Narzędzia: kielnia ze stali nierdzewnej lub plastikowa.

- Ilość warstw: co najmniej 2 na przygotowanie podkładu.

- Rozcieńczenie: produkt gotowy do użycia. Ponieważ MARMORINO FINE jest produktem mineralnym, podczas składowania może zwiększać się jego lepkość; aby przywrócić oryginalną wartość lepkości wystarczy wymieszać produkt za pomocą narzędzia mechanicznego, dodając ewentualnie maks. 1% wody.

- Orientacyjna wydajność: 2,5-3 kg/m² na 2 warstwy w przypadku gładkich powierzchni o średniej chłonności. Zaleca się określenie rzeczywistej wydajności poprzez przeprowadzenie próby wstępnej na danym podłożu. Sposób nakładania "Efekt naturalny":

Nałożyć stalową pacą równomierną warstwę MARMORINO FINE o grubości odpowiedniej do uzyskania efektu. Na wyschniętą powierzchnię nałożyć stalową pacą warstwę produktu, pokrywając całkowicie pierwszą warstwę. Produkt w fazie wysychania docisnąć pacą stalową lub plastikową, aż do osiągnięcia wymaganego stopnia wykończenia. Sposób nakładania "Efekt ryflowania":

Nałożyć warstwę MARMORINO FINE pacą stalową, rozprowadzić ze zróżnicowaną grubością, tworząc lekkie grzebienie przydatne do uzyskania efektu końcowego. Na wyschniętą powierzchnię nałożyć stalową pacą warstwę produktu, pokrywając całkowicie pierwszą warstwę. Produkt w fazie wysychania docisnąć pacą stalową lub plastikową, aż do osiągnięcia wymaganego stopnia wykończenia.

BARWIENIE

Produkt można zabarwić za pomocą Systemu Barwiącego Marcromie, a także przy użyciu barwników COLORADO seria 548 odpornych na alkalia.

W przypadku użycia różnych partii produktu zaleca się ich wymieszanie, aby uniknąć różnicy odcieni. W przypadku wykonywania prac na zewnątrz do pokrywania ścian od jednej krawędzi do drugiej zaleca się używać materiału pochodzącego z tego samego opakowania. Jeżeli wystąpi konieczność użycia na tej samej ścianie innego opakowania farby, nie należy bezpośrednio zestawiać ze sobą farb pochodzących z różnych partii. Wykonać łączenie w ewentualnych miejscach przerwania ciągłości powierzchni, na listwach profilowych, krawędziach, prowadnicach kabli itp.

MAGAZYNOWANIE

Maksymalna temperatura przechowywania: +30°C

Minimalna temperatura przechowywania: +5°C

Zalecany okres przydatności do użycia wynosi 2 lata od daty produkcji, jeżeli produkt jest przechowywany w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w odpowiedniej temperaturze.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZENSTWA

Wartość graniczna EU (Dyr. 2004/42/WE)

Kat. A/l: Pokrycia z efektem dekoracyjnym (WB): 200 g/l (2010)

Zawiera maks.: 1 g/l LZO

Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa drażniąco na skórę.

Produkt musi być transportowany, stosowany i składowany przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; po użyciu należy dokładnie wysuszyć pozostałości produktu i zutylizować je jak odpady specjalne. Dodatkowe informacje znajdują się w karcie charakterystyki.

INFORMACJE DODATKOWE

Mineralna powłoka ścienna.

Nałożenie na wcześniej przygotowane powierzchnie co najmniej 2 warstw mineralnej dekoracyjnej powłoki ściennej MARMORINO FINE seria 963, na bazie wapna powietrznego, o wysokiej przepuszczalności pary wodnej UNI EN ISO 7783-2 i średniej przepuszczalności wody w stanie ciekłym UNI EN 1062-3.

Dostawa i nałożenie materiału € za m2.