

**SAN MARCO**

is a brand of  
San Marco Group Spa

[www.san-marco.com](http://www.san-marco.com)

SAN MARCO GROUP  
Via Alta 10/A - 30020  
Marcon (Venezia), Italia

[info@sanmarcogroup.com](mailto:info@sanmarcogroup.com)  
+39 041 4569322  
[www.sanmarcogroup.com](http://www.sanmarcogroup.com)

# My\_Art

FLASURE DECORATIVE MICRO CRISTALLINE POUR INTERIEURS



SÉRIE 454

MY\_ART - V.2024-09-23

## DESCRIPTION

MY\_ART est une lasure de finition capable de proposer une vaste gamme de décoration personnalisable. Il est possible de réaliser des effets de patine décorative unique grâce à la présence de microcristaux à nuances multicolore. Les variétés esthétiques réalisables dépendent de la créativité et de la superposition des couches et des couleurs.

Les produits adéquats en sous-couche décorative sont: Marcopolo, Cadoro, Bravocasa, Unimarc Smalto Murale Opaco, Rilievo, dans la teinte souhaitée.

La superposition de la vélature MY\_ART donne l'effet final.

MY\_ART est un produit dépourvu de formaldéhyde et plastifiants ajoutés.

## INDICATIONS POUR L'EMPLOI

Applicable à l'intérieur sur:

- Enduits neufs et anciens à base de liants hydrauliques.
- Surfaces en béton.
- Surfaces en plâtre et placoplâtre.
- Anciennes peintures et revêtements de nature organique ou minérale, secs, compacts, absorbants et cohérents.
- Matériaux de nature différente, pourvu qu'ils soient absorbants.
- Surfaces en bois, aggloméré, contre-plaqué et similaire.

Les surfaces doivent être spécifiquement préparées en suivant les instructions décrites au paragraphe 'PRÉPARATION DES FONDS'.

Ne pas appliquer sur les supports qui viennent d'être traités.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Emissions dans l'air intérieur: C
- Classification AFNOR NFT 36-005: Famille I, Classe 7b2
- Nature du Liant: résines acryliques à émulsion aqueuse
- Masse volumique selon UNI EN ISO 2811-1:  $1,07 \pm 0,05$  kg/l
- Réaction au feu EN 13501-1 : Classe A2 s1 d0.

Pour une consommation ne dépassant pas ce qui est indiqué et une application sur une surface non combustible.

-Séchage (à 25 °C et 65% d'H.R.): 30 minutes hors poussière, 2 heures au toucher.

## PREPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être sains, propres, secs et préparés conformément aux prescriptions du DTU 59/1.

A support sec appliquer une couche de fixatif mural acrylique en phase aqueuse IDROFIS 4700006 ou de fixative en phase aqueuse sans solvant ATOMO 8840001.

-Appliquer le produit de sous-couche conforme à la réalisation de l'effet souhaité.

-Procéder à l'application de MY\_ART selon les modalités décrites dans les indications d'application.

## APPLICATIONS

- Conditions climatiques: en conformité avec DTU 59/1 paragraphe 6.1.

- Outils: pinceau

- Nbrs de couches: un ou plusieurs selon l'effet désiré.

- Dilution: avec de l'eau max 10%

- Le nettoyage des outils doit être effectué tout de suite après leur utilisation, avec de l'eau

- Modes d'application:

Appliquer le produit et le travailler directement avec l'outil choisi.

Pour l'application du produit avec la spatule en plastique il est conseillé d'étaler la première couche avec une brosse.

- Rendement indicatif: 15-20 m<sup>2</sup>/l en fonction du produit de base utilisé. La consommation du MY ART varie sensiblement selon les effets réalisés. Dans les cas de chantiers importants il est suggéré d'effectuer des essayes préliminaires.

## MISE A LA TEINTE

Le produit est disponible en base neutre et il peut être teinté avec les pâtes du Système Teintométrique Marcromie.

Ne pas dépasser la quantité maximale du 5% en volume de colorants par rapport au produit.

## CONSERVATION

Température de conservation maximale: +30 °C

Température de conservation minimale: +5 °C

Le produit doit être utilisé de préférence dans les 2 ans suivants la date de production au conditions d'être conservé dans les boîtages originaux non ouverts et à des température adéquates.

## INDICATION DE SECURITE

UE (Dir. 2004/42/CE)

Cat. A/l: Revêtements à effets décoratifs PA: 200 g/l (2010)

Teneur maximal du produit: 200 g/l COV

Utiliser le produit selon les Normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Après son utilisation ne pas disperser l'emballage dans la nature, laisser complètement sécher les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Défense de getter les résidus dans les drainages, dans fleuves ou dans la nature. Pour plus d'informations consulter la fiche des données de sécurité.

## RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES

MY\_ART est une finition décorative à base de copolymère acrylique en émulsion aqueuse.

Appliquer CONCRETE\_ART série 454 sur des surfaces déjà préparées, dans les

couches et dans les quantités déterminées par l'absorption du support et par l'effet souhaité.  
Fourniture et pose du matériel €...../ m2.