

SAN MARCO

è un marchio di
SAN MARCO GROUP Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Pro-Link Liscio

Fondo di adesione per rinnovare piastrelle di bagni e cucine



COD. 4770006

PRO-LINK LISCIO - V.2024-09-24

DESCRIZIONE

Fondo acrilico ideale per rinnovare l'aspetto estetico delle superfici ceramiche. Crea un sottofondo ancorante di collegamento liscio, sovraverniciabile con finiture decorative sintetiche, smalti murali e smalti all'acqua. Ottima aderenza su rivestimenti ceramici come piastrelle, grès, mosaico e similari e PVC.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su:
- Superfici lisce difficili: piastrelle, mosaico, grès, PVC.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Natura del Legante: polimero acrilico in dispersione acquosa
- Classificazione Indoor Air Quality: A
- Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1.40 \pm 0,05$ kg/l
- Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 1 ora; sovraverniciabile dopo 4 ore e non oltre le 48 ore.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Superfici interne:
- Eseguire un'accurata idropulizia con acqua e detersivi al fine di eliminare tutto ciò che può compromettere l'adesione.
 - Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto ed applicare il prodotto secondo le modalità descritte nelle indicazioni per l'applicazione.
 - Tra le 4 e le 48 ore successive procedere con il sistema di finitura.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:
Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umidità relativa dell'ambiente: <75%
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umidità del supporto: <10%
- Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione

diretta del sole.

- Dopo l'applicazione, le superfici all'esterno devono essere protette da pioggia ed umidità fino a completa essiccazione del prodotto.

- Attrezzi: pennello, rullo.

- Mescolare il prodotto prima dell'applicazione.

- Diluizione: pronto all'uso o max 10% con acqua.

- Nr strati: 1-2.

- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

- Resa indicativa: 15-20 mq/l. Vista la particolare tipologia della superficie già rivestita è opportuno eseguire una prova pratica sul supporto specifico per determinare i consumi.

TINTEGGIATURA

Il prodotto è disponibile nel colore bianco non tinteggiabile.

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30°C

Temperatura minima di conservazione: +5°C

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/i: pitture monocomponenti ad alte prestazioni (base Acqua): 140 g/l (2010)

Il prodotto contiene max.: 140 g/l VOC

Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione, su superfici già predisposte, di PRO-LINK LISCIO cod. 4770006, fondo di adesione per rivestimenti ceramici, a base di polimeri acrilici, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.