

SAN MARCO

è un marchio di
SAN MARCO GROUP Spa


www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Rasamix Fit

LIVELLANTE ANTIRITIRO FIBRORINFORZATO PER INTONACI E RIVESTIMENTI PLASTICI



SERIE 967

RASAMIX FIT - V.2024-09-24

DESCRIZIONE

RASAMIX FIT è una malta a base di cemento bianco, indicata per la rasatura e ricostruzione di intonaci e di altre superfici murarie, sia in ambienti esterni che interni.

Il prodotto offre un'ottima adesione su molti tipi di supporti edili ed, allo stesso tempo, offre un efficace ancoraggio per tutti i prodotti vernicianti.

Grazie alla buona traspirabilità è ideale come fondo per l'applicazione successiva di decorativi a base calce.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su:

Intonaci a base di calce aerea e sabbia fine, nuovi o già pitturati;

Intonaci civili di malta di calce e cemento;

Pannelli prefabbricati.

Particolarmente indicato per il ripristino dell'intonaco su rivestimenti plastici e graffiati.

RASAMIX FIT è un prodotto di fondo e deve sempre essere ricoperto con un sistema di finitura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

-Natura del Legante: Cemento Portland

-Aspetto: polvere bianca

-Dimensione max degli inerti: 0,5 mm

-Peso specifico: 1,6 c.a. Kg/l

-pH dopo la presa: 11-12

-Marcatura CE secondo EN 998-1

-L'essiccazione dipende fortemente dalle condizioni di temperatura ed umidità ambientali e del supporto, in ogni caso il prodotto non è sovraverniciabile prima di 7 giorni, assicurandosi che sia completamente asciutto (assenza di macchie di umidità).

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici in intonaco:

- Controllare lo stato di conservazione. La superficie deve essere consistente. In caso contrario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.
 - Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio le eventuali efflorescenze presenti.
 - Applicare RASAMIX FIT secondo le modalità riportate nelle indicazioni per l'applicazione.
 - Fissare all'interno con uno strato di IDROFIS 4700006 Fissativo murale acrilico all'acqua o di fissativo micronizzato solvent free ATOMO 8840001. All'esterno utilizzare l'isolante a solvente ISOMARC 4410111 o il fissativo micronizzato solvent free ATOMO 8840001.
 - Procedere al sistema di finitura.
- *(Le diluizioni dell'isolante e la quantità da applicare sono in funzione dell'assorbimento del supporto e vanno determinati con prove preliminari sul supporto specifico - Consultare la relativa scheda tecnica).

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Temperatura dell'ambiente: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C.

- Evitare l'applicazione in caso di vento forte, nebbia, in pieno sole e con pioggia imminente.
- Non applicare su superfici gelate o in fase di disgelo.
- E' consigliabile inumidire il supporto prima di iniziare l'applicazione del prodotto, in particolare nelle stagioni calde.

Modalità di applicazione:

Attrezzi: spatola di acciaio e liscivatura con frattazzo di spugna.

Miscelazione: 3 parti di RASAMIX FIT + 1-1,3 parti di acqua (8,5-11 l. di acqua per ogni sacco di 25 kg).

- L'impasto è lavorabile per almeno 30 min.
- Tempo di presa (a 20°C e U.R.<65%):
 - . Inizio di presa: dopo 50'
 - . Fine presa: dopo circa 100'
- Si applica in spessori da 1 a 5 mm max.
- Durante la lavorazione non aggiungere ulteriore acqua per ridurre la viscosità.
- La pulizia degli attrezzi deve venir effettuata subito dopo l'uso con acqua.
- Resa indicativa: 1,2 kg/ mq per ogni mm di spessore applicato.

TINTEGGIATURA

Il prodotto è disponibile nel colore bianco (0019).

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30 °C

Temperatura minima di conservazione: +5 °C

Tenere in luogo asciutto al riparo dall'umidità.

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 1 anno dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non rientra nell'ambito del D. Lgs 161/2006 (Dir. 2004/42/CE)

Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie.

Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non

disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.