

SAN MARCO

è un marchio di
SAN MARCO GROUP Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Sagredo

Finitura decorativa effetto superopaco bitonale per interni



SERIE 042

SAGREDO - V.2024-09-23

DESCRIZIONE

SAGREDO è una finitura decorativa per interni dall'esclusivo effetto superopaco bitonale che permette di risaltare ogni stile di arredamento, dalle venature del legno, alla lucentezza dei metalli, fino ai riflessi del marmi o alla matericità della pietra.

Le caratteristiche sfaccettature bitonali della superficie creano profondità e richiamano la raffinatezza, l'eleganza e la delicatezza di materiali pregiati, moderni e sempre di tendenza.

Rapido in essiccazione e facile da applicare, SAGREDO consente di realizzare diversi effetti decorativi variabili a seconda della tecnica applicativa utilizzata.

Inodore, priva di composti organici volatili (VOC), plastificanti, formaldeide e metilisotiazolinoni.

Certificato Redcert²: il prodotto riduce il consumo di risorse fossili grazie all'uso di materie prime rinnovabili nella catena del valore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Natura del Legante: copolimero acrilico in emulsione acquosa

- Pigmenti e cariche: cariche iridescenti

- Classificazione Indoor Air Quality: A+

- Solvente: acqua

- Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1,17 \pm 0,05$ kg/l

- Reazione al fuoco EN 13501-1: Classe A2 s1 d0

Riferita ad un consumo non superiore a quanto indicato e ad un'applicazione su una superficie non combustibile.

- Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 1 ora; sovraverniciabile dopo 3 ore.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile all'interno su:

- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.

- Superfici in calcestruzzo.

- Superfici in gesso e cartongesso.

- Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi.
 - Conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti.
- Le superfici vanno adeguatamente preparate seguendo le modalità del paragrafo 'PREPARAZIONE DEL SUPPORTO'.
- Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione, generalmente di quattro settimane.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici in intonaco, gesso e cartongesso:

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato. Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.
- In presenza di muffe trattare la superficie con il detergente COMBAT 222 cod. 4810222 e con il risanante COMBAT 333 cod. 4810333. Se necessario additivare il prodotto con l'igienizzante COMBAT 444 cod. 4810444.
- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, le eventuali efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture. Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture a calce od a tempera.
- Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura.
- Livellare le irregolarità del supporto e trattare i buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti con TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sigillare le fessurazioni con sigillanti adeguati.
- Carteggiare le stuccature ed i rappezzi con carta vetrata; rimuovere la polvere.
- Eseguire eventuali rasature su intonaco con RASAMIX 9440160 o con BETOMARC 9450150 o con RASOMARC 9500150 secondo la tipologia del supporto.
- Fissativare con uno strato di IDROFIS 4700006 Fissativo murale acrilico all'acqua o fissativo micronizzato solvent free ATOMO 8840001.
- Applicare almeno due strati di DECORFOND 3880019 diluito al 30-35 % con acqua, a rullo o pennello per ottenere un supporto omogeneo ideale per l'applicazione. E' sconsigliato l'uso d'altri fondi.
- Procedere all'applicazione del decorativo come indicato dalle modalità applicative.

*(Le diluizioni dell'isolante e la quantità da applicare sono in funzione dell'assorbimento del supporto e vanno determinati con prove preliminari sul supporto specifico - Consultare la relativa scheda tecnica).

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:
Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umidità relativa dell'ambiente: <75%
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umidità del supporto: <10%
- Attrezzi: frattazzo in acciaio inox, pennello.
- Nr strati: 2
- Diluizione : con acqua
.frattazzo: pronto all'uso
.pennello: 20%
- Pulizia degli attrezzi: con acqua subito dopo l'uso.
- Resa indicativa:
.frattazzo: 4-6 m²/l a due strati
.pennello: 5-7 m²/l a due strati

Modalità applicative
Frattazzo:

- Su fondo asciutto distribuire SAGREDO con il frattazzo in modo uniforme.
- Ad essiccazione avvenuta, applicare con il frattazzo un ulteriore strato creando con l'utensile delle rotazioni in direzioni contrapposte.

Pennello:

- Su fondo asciutto distribuire SAGREDO con il pennello in modo disuniforme per ottenere un effetto sfumato.
- Ad essiccazione avvenuta, applicare con il pennello un ulteriore strato in modo disuniforme con movimenti a direzioni contrapposte per realizzare morbide sfaccettature.

TINTEGGIATURA

La colorazione è ottenibile mediante il Sistema Tintometrico.
Il prodotto è inoltre tinteggiabile con i coloranti COLORADO serie 548.
Nel caso di utilizzo di diverse fabbricazioni è consigliabile rimescolare fra loro le varie produzioni allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità.

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30°C
Temperatura minima di conservazione: +5°C
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/l: pitture per effetti decorativi (base Acqua): 200 g/l (2010)
Il prodotto contiene max: 0,5 g/l VOC

Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione, su superfici all'interno già predisposte, di finitura decorativa effetto superopaco bitonale SAGREDO serie 042, a base di copolimero acrilico in emulsione acquosa, in almeno 2 strati secondo la resa indicata.
Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.