

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Sagredo

INTERNI POWŁOKA WYKOŃCZENIOWA DEKORACYJNA EFEKT SUPER MATOWY DWUTONOWY



SERIE 042

SAGREDO - V.2024-10-08

OPIS

SAGREDO jest powłoką wykończeniową dekoracyjną do wnętrz o niepowtarzalnym efekcie super matowym dwutonowym, która pozwala wydatnić każdy styl urządzenia wnętrz, począwszy od słoików drewna poprzez połysk metali, aż do odblasków marmuru czy tekstury kamienia.

Charakterystyczne aspekty dwutonowe powierzchni tworzą głębię i przywołują wyszukanie, elegancję i delikatność materiałów cennych, nowoczesnych i zawsze modnych.

Szybka w wysychaniu i łatwa w nakładaniu, SAGREDO pozwala na realizację różnych efektów dekoracyjnych, zmieniających się w zależności od zastosowanej techniki nakładania.

Bezwonna, bez lotnych związków organicznych (LZO), plastifikatorów, formaldehydu i metyloizotiazolinonu.

Certyfikat Redcert²: produkt zmniejsza zużycie zasobów kopalnych poprzez wykorzystanie surowców odnawialnych w łańcuchu wartości.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

- Natura spoiwa: kopolimer akrylowy w emulsji wodnej
- Pigmenty i wypełniacze: wypełniacze opalizujące
- Klasyfikacja Indoor Air Quality: A+
- Rozcieńczalnik: woda
- Masa objętościowa UNI EN ISO 2811-1: $1,17 \pm 0,05$ kg/l
- Reakcja na ogień EN 13501-1: Klasa A2 s1 d0

Odnosi się do zużycia nie wyższego od wskazanego i do nałożenia na powierzchnię niepalną.

-Wysychanie (przy 25 °C i 65% wilgotności względnej): na dotyk 1 godzina; do malowania po 3 godzinach.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Do zastosowania we wnętrzach, na:

- Stare i nowe tynki na bazie spoiw hydraulicznych.- Powierzchnie betonowe.
- Powierzchnie gipsowe i płyty gipsowo-kartonowe.- Stare farby i powłoki

organiczne lub mineralne, suche, zwarte, chłonne i spójne.

- Konglomeraty mineralne różnego typu, o właściwościach chłonnych. Powierzchnie należy odpowiednio przygotować, zgodnie z paragrafem "PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA".

Nie stosować na powierzchniach świeżych i zasadowych, odczekać odpowiedni czas do gotowości, na ogół cztery tygodnie.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoża tynkowe, gipsowe i z płyt kartonowo-gipsowych:

- Upewnić się, że podłoże jest całkowicie wyschnięte i dojrzałe. W razie konieczności wyrównać je i wzmocnić, stosując w tym celu odpowiednie produkty.

- W przypadku obecności pleśni nanieść na powierzchnię środek czyszczący COMBAT 222 kod 4810222 oraz środek do regeneracji COMBAT 333 kod 4810333. Jeśli to konieczne, dodać do produktu środek odkażający COMBAT 444 kod 4810444.

- Zetrzeć szczotką lub zmyć ewentualne wykwyty i łuszczące się stare farby. Całkowicie usunąć ewentualne warstwy farb wapiennych lub temperowych.

- Zetrzeć szczotką osady kurzu, smogu i innych zanieczyszczeń. - Wyrównać nieregularności podłoża, wyrównać dziury, rysy, szczeliny i wybrzuszenia za pomocą szpachli TAMSTUCCO 9400006/9410110. Wypełnić pęknięcia odpowiednimi szczeliwami.

- Oczyszczyć papierem ściernym wypełnienia i uzupełnienia; usunąć kurz.

- Wygładzić tynk zaprawą RASAMIX 9440160, lub BETOMARC 9450150, lub RASOMARC 9500150, w zależności od rodzaju podłoża.

- Nałożyć warstwę IDROFIS 4700006 wodnego gruntu akrylowego do ścian lub mikronizowanego utrwalcza bez zawartości rozpuszczalników ATOMO 8840001. - Nałożyć co najmniej 2 warstwy DECORFOND 3880019 rozcieńczonego w 30-35 % z wodą, wałkiem lub pędzlem w celu uzyskania jednolitej powierzchni, idealnej do nakładania. Odradza się stosowanie innych podkładów.

- Przystąpić do nakładania powłoki dekoracyjnej, jak wskazano w sposobach nakładania.

*(Rozcieńczenie preparatu izolującego oraz ilość, jaką należy zastosować, zależą od chłonności podłoża i należy je określić poprzez przeprowadzenie prób wstępnych na danym podłożu - Zapoznać się z odpowiednią specyfikacją techniczną).

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NAKŁADANIA

- Warunki środowiska i powierzchni: Temperatura otoczenia: Min. +8 °C / Maks. +35 °C

Wilgotność względna otoczenia: <75%

Temperatura podłoża: Min. +5 °C / Maks. +35 °C

Wilgotność podłoża: <10%

- Narzędzia: szpachla ze stali nierdzewnej, pędzel.

- Ilość warstw: 2

- Rozcieńczanie: wodą

.packa tynkarska: gotowa do użycia

.pędzel: 20%

- Mycie narzędzi: wodą natychmiast po użyciu.

- Orientacyjna wydajność:

.packa tynkarska: 4-6 m²/l na dwie warstwy

.pędzel: 5-7 m²/l na dwie warstwy

Sposób nakładania

Packa tynkarska:

- Na suchej powierzchni rozprowadzić SAGREDO packą w sposób jednolity.
- Po wyschnięciu nałożyć packą dodatkową warstwę wykonując narzędziem ruchy obrotowe w przeciwnych kierunkach.

Pędzel:

- Na suchej powierzchni rozprowadzić SAGREDO pędzlem w sposób niejednolity w celu uzyskania efektu cieniowanego.
- Po wyschnięciu nałożyć pędzlem dodatkową warstwę w sposób niejednolity, ruchami w przeciwnych kierunkach, w celu wykonania miękkich aspektów.

BARWIENIE

Barwienie można uzyskać za pomocą systemu barwiącego.

Produkt może być barwiony także za pomocą środków barwiących COLORADO seria 548.

W przypadku używania różnych wyrobów zaleca się wymieszanie ich między sobą, w celu uniknięcia lekkich różnic w odcieniach.

MAGAZYNOWANIE

Maksymalna temperatura przechowywania: +30°C

Minimalna temperatura przechowywania: +5°C

Zalecany okres przydatności do użycia wynosi 2 lata od daty produkcji, jeżeli produkt jest przechowywany w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w odpowiedniej temperaturze.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Wartość graniczna EU (Dyr. 2004/42/WE)

Kat. A/l: Pokrycia z efektem dekoracyjnym (WB): 200 g/l (2010)

Zawiera maks.: 0,5 g/l LZO

Podczas stosowania produktu należy przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; po użyciu nie zanieczyszczać środowiska opakowaniami, dokładnie wysuszyć pozostałości produktu i zutylizować je jak odpady specjalne. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie usuwać pozostałości produktu do kanalizacji, do cieków wodnych ani do gruntu. Dodatkowe informacje znajdują się w karcie charakterystyki.