

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Stucco Veneziano

BŁYSZCZĄCA SYNTETYCZNA POWŁOKA DEKORACYJNA DO WNĘTRZ



SERIA 943

STUCCO VENEZIANO - V.2024-10-08

OPIS

STIUK WENECKI (STUCCO VENEZIANO) jest powłoką ścienną do zastosowań wewnętrznych, która umożliwia uzyskanie jedyne w swoim rodzaju wykończenia dekoracyjnego, przypominającego stiuki w zabytkowych weneckich kamienicach.

Pomimo standardowego sposobu nakładania efekt końcowy jest w każdym przypadku inny, gdyż uzyskane odcienie i efekty zależą od indywidualnych predyspozycji osoby nakładającej produkt.

STIUK WENECKI (STUCCO VENEZIANO) można nakładać nie tylko na płaskie podłoża, lecz także na specjalne elementy architektoniczne, takie jak gzymsy i kolumny.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

- Charakter spoiwa: modyfikowany kopolimer akrylowy.
 - Rozpuszczalnik: woda
 - Masa objętościowa UNI EN ISO 2811-1: 1.70-1,80 kg/l
 - Lepkość: konsystencja pasty
 - Reakcja na ogień EN 13501-1: Klasa A2 s1 d0
- Odnosi się do zużycia nie wyższego od wskazanego i do nałożenia na powierzchnię niepalną.
- Czas schnięcia (w temp. 25 °C i przy wilg. wzg. 65%): na dotyk 3 godziny, wygładzanie i nakładanie następnej warstwy po 5 godzinach.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

- Produkt może być nakładany na:
- Nowe i stare tynki na bazie spoiw hydraulicznych.
 - Powierzchnie betonowe.
 - Powierzchnie gipsowe i płyty kartonowo-gipsowe.
 - Stare farby i powłoki organiczne lub mineralne, suche, zwarte, chłonne i spójne.

- Konglomeraty mineralne różnego typu, o właściwościach chłonnych.
- Płyty wiórowe itp.

Powierzchnie należy odpowiednio przygotować, postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie 'PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA'.

Nie nakładać na świeże podłoża.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnie tynkowane, gips i płyty kartonowo-gipsowe:

- Upewnić się, że podłoże jest dojrzałe i całkowicie wyschnięte. W razie konieczności wyrównać je i wzmocnić, stosując w tym celu odpowiednie produkty.

- W przypadku obecności pleśni nanieść na powierzchnię środek czyszczący COMBAT 222, kod 4810222, oraz środek do regeneracji COMBAT 333, kod 4810333.

- Zetrzeć szczotką lub zmyć ewentualne wykwity i łuszczące się stare farby. Całkowicie usunąć ewentualne warstwy farb wapiennych lub temperowych.

- Zetrzeć szczotką osady kurzu, smogu i innych zanieczyszczeń.

- Wyrównać nieregularności podłoża i zaszpachlować dziury, rysy, szczeliny oraz inne

ubytki za pomocą szpachli TAMSTUCCO 9400006/9410110. Uszczelnić pęknięcia

odpowiednim preparatem uszczelniającym.

- Przeszlifować zaszpachlowane miejsca papierem ściernym; usunąć pył.

- Ewentualnie wygładzić tynk zaprawą RASAMIX 9440160 lub BETOMARC 9450150 lub RASOMARC 9500150, zależnie od rodzaju podłoża.

- Utrwalić poprzez nałożenie warstwy Wodnego utrwalcza akrylowego do ścian IDROFIS 4700006 lub mikronizowanego utrwalcza bez zawartości rozpuszczalników ATOMO 8840001.

Zasadniczo na bardzo kruszących się podłożach, w przypadku obecności cienkich warstw starych farb temperowych lub innych zniszczonych farb, należy zastosować rozpuszczalnikowy preparat gruntujący ISOMARC 4410111 lub mikronizowany grunt bez zawartości rozpuszczalników ATOMO 8840001.

- W przypadku niejednorodnych powierzchni, z pozostałościami starych farb, szpachli,

wypełnień, należy ujednolicić podłoże za pomocą wodorozcieńczalnego gruntu kryjącego MARCOTHERM PRIMER kod 4740019.

- Nałożyć STIUK WENECKI (STUCCO VENEZIANO), postępując w sposób opisany we wskazówkach dotyczących nakładania.

*(Rozcieńczenie preparatu izolacyjnego oraz ilość, jaką należy zastosować, zależą od chłonności podłoża i należy je określić poprzez przeprowadzenie prób wstępnych na danym podłożu - zob. odpowiednia karta techniczna).

Powierzchnie z litego drewna i sklejki:

- Lekko przetrzeć papierem ściernym w celu usunięcia wystających włókien drewna.

- Usunąć ewentualne warstwy starych, łuszczących się farb i zmatowić wszystkie już pomalowane powierzchnie.

- Usunąć ewentualną żywicę za pomocą odpowiedniego rozpuszczalnika.

- Zaszpachlować nierówności powierzchni szpachlą syntetyczną. Przeszlifować zaszpachlowane miejsca papierem ściernym i usunąć pył.

- Na suche i czyste podłoże nałożyć 1-2 warstwy podkładu MARCONOL ORIENTALITE 1450519.

- Nałożyć STIUK WENECKI (STUCCO VENEZIANO), postępując w sposób opisany we wskazówkach dotyczących nakładania.

- Uważać na drewno o dużej zawartości taniny, jak np. drewno kasztanowe - mogą się na nim pojawić ciemne plamy.

**WSKAZÓWKI
DOTYCZĄCE
NAKLADANIA**

Warunki otoczenia i podłoża:

Temperatura otoczenia: Min. +8 °C / Maks. +35 °C

Wilgotność względna otoczenia: <75%

Temperatura podłoża:

Min. +5 °C / Maks. +35 °C Wilgotność podłoża: <10%

Narzędzia: paca ze

stali do wygładzenia warstw podkładowych, różnej wielkości szpachelki ze stali do warstwy wykończeniowej.

Ilość warstw: 3

warstwy produktu (2 warstwy podkładowe + 1 wykończeniowa) zależnie od porowatości podłoża.

Nałożyć za pomocą stalowej pacy jedną lub więcej warstw produktu, wyrównując je w taki sposób, aby uzyskać gładką i jednolitą powierzchnię.

Odczekać 5 godzin

przed nałożeniem każdej kolejnej warstwy, zawsze przecierając powierzchnię papierem ściernym.

Nałożyć za pomocą stalowej szpachelki warstwę wykończeniową. Można wykonać tę czynność, nabierając na szpachelkę niewielkie ilości produktu i rozprowadzając go

szybkimi, zdecydowanymi pociągnięciami.

Po 5 minutach można wypolerować powierzchnię przyciskając do niej szpachelkę i wykonując półkoliste ruchy narzędziem.

Aby efekt nabłyszczczenia był bardziej widoczny, zaleca się wypolerować powierzchnię bardzo drobnym papierem ściernym (np. M-2000) podobnym do papieru używanego do prac blacharskich, a następnie powtórzyć polerowanie za pomocą stalowej szpachelki.

Narzędzia należy umyć wodą bezpośrednio po użyciu.

Odradza się nakładanie wosku i podobnych substancji, ponieważ wraz z upływem czasu mogą one powodować utratę cennych właściwości produktu.

Orientacyjna wydajność: 1-1,4 kg/m² na gotowo na tynku trójwarstwowym; 0,4-0,6 kg/m² na gotowo na gładkich powierzchniach, takich jak gips i płyty kartonowo-gipsowe.

BARWIENIE

Produkt można barwić za pomocą Systemu Barwiącego Marcromie, a także przy użyciu barwników COLORADO seria 548.

W przypadku użycia różnych partii produktu zaleca się ich wymieszanie, aby uniknąć różnicy odcieni.

MAGAZYNOWANIE

Maksymalna temperatura przechowywania: +30 °C

Minimalna temperatura przechowywania: +5 °C

Zalecany okres przydatności do użycia wynosi 2 lata od daty produkcji, jeżeli produkt jest

przechowywany w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w odpowiedniej temperaturze.

**WSKAZÓWKI
DOTYCZĄCE
BEZPIECZENSTWA**

Wartość graniczna UE (Dyr. 2004/42/WE)

Kat. A/l: farby do efektów dekoracyjnych (baza wodna): 200 g/l (2010)

STIUK WENECKI (STUCCO VENEZIANO) zawiera maks.: 150 g/l LZO (lotnych związków organicznych)

Podczas stosowania produktu należy przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; po użyciu nie zanieczyszczać środowiska opakowaniami, dokładnie wysuszyć pozostałości produktu i zutylizować je jak

odpady specjalne. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Stosować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody. W przypadku połknięcia natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej, pokazując lekarzowi opakowanie lub etykietę produktu. Nie usuwać pozostałości produktu do kanalizacji, do cieków wodnych ani do gruntu. Dodatkowe informacje znajdują się w karcie charakterystyki.

INFORMACJE DODATKOWE

Błyszcząca powłoka dekoracyjna do wnętrza.

Nałożenie na wcześniej przygotowane powierzchnie Błyszczącej powłoki dekoracyjnej do wnętrza STIUK WENECKI (STUCCO VENEZIANO) seria 943, na bazie modyfikowanego kopolimeru akrylowego, w kilku warstwach, w ilości zależnej od chłonności podłoża i od oczekiwanego efektu estetycznego.

Dostawa i nałożenie materiału € za m².