

SAN MARCO

è un marchio di
SAN MARCO GROUP Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Unimarc Antitannino

FONDO-FINITURA ISOLANTE IDRODILUIBILE, BLOCCA MACCHIE DEL LEGNO PER INTERNO/ESTERNO



SERIE 339

UNIMARC ANTITANNINO - V.2024-09-23

DESCRIZIONE

Fondo/finitura semicoprente bianco con pigmenti bloccanti ad azione "stain locking" (blocca macchie). Contrasta la formazione degli inestetici aloni e macchie provocati dalla presenza dei tannini. Lascia intravedere le venature del supporto.

Rapido in essiccazione e sovraverniciabile dopo 3 ore, può essere impiegato su legni sia vergini che precedentemente verniciati.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile a due strati su legno di conifere o latifoglie per bloccare o quantomeno minimizzare l'affioramento delle macchie di resina o di tannini del legno. Il prodotto è carteggiabile, e si presta anche per ottenere finiture lisce.

In esterni protetti (es. sottotetto) o all'interno (es. travi a vista) non necessita di essere sempre ricoperto e può fungere anche da finitura semiopaca.

In esterno va applicato in almeno due strati e sempre ricoperto con un prodotto di finitura della linea Unimarc o Marcotech.

Non utilizzare in ambienti interni particolarmente umidi come piscine, saune, ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Natura del Legante: resina acrilica in dispersione acquosa

- Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1,26 \pm 0,05$ kg/l

- Brillantezza EN 2813: 10 gloss 85°

- Essiccazione (a 25 °C e 65% U.R.): almeno 3 ore, variabile a seconda del tipo di legno, della quantità di applicazione e dell'esposizione alle intemperie. Umidità alta e/o basse temperature allungano i tempi di essiccazione. Carteggiabile dopo almeno 6 ore. Durante la carteggiatura, evitare di riportare a legno il manufatto.

- Sovraverniciabile con vernici e smalti idrodiluibili.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Carteggiare per asportare le fibre del legno sollevate.

- In caso di legno già verniciato eliminare eventuali strati di vecchie pitture sfoglianti ed irruvidire tutte le superfici già verniciate.
- Asportare l'eventuale presenza di resina utilizzando un diluente idoneo.
- Stuccare le imperfezioni con stucco idoneo. Carteggiare le stuccature ed eliminare la polvere.
- Applicare due strati di UNIMARC ANTITANNINO.
- Carteggiare e pulire il supporto prima di procedere all'eventuale applicazione del prodotto di finitura.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:
Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umidità relativa dell'ambiente: <75%
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Supporto asciutto e pulito, esente da polvere e grassi.
- Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole.
- Nr. strati: 2
- Attrezzi: pennello, rullo, spruzzo
- Rimescolare accuratamente il prodotto prima dell'uso.
- Diluizione: pronto all'uso.
- La pulizia degli attrezzi va fatta con acqua subito dopo l'uso.
- Resa indicativa per strato su legno mediamente assorbente: 9-14 m²/l

TINTEGGIATURA

Il prodotto è disponibile nel colore bianco semicoprente, ma è anche tinteggiabile con il Sistema Tintometrico per ottenere tinte chiare con un indice di riflettanza maggiore del 30%.

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30°C
Temperatura minima di conservazione: +5°C
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/g: primer (base acqua): 30 g/l (2010)
Il prodotto contiene max: 30 g/l VOC

Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Fondo-finitura isolante ad acqua per legno interno ed esterno.
Applicazione, su superfici in legno già predisposte, di UNIMARC ANTITANNINO, a base di resina acrilica in dispersione acquosa, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.
Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.