

**SAN MARCO**

is a brand of  
San Marco Group Spa

[www.san-marco.com](http://www.san-marco.com)

SAN MARCO GROUP  
Via Alta 10/A - 30020  
Marcon (Venezia), Italia

[info@sanmarcogroup.com](mailto:info@sanmarcogroup.com)  
+39 041 4569322  
[www.sanmarcogroup.com](http://www.sanmarcogroup.com)

# Unimarc Fondo Universale

Peinture de fond à l'eau pour le bois, couvrante et uniformisante



SÉRIE 335

UNIMARC FONDO UNIVERSALE - V.2024-09-23

## DESCRIPTION

Primaire d'uniformisation qui améliore l'adhérence des finitions couvrantes sur des éléments en bois, des supports minéraux, le PVC, les métaux et alliages légers, la tôle galvanisée, le verre et les anciennes peintures alkydes.

Grâce à sa nouvelle formule, il garantit une grande plénitude et une forte couverture, ainsi qu'une excellente accroche même sur des supports difficiles. Le pouvoir anticorrosion immédiat empêche la formation de la rouille instantanée (anti-flash rust).

Facile à appliquer et rapide à sécher, il garantit d'excellents résultats en peu de temps.

## INDICATIONS POUR L'EMPLOI

Il peut être appliqué à l'intérieur comme à l'extérieur sur:

- Surfaces en bois neuf, anciens et déjà vernis; (portes, plinthes, poutres, panneaux, menuiseries, etc.)
- Tout autre ouvrage en bois ayant besoin d'une peinture professionnelle.
- Surfaces en aluminium non adonisé et tôle zinguée.
- Sur œuvres de maçonnerie à l'intérieur d'habitations, locaux commerciaux, hôpitaux, communautés.
- Sur matières plastiques et PVC.

NE PAS RECOUVRIR avec produits au nitrate de cellulose ou avec des peintures diluées avec un diluant nitro.

ATTENTION au traitement sur des bois riches en tanin. Pour réduire la formation des taches sombres appliquer une sous-couche d'impression UNIMARC ANTITANNINO code 3390019.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Emissions dans l'air intérieur: C
- Classification AFNOR NF T 36-005: Famille 1, Classe 7b2
- Nature du Liant: copolymère acrylique à dispersion aqueuse
- Solvant: eau
- Masse volumique selon UNI EN ISO 2811-1:  $1,33 \pm 0,05$  kg/l

-Séchage (à 25 °C et 65% d'H.R.): au toucher en 2 heures; recouvrable après 4 heures.

## PREPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être sains, secs et préparé conformément aux prescriptions du DTU en vigueur.

En tous les cas, compléter la peinture avec l'application d'une peinture à l'eau ou à solvant.

- Supports en bois neuf ou revêtus: ponçage, raclage des exsudats de résine, réparations éventuelles, dépolissage. Application de deux couches de sous-couche UNIMARC FONDO UNIVERSALE série 335.

- Supports non métaux et galvanisé: dégraissage, élimination rouille et calamine par sablage, disquage, piquage, brossage, dépolissage.

- Supports plastiques (PVC): dégraissage, ponçage, dépolissage, séchage. Application de deux couches de UNIMARC FONDO UNIVERSALE série 335.

- Supports en enduit (DTU 59/1): application du produit de fixation micronisé sans solvant ATOMO 8840001.

## APPLICATIONS

- Conditions climatiques: en conformité avec DTU 59/1 paragraphe 6.1.

Température de l'environnement : Min. +8 °C / Max. +35 °C

Humidité relative de l'environnement : <75%

Température du support : Min. +5 °C / Max. +35 °C

Support sec.

- Eviter d'appliquer le produit en présence de condensation superficielle ou sous l'action directe du soleil.

- Outils: pinceau, rouleau, pistolet.

- Diluant: eau.

- Dilution: au pinceau et au rouleau le 10-15% ; au pistolet à 15-20 %.

- Nettoyage des outils: à l'eau immédiatement après usage.

- Nombre de couches: 2 au moins.

- Rendement indicatif: 4-5 m<sup>2</sup>/l pour 2 couches, sur des supports moyennement absorbants.

RECOUVRABLE après 4 heures avec des finitions de la gamme UNIMARC et des finitions synthétiques (GLOBAL ULTRA, SINTOLIN, KIRON).

## MISE A LA TEINTE

La coloration peut être obtenue par le Système Teintométrique.

Le produit peut être teinté avec les colorants COLORADO serie 548.

En cas d'emploi de différentes fabrications de produits teintés, mélanger entre elles les différentes productions pour éviter des différences de tonalité.

## CONSERVATION

Température de conservation maximale: +30 °C

Température de conservation minimale: +5 °C

Le produit doit être utilisé de préférence dans les 3 ans suivants la date de production au conditions d'être conservé dans les boîtages originaux non ouverts et à des température adéquates.

## INDICATION DE SECURITE

UE (Dir. 2004/42/CE)

Cat. A/i: Revêtements monocomposants à fonction spéciale PA: 140 g/l (2010)

Teneur maximal du produit: 30 g/l COV

Utiliser le produit selon les Normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Après son utilisation ne pas disperser l'emballage dans la nature, laisser complètement sécher les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Défense

de getter les résidus dans les drainages, dans fleuves ou dans la nature. Pour plus d'informations consulter la fiche des données de sécurité.

## RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES

Sous couche mat en phase aqueuse.

Applications, sur des surfaces déjà préparées, de peinture de fond hydrosoluble mat et sans odeur UNIMARC FONDO UNIVERSALE série 335, à base de résines acryliques à dispersion aqueuse, en 2 couches au moins, avec les quantités déterminées par l'absorption du support.

Fourniture et pose du matériel € ..... par m2.