

2SCREEN (氧化效果透明罩面漆)

无色水基保护性涂料，适用于室内外氧化饰面

产品描述

2SCREEN 是一种无色水基保护性涂料，用于保护经过氧化处理的室内外垂直表面。其特殊配方能在氧化饰面形成一层薄膜涂层，可以减少正常破碎并提高防水性。

应用领域

2SCREEN 建议用于保护氧化饰面，特别是使用 **Novacolor** 的 **IRONic** (岁月如梦) 和 **Verderame_Wall Painting** (岁月如金) 涂料进行的氧化饰面。

识别特征

粘合剂的性质：水分散型丙烯酸聚合物。
根据 UNI EN ISO 2811-1 标准测定的体积密度：
2SCREEN: 1.00 +/- 0.05 克/毫升

性能特征

根据 EN ISO 2813 标准测定的光泽度值：测量角度 60° : 20° ± 2°
干燥时间 (温度 = 25° C, 相对湿度 = 65%) : 不粘尘干燥 60 分钟，触干 2-3 小时，实干 24 小时。
在稳定的环境条件下 (环境温度 = 25° C, 相对湿度 = 60%)，饰面涂上保护层后约 5 天即可达到最佳性能。

稀释

2SCREEN: 即用型。

警告信息

取决于实际基材的类型、其吸收性和环境条件，建议从最后一道氧化施工完成后至少等待 48 小时才涂刷保护层。
不要涂抹在未干基材上，要等待足够时间，让表面充分固化。
材料在涂刷前务必充分搅拌。
不要应用于持续存在水的地方，如水箱内或类似场所。
不要应用在矿物质表面。
涂刷 **2SCREEN** 后，饰面外观会略有变化。本面漆所提供的保护可以减少典型的粉化现象，并提供较好的防水性能。
如果应用于户外，产品与大气介质接触，可能会出现氧化饰面典型的滴滴或“渗色”现象。因此，请避免涂刷在吸收性表面和多孔表面附近或直接涂刷在这些表面上，否则可能会弄脏这些表面。
最好及时清除侵蚀性物质，并用冷水或温水清洗，以避免延长接触时间。
可使用水和非腐蚀性 (中性) 清洁剂清理特别顽固的污垢。
切勿使用研磨海绵清洁饰面。

基材准备与应用

(参考环境条件：温度 = 25° C, 相对湿度 = 60%)
已经过氧化装饰效果处理的表面必须干燥、干净、有内聚力且密实。
用浸透水的滚筒刷清除氧化饰面上的多余陈旧液体。
在干燥表面上，用滚筒刷滚刷或喷枪喷刷一道 **2SCREEN**，注意要均匀地覆盖表面。
如果施工需要或需要有更强保护的地方，可按照上述步骤上第二道 **2SCREEN**。

预防措施

在整个施工周期中，必须防止材料受到霜冻和剧烈温度波动的影响。请勿在空气、基材或产品的温度低于 +8° C 或高于 +35° C 时使用。
请勿涂抹在存在冷凝液的表面、太阳直射的地方或过热表面 (即使已经处在阴凉处)。
请勿涂抹在有盐碱化或湿气上升的表面。
环境湿度应低于 75%，基材湿度应低于 10%。
为了使产品可以达到其性能和美观的最佳效果，建议在以上气候条件下涂抹本产品，并在约 48 小时让表面不受到雨淋和湿气侵袭，无论如何表面应受到保护，直到本产品完全干燥。
建议使用同批次生产的材料完成每项工作。
为正确使用上述材料，正确稀释和涂刷，请仔细阅读相关技术数据表。
在基材、产品制备和应用过程中，建议正确使用设备和个人防护设备 (PPE)。

工具清洁

在使用后立即用清水清洁。

涂布率

2SCREEN: 单道, 8-14 平方米/升，具体取决于基材类型及其吸收率。

颜色

无色，不可调色

包装规格

1 升, 5 升

储存条件和保质期

本产品存储在未开封原装容器内且放置在适当温度条件下，最好在其生产日期起两 (2) 年内使用。

安全指示

欧盟指令 2004/42/EC:
2SCREEN(装饰性效果涂料)
2SCREEN (水性涂料/I 子类型) 欧盟限值 200 克/升 (2010 年限值)
2SCREEN 挥发性有机化合物最高含量 200 克/升。
根据现行法规，本产品无需张贴任何标签。
请按照现行的卫生和安全规定使用本产品。请勿将残留物倒入排水沟、水道或地面；使用后，请勿将容器丢弃在环境中，将残留物彻底干燥后，并将其作为特殊废物处理。请存放在儿童接触不到的地方。如果不慎误食，请立即就医。
更多信息请参见安全数据表。

圣马可集团 (SAN MARCO GROUP) 保证，本表中的信息是根据集团对本产品当前的最佳经验及科技知识提供；然而，由于本集团无法控制产品的应用条件，因此无法对使用本产品所获得的结果承担任何责任。建议始终根据具体情况检查产品的实际适用性。本技术表取消并取代以前的所有表格。