

Animamundi (叠影重重装饰性面漆)

柔和金属效果内墙装饰面漆，呈现“洗褪”效果。

产品描述

Animamundi 创新诠释“洗褪混凝土”理念，产品呈现中度珠光和哑光效果，同时具有很明显的材料质感。

应用领域

豪华室内装饰涂料，符合建筑领域最现代、最具突破性的“真实”趋势。**Animamundi** 可以满足最广泛的室内装饰要求，可以确保纯粹的材料效果，同时又不失尊贵感，如金属效果的饰面。

识别特征

粘合剂性质：丙烯酸和苯乙烯共聚物分散体。

密度：

Animamundi Base Silver (银色)：1.38 +/- 0.05 克/毫升

Animamundi Base Gold (金色)：1.29 +/- 0.05 克/毫升

性能特征

Animamundi 可以创造出一种明显可见的材料装饰效果和细腻的缎面珠光。

稀释

Animamundi: 即用型。

警告信息

材料在调色前和刷涂前务必充分搅拌。

不要涂抹在碱性较强的未干基材上，一般要等待 4 周时间，让基材充分固化。

基材准备与应用

(参考环境条件：温度 = 25° C，相对湿度 = 60%)

表面必须完全干燥，且无尘、无湿气和盐渍。

如有必要，可使用特定产品重新上漆或加固基材。

如果表面发霉，请使用合适产品对表面进行除霉处理。刷掉或清理掉任何风化墙面和剥落的旧漆面。

完全锉平起鼓的石灰漆或蛋壳涂料。用刷子清除灰尘、烟尘等沉积物。

如果基材无粘性或出现剥落，可用毛刷涂上一道稀释的 **Decofix** (微粉墙面封闭底漆)。

在干燥、密实的基材，可毛刷或滚筒刷上一道稀释的 **Novaprimer** (固化性丙烯酸水基颜料)

在完全干燥的表面上，可用不锈钢抹刀涂刷第一道 **Animamundi** 以填平漆面，但注意不要造成材料堆积。在表面未干燥时，用不锈钢抹刀反复打磨，以消除不平整处。

等待表面完全干燥，一般需要 8 个小时，然后用不锈钢抹刀涂刷第二道 **Animamundi**。

趁表面还潮湿时，按照所要的效果施工。

金属效果

在涂上第二道 **Animamundi** 后，趁表面还潮湿时用干净的不锈钢抹刀从上而下，从右往左依次涂刷。

等几分钟后重复上述操作，将隆起的部分找平。

干燥时间：约需要 24 小时，取决于基材类型、其吸收性和环境条件。

在高应力表面，建议涂刷一道或多道 **Clear Coat** (无色内饰保护涂料)。**Clear Coat** 必须涂刷在完全干燥的表面上，第一道用材料 20% 体积的水稀释，第二道用材料 5% 体积的水稀释。

用细粒面滚筒刷自上而下依次在刷待处理表面滚刷 **Clear Coat**，可以获得其最佳美观效果。

采用这种方法进行处理的表面会根据 **Clear Coat** 涂层的涂抹量而出现轻微的色调变化。

预防措施

在整个施工周期中，必须防止材料受到霜冻和剧烈温度波动的影响。切勿在气温、基材和产品温度低于 +5° C 或高于 +35° C 的情况下施工，也不可阳光直射或过热的表面上使用 (即使已经处于阴凉处)。环境湿度应低于 75%，基材湿度应低于 10%。

建议使用同批次生产的材料完成每项工作。如果需要使用不同批次生产的材料，建议将产品混合搅拌在一起，以避免造成色调差异。为正确使用上述材料，正确稀释和涂刷，请仔细阅读相关技术数据表。

在基材、产品制备和应用过程中，建议正确使用设备和个人防护设备 (PPE)。

工具清洁

在使用后立即用清水清洁。

涂布率

Animamundi: 两道，5-8 平方米/升，根据基材的饰面程度及其吸收率。建议在特定基材上进行测试，以确定实际涂布率。

颜色

银色，金色和 **Animamundi** 色卡颜色

包装规格

1 升，2.5 升，5 升

储存条件和保质期

本产品存储在未开封原装容器内且放置在适当温度条件下，最好在其生产日期起两 (2) 年内使用。

安全指示

欧盟指令 2004/42/EC:

Animamundi(装饰性效果涂料)

Animamundi(水性涂料/I 子类型)欧盟限值: 200 克/升(2010 年限值)

Animamundi 挥发性有机化合物最高含量 200 克/升。

根据现行法规，本产品无需张贴任何标签。

请按照现行的卫生和安全规定使用本产品。请勿将残留物倒入排水沟、水道或地面；使用后，请勿将容器丢弃在环境中，将残留物彻底干燥后，并将其作为特殊废物处理。请存放在儿童接触不到的地方。如果不慎误食，请立即就医。

更多信息请参见安全数据表。

圣马可集团（SAN MARCO GROUP）保证，本表中的信息是根据集团对本产品当前的最佳经验及科技知识提供；然而，由于本集团无法控制产品的应用条件，因此无法对使用本产品所获得的结果承担任何责任。建议始终根据具体情况检查产品的实际适用性。本技术表取消并取代以前的所有表格。