

Celestia Finish

Revestimiento decorativo para interiores con efecto "Soft Touch".

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Revestimiento decorativo a base de cargas y resinas especiales que dona a la pared un efecto táctil y visual de cuero y goma suave, con agradables juegos de luces y colores.

Celestia Finish permite de obtener soluciones cromáticas con sensaciones visuales tan profundas de inducir siempre a tocar las superficies coloreadas, recibiendo emociones sorprendentemente calurosas y agradables, en sintonía con las actuales tendencias de la arquitectura de interiores que buscan, además de la decoración, el bienestar del consumidor.

USOS

Celestia Finish encuentra lugar en la decoración de la arquitectura de interiores, tanto pública como privada.

CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACION

Características del ligante: poliuretano

Masa voluminosa **Celestia Finish**: 1,05 +/- 0,05 g/ml

CARACTERISTICAS

La aplicación de **Celestia Finish** es simple, versátil y práctica y permite tanto al decorador profesional como al privado no profesional, de realizar efectos de gran valor.

DILUICION

Artic-A (pintura fina de alto rendimiento para interiores y exteriores): diluir la primera capa con 30-35% de agua y la segunda capa con el 15-20% de agua.

Celestia Finish: diluir la primera y segunda capa con máximo 20% de agua.

ADVERTENCIAS

Mezclar adecuadamente el material antes de la aplicación.

No aplicar sobre superficies frescas, esperar que **Artic-A** haya secado completamente.

PREPARACION DEL SOPORTE Y DE LA APLICACION

(Considerando condiciones ambientales T=25° C, UR=60%)

La superficie ha de ser completamente lisa, seca, sin polvo y humedad.

Aplicar una capa de **Artic-A** coloreada y diluida con un rodillo de pelo corto.

Después de al menos 8 horas, aplicar una segunda capa, con las modalidades precedentemente descritas.

Esperar que la superficie esté completamente seca, normalmente 8 horas y aplicar una capa de **Celestia Finish** diluido con un rodillo a fino, evitando de crear desniveles.

Después de al menos 8 horas, aplicar una segunda capa de **Celestia Finish**, diluido, con un rodillo fino, evitando de crear desniveles.

Secado: aproximadamente 24 horas en base a la superficie, a la absorción y a las condiciones ambientales.

RECOMENDACIONES

El material debe ser aplicado protegiendolo del hielo y fuertes variaciones térmicas durante todo el ciclo aplicativo.

No aplicar con temperatura ambiente, del soporte y del producto inferiores +5° C o superiores a +35° C, ni bajo la acción directa del sol, ni sobre superficies sobrecalentadas (aunque ya a la sombra). La humedad del ambiente debe ser < 75%; la humedad del soporte debe ser < 10%.

Se aconseja de terminar cada trabajo con materiales del mismo lote de fabricación. En caso de utilizo de distintos lotes, es aconsejable mezclar entre ellas las varias producciones de modo de evitar pequeñas diferencias de tonalidad.

Para el utilizo correcto de los materiales citados, de la diluición y de la aplicación, se remanda a una atenta lectura de la relativa ficha técnica.

Durante todas las fases de preparación del soporte, de los productos y de la aplicación, se recomienda el correcto utilizo de las herramientas y dispositivos de protección individual. (dpi).

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

Con agua, inmediatamente despues del utilizo.

RENDIMIENTO

Artic-A: 3-6 m²/l, en dos capas, en base al tipo de superficie y a su absorción.

Celestia Finish: 8-10 m²/l, en dos capas, en base al tipo de superficie y a su absorción. Es oportuno verificar el rendimiento efectivo con una prueba preliminar sobre la superficie específica.

COLORES

Incolor, no teñible.

ENVACES

Confecciones de 1 l; 2,5 l.

CONDICIONES DE DURACIÓN EN ALMACÉN

El producto debe ser utilizado preferibilmente dentro de 2 años de la fecha de producción si se conserva en las latas originales no abiertos y en condiciones de temperatura adecuadas.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Directiva 2004/42/CE:

Celestia Finish (pintura para efectos decorativos)

Valór límite UE para Celestia (cat A/I):200 g/l (2010)

Celestia contiene al máximo 200 g/l de COV.

El producto debe transportarse, utilizarse y guardarse conforme a las normas de higiene y seguridad vigentes. No tirar los residuos en los desagues; dejar secar completamente los residuos y tratarlos como residuos especiales.

Para una información más completa, consultar la Ficha Datos de Seguridad.

Scheda tecnica: Celestia Finish

Revisione n: 08

Data compilazione: 08-04-2016

Pag. 1 a 2

NOTA- LA FÁBRICA DE PINTURAS NOVACOLOR garantiza que la información recogida en esta ficha se transmite conforme a su mejor experiencia y conocimientos técnicos y científicos; sin embargo, no puede asumir responsabilidad alguna por los resultados obtenidos de sus uso, ya que las condiciones de aplicación están fuera de su control.

Se aconseja comprobar siempre que el producto sea adecuado al caso específico.

La presente anula y sustituye cualquier ficha anterior.