

Celestia Finish (赛丽斯羊皮)

“软触”效果室内装饰面漆

产品描述

这种基于特殊填料和树脂的装饰面漆，赋予墙壁一种皮革和软橡胶的触感和视觉效果，并会营造出令人愉悦的光泽和色彩变化。使用 **Celestia Finish** 可以获得一种具有明显触感和视觉感受的色彩。饰面传达出一种令人惊讶的温暖和舒适的情感，符合当前室内建筑装饰的趋势，除了装饰之外，还追求用户的舒适感。

应用领域

Celestia Finish 可应用于公共场所或居家的室内建筑装饰。

识别特征

粘合剂性质：聚氨酯

Celestia Finish 密度：1.05 +/- 0.05 克/毫升

性能特征

Celestia Finish 的使用非常简单，且具有多用途和实用性，让专业装饰人员和非专业个人打造出极为精美的效果。

稀释

Celestia Finish: 用于第一和第二道，最多可添加材料 30% 体积的水稀释

警告信息

材料在涂刷前务必充分搅拌。

不要涂抹在未干基材上，要等待 **Novalux E** 涂层完全干燥。

在混凝土表面施工，仅有装饰功能。

请勿使用于潮气上升的地方。

基材准备与应用

(参考环境条件：温度 = 25° C，相对湿度 = 60%)

基材必须完全平滑、干燥，且无尘、无湿气和盐渍。

用滚筒刷或笔刷涂上一道上色且稀释的 **Novalux E (诺瓦特效底漆)**。

等待至少 8 小时后，按照以上描述的方法，用笔刷或滚筒刷上第二道上色稀释的 **Novalux E**。

等待基材完全干燥（通常需要 8 小时）后，用细毛滚筒刷再上一道稀释的 **Celestia Finish**，注意不要形成重叠。

等待至少 8 小时后，用细毛滚筒刷上第二道 **Celestia Finish**，注意不要形成重叠。

干燥时间：约需要 24 小时，取决于基材的类型、其吸收率性和环境条件。

预防措施

在整个施工周期中，必须防止材料受到霜冻和剧烈温度波动的影响。

请勿在空气、基材或产品的温度或施工温度低于 +5° C 或高于

+35° C 时使用。

不要在阳光下或表面过热（即便在阴凉处）的地方施工。环境湿度应低于 75%，基材湿度应低于 10%。

建议使用同批次生产的材料完成每项工作。如果需要不同批次生产的材料，建议将产品混合搅拌在一起，以避免造成色调差异。为正确使用上述材料，正确稀释和涂刷，请仔细阅读相关技术数据表。

在基材、产品制备和应用过程中，建议正确使用设备和个人防护设备 (PPE)。

工具清洁

在使用后立即用清水清洁。

涂布率

Celestia Finish: 两道，8-10 平方米/升，具体取决于基材类型及其吸收率。建议在特定基材上进行测试，以确定实际涂布率。

颜色

无色，不可调色。

包装规格

1 升

储存条件和保质期

本产品存储在未开封原装容器内且放置在适当温度条件下，最好在其生产日期起两 (2) 年内使用。

安全指示

欧盟指令 2004/42/EC:

Celestia Finish (装饰效果涂料)

Celestia Finish (水性涂料/I 子类型) 欧盟限值: 200 克/升 (2010 年限值)

Celestia Finish 挥发性有机化合物最高含量 200 克/升。

根据现行法规，本产品无需张贴任何标签。

请按照现行的卫生和安全规定使用本产品。请勿将残留物倒入排水沟、水道或地面；使用后，请勿将容器丢弃在环境中，将残留物彻底干燥后，并将其作为特殊废物处理。请存放在儿童接触不到的地方。如果不慎误食，请立即就医。

更多信息请参见安全数据表。

圣马可集团 (SAN MARCO GROUP) 保证，本表中的信息是根据集团对本产品当前的最佳经验及科技知识提供；然而，由于本集团无法控制产品的应用条件，因此无法对使用本产品所获得的结果承担任何责任。建议始终根据具体情况检查产品的实际适用性。本技术表取消并取代以前的所有表格。