

# MATmotion Marocaine (喷砂效果内饰涂料)

## 喷砂效果内墙装饰涂料

### 产品描述

**MATmotion Marocaine** 是一款用于装饰室内垂直表面、以纹理填料和色料为基材的银色金属效果涂料。上色的 **MATmotion Extra Matt** (非凡哑光墙面漆) 与配色 **MATmotion Marocaine** 结合使用, 仅涂刷一道即可获得效果。涂抹了 **MATmotion Marocaine** 的饰面, 因为其珠光颜料的光泽与浮雕填料的缎面效果而形成独特的对比。

**MATmotion Marocaine** 清晰表达了 **Novacolor** 对环境可持续性的承诺。为了减少“碳足迹”, **MATmotion Marocaine** 采用了经 **REDcert²** 认证的“质量平衡”生产技术, 用一种由可持续生物质制成的特殊粘合剂取代化石原料。

### 应用领域

**MATmotion Marocaine** 可以应用于:

- 新旧水性灰泥饰面
- 混凝土表面
- 石膏和石膏板表面
- 干燥、密实、具吸附性和内聚力的旧漆层和有机或矿物质墙面漆层
- 各种天然矿物, 只要吸附性

必须按照“**基材准备与应用**”一节中所描述的流程准备表面。

### 识别特征

粘合剂的性质: 水分散型共聚物。

密度:

**MATmotion Marocaine:** 1.10 +/- 0.05 克/毫升

室内空气质量等级: A+

**REDcert² 产品认证:** 通过在价值链中使用可再生原料, 减少化石资源的消耗。

### 性能特征

干燥时间 (温度 = 25° C, 相对湿度 = 65%): 触干 1 小时, 重涂时间 6 小时后。

### 稀释

**MATmotion Marocaine:** 即用型

### 警告信息

材料在调色前和涂刷前务必充分搅拌。

不要涂抹在碱性较强的潮湿基材上, 要等待足够时间 (一般需要四周), 让表面充分固化。

请勿使用于潮气上升的地方。

### 基材准备与应用

(参考环境条件: 温度 = 25° C, 相对湿度 = 60%)

表面必须完全干燥, 且无尘、无湿气和盐渍。

如有必要, 可使用特定产品重新上漆或加固基材。

如果表面发霉, 请使用合适产品对表面进行除霉处理。刷掉或清理掉任何风化墙面和剥落的旧漆面。

完全锉平起鼓的石灰漆或蛋彩涂料。用刷子清除灰尘、烟尘等沉积物。

如果基材无粘性或出现剥落, 可用毛刷涂上一道稀释的 **Decofix** (微粉墙面封闭底漆)。

在干燥且密实的基材上, 用滚筒刷或毛刷涂刷一道稀释的

**MATmotion Primer** (水性色浆封闭底漆)。

等待涂层完全干燥后, 用羊毛或微纤维滚筒刷、毛刷或无气喷涂一道/两道颜色与饰面匹配的稀释 **MATmotion Extra Matt** (超级易洗擦亚光水性涂料)。

在面底漆干燥后, 使用毛刷涂刷一道 **MATmotion Marocaine**。

在表面还潮湿时, 用毛刷轻刷, 清除重叠或不规则部分。

如果因为美观需求或施工需要, 可以在干燥的基材上, 按照前述方法涂刷第二道 **MATmotion Marocaine**。

干燥时间: 约需要 24 小时, 取决于基材的类型、其吸收性和环境条件。

### 预防措施

在整个施工周期中, 必须防止材料受到霜冻和剧烈温度波动的影响。

切勿在气温、基材和产品温度低于 +5° C 或高于 +35° C 的情况下施工, 也不可在阳光直射或过热的表面上使用 (即使已经处于阴凉处)。环境湿度应低于 75%, 基材湿度应低于 10%。

建议使用同批次生产的材料完成每项工作。如果需要使用不同批次生产的材料, 建议将产品混合搅拌在一起, 以避免造成色调差异。

为正确使用上述材料、稀释和涂刷, 请仔细阅读相关技术数据表。

在基材、产品制备和应用过程中, 建议正确使用设备和个人防护设备 (PPE)。

### 工具清洁

在使用后立即用清水清洁。

### 涂布率

**MATmotion Marocaine:** 每道, 8-10 平方米/升, 用量按照在光滑、适中吸收性的基材上涂刷计算。实际涂布率建议在特定基材上初步测试确定。

### 颜色

银色和 **MATmotion** 色卡中精选色调。

### 包装规格

1 升, 4 升

### 储存条件和保质期

本产品存储在未开封原装容器内且放置在适当温度条件下, 最好在其生产日期起两 (2) 年内使用。

### 安全指示

欧盟指令 2004/42/EC:

**MATmotion Marocaine** (用于内墙和天花板的不透明涂料)

**MATmotion Marocaine** (水性涂料/a 子类型) 欧盟限值: 30 克/升 (2010 年限值)

**MATmotion Marocaine** 挥发性有机物最高含量 1 克/升

根据现行法规, 本产品无需张贴任何标签。

请按照现行的卫生和安全规定使用本产品。请勿将残留物倒入排水沟、水道或地面; 使用后, 请勿将容器丢弃在环境中, 将残留物彻底干燥后, 并将其作为特殊废物处理。请存放在儿童接触不到的地方。如果不慎误食, 请立即就医。

更多信息请参见安全数据表。

圣马可集团（SAN MARCO GROUP）保证，本表中的信息是根据集团对本产品当前的最佳经验及科技知识提供；然而，由于本集团无法控制产品的应用条件，因此无法对使用本产品所获得的结果承担任何责任。建议始终根据具体情况检查产品的实际适用性。本技术表取消并取代以前的所有表格。