

MATmotion Primer

Wasserlösliches Fixiermittel auf Acrylharzbasis für den Innen- und Außenbereich

BESCHREIBUNG

MATmotion Primer ist ein geruchloses, wasserlösliches Fixiermittel mit niedrigem VOC-Gehalt auf Basis von Acrylcopolymeren in Wasserdispersion für vertikale Oberflächen im Innen- und Außenbereich.

Die Deckkraft von **MATmotion Primer** trägt dazu bei, die Deckkraft der Oberfläche zu erhöhen.

ANWENDUNGEN

MATmotion Primer kann aufgetragen werden auf:

- neue und alte Putze auf Basis hydraulischer Bindemittel.
- Betonoberflächen.
- Gipsoberflächen und Gipskartonplatten.
- alten Farben und Beschichtungen organischer oder mineralischer Natur, trocken, kompakt, saugfähig und kohäsiv.
- Konglomerate verschiedener mineralischer Natur, sofern sie absorbierend sind.
- nicht anwenden auf

Die Oberflächen müssen vorbereitet werden gemäß den Verfahren wie beschrieben im Abschnitt **VORBEREITUNG DER AUFTRAGSFLÄCHE UND AUFTRAGUNG**.

Nicht auf frisch gestrichenen Flächen auftragen.

KENNZEICHNUNGSMERKMALE

Art des Bindemittels: Acryl-Copolymer in wässriger Dispersion.

Dichte UNI EN ISO 2811-1:

MATmotion Primer: 1,50 ± 0,05 g/ml

LEISTUNGSMERKMALE

Trocknung (bei 25 °C und 65% r.L.): nach 1 Stunde anfassbar;
nach 4 Stunden lackierbar.

Klassifizierung Indoor Air Quality: A+

VERDÜNNUNG

MATmotion Primer: verdünnen mit 25%-30% Wasser.

WARNHINWEISE

Das Material vor der Farbgebung und vor dem Verlegen richtig mischen.

Nicht auf frischen und basisch alkalischen Auftragsflächen anwenden. Im Allgemeinen vier Wochen bis zur vollständigen Trocknung warten.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES UND ANWENDUNG

(Bezogen auf Umgebungsbedingungen T=25° C, UR=60%)

Die Oberfläche muss trocken und frei von Staub und Flecken von Feuchtigkeitssalzen sein.

Gegebenenfalls die Auftragsfläche mit speziellen Produkten erneuern oder festigen.

Bei Vorhandensein von Schimmelpilzen die Oberfläche mit geeigneten Produkten behandeln. Vorhandene Ausblühungen und schuppige Teile der alten Farbe durch Streichen oder Waschen entfernen.

Eventuell hohe Schichten von Kalk- oder Temperafarben vollständig entfernen. Staub, Smog und andere Ablagerungen durch Bürsten entfernen.

Auf trockenem Untergrund eine Schicht verdünnten **MATmotion Primer** mit einer Rolle oder einem Pinsel auftragen.

Nach mindestens 4 Stunden mit dem Auftragen der Beschichtung fortfahren.

EMPFEHLUNGEN

Das Material muss während des gesamten Anwendungszyklus vor Frost und starken Temperaturschwankungen geschützt werden.

Nicht bei Temperaturen von Luft, Auftragsfläche und Produkt unter + 5° C oder über + 35° C anwenden, sowie weder bei direkter Sonneneinstrahlung noch auf überhitzten Oberflächen (auch wenn sie sich bereits im Schatten befinden). Die Luftfeuchtigkeit der Umgebung muss <75% sein; Die Luftfeuchtigkeit der Auftragsfläche muss <10% betragen.

Es wird empfohlen jede Arbeit mit Materialien aus der gleichen Produktionscharge abzuschließen. Bei Verwendung verschiedener Produktionen ist es ratsam, die verschiedenen Produktionen untereinander zu mischen, um leichte Unterschiede bei den Farbtönen zu vermeiden.

Für die korrekte Verwendung der genannten Materialien, der Verdünnung und der Installation wird empfohlen das entsprechende technische Datenblatt sorgfältig zu lesen.

Während aller Phasen der Vorbereitung der Auftragsfläche, der Produkte und der Anwendung wird empfohlen, das Gerät und die persönlichen Schutzvorrichtungen (PSA) korrekt zu verwenden.

REINIGUNG DER AUSTRÜSTUNG

Mit Wasser sofort nach Gebrauch.

ERGIEBIGKEIT

MATmotion Primer: 8-10 mq/l für jede Schicht und bezogen auf Anwendungen auf glatten Auftragsflächen mit mittlerer Aufnahme. Es ist ratsam, die tatsächliche Ergiebigkeit mit einem vorläufigen Test der spezifischen Auftragsfläche zu ermitteln.

FARBEN

Weiß, nicht abtönbar.

VERPACKUNGEN

Packungen enthalten:

MATmotion Primer: 1 l; 5 l

BEDINGUNGEN DER LAGERDAUER

Das Produkt sollte vorzugsweise innerhalb von 2 Jahren ab Herstellungsdatum verwendet werden, wenn es in ungeöffneten Originalbehältern und unter geeigneten Temperaturbedingungen gelagert wird.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

EU-Grenzwert (Richtl. 2004/42/EU)

MATmotion Primer (Deckfarben für Innenwände und Decken)

EU-Grenzwert für MATmotion Primer (Kat A/a): 30 g/l (2010)

MATmotion Primer enthält höchstens 0,5 g/l VOC.

Verwenden Sie das Produkt gemäß den aktuellen Hygiene- und Sicherheitsstandards. Behälter nach Gebrauch nicht in der Umwelt

Technisches Datenblatt: MATmotion Primer

Revision Nr.: 01

Verfassungsdatum: 19-11-2019

S. 1 bis 2

ablassen, Reste gut trocknen lassen und als Sondermüll behandeln. Entsorgen Sie keine Produktreste der Kanalisation, in Gewässern und im Gelände. Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

Für das Produkt ist keine Etikettierung gemäß den geltenden Vorschriften erforderlich.

HINWEIS - DER FARBENHERSTELLER NOVACOLOR garantiert, dass die Informationen in diesem Datenblatt nach bestem Wissen und technischen und wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Verfügung gestellt werden. Er kann jedoch keine Verantwortung für die mit ihrer Verwendung erzielten Ergebnisse übernehmen, da die Anwendungsbedingungen außerhalb seiner Kontrolle liegen. Es wird empfohlen, die tatsächliche Eignung des Produkts für jeden spezifischen Fall zu überprüfen. Dieses Datenblatt annulliert und ersetzt jedes vorherige Datenblatt .