

MATmotion Supreme Matt (至尊哑光墙面漆)

超哑光内饰墙面清漆

产品描述

MATmotion Supreme Matt 是一款适合装饰天花板和墙壁以及大面积裱膜的专业室内哑光涂料，具有超级易洗擦和防滴特色。

MATmotion Supreme Matt 可创造出特别哑光、均匀的表面效果，既可确保施工速度又能保证出色的美观效果。这种面漆在使用过程中挥发性化合物释放量低，不含甲醛和添加的增塑剂，可快速重复涂刷已经粉刷的室内建筑。为了增强特性，请使用微纤维或羊毛滚筒涂刷抹 **MATmotion Supreme Matt**。

应用领域

MATmotion Supreme Matt 可以应用于：

- 新旧水硬性灰泥饰面
- 混凝土表面
- 石膏和石膏板表面
- 干燥、密实、具吸附性和内聚力的旧漆层和有机或矿物质墙面漆层
- 各种天然矿物质，只要吸附性
- 非常适合于室内塑料墙面的哑光处理

必须按照“**基材准备与应用**”一节中所描述的流程正确准备表面。

识别特征

粘合剂性质：丙烯酸共聚物水分散体

根据 UNI EN ISO 2811-1 比重瓶法测定的密度：

MATmotion Supreme Matt Bianco: 1.40 ± 0.05 克/毫升

MATmotion Supreme Matt Base Deep: 1.35 ± 0.05 克/毫升

MATmotion Supreme Matt Base Accent: 1.30 ± 0.05 克/毫升

符合欧盟 852/2004/EC 规定的 HACCP 原则

室内空气质量等级：A+

性能特征

根据 UNI EN 13300 分类：

根据 ISO 11998 测定的涂层耐湿擦性和可清洁性：1级

根据 EN ISO 2813 标准测定的光泽度值：< 5，非常哑光

根据 ISO 6504-3 测试的涂层遮盖力：以扩展速率 10 平方米/升测定为 2 级

其他特征

根据 ISO 10560 测定的耐湿擦性：超过 10000 次，效果良好

干燥时间（在温度为 25° C，相对湿度为 65% 条件下）：触干 30 分钟，重涂时间 3 小时后。

稀释

MATmotion Supreme Matt: 使用滚筒刷或毛刷，第一道和第二道，最多可添加材料体积 10% 的水稀释。

如果使用无气喷涂机，稀释视设备类型及操作压力而定。

警告信息

材料在调色前和涂刷前务必充分搅拌。

不要涂抹在碱性较强的未干基材上，一般要等待 4 周时间，让基材充分固化。

基材准备与应用

（参考环境条件：温度 = 25° C，相对湿度 = 60%）

表面必须完全干燥，且无尘、无湿气和盐渍。

如有必要，可使用特定产品重新上漆或加固基材。

如果表面发霉，请使用合适产品对表面进行除霉处理。刷掉或清理掉任何风化墙面和剥落的旧漆面。

完全锉平起鼓的石灰漆或蛋彩涂料。用刷子清除灰尘、烟尘等沉积物。

准备要施工的基材时，用毛刷涂刷一道稀释的 **MATmotion**

Primer（水性色浆封闭底漆）。

在完全干燥的墙面上，用微纤维滚筒刷、刷子或无气喷涂机涂刷第一道 **MATmotion Supreme Matt**。

在表面完全干燥后（一般需要 3 小时），可采用微纤维滚筒刷、

毛刷或无气喷涂机涂刷第二道 **MATmotion Supreme Matt**。

干燥时间：约需要 24 小时，取决于基材的类型、其吸收性和环境条件。

预防措施

在整个施工周期中，必须防止材料受到霜冻和剧烈温度波动的影响。

切勿在气温、基材和产品温度低于 +5° C 或高于 +35° C 的情况下施工，也不可在阳光直射或过热的表面上使用（即使已经处于阴凉处）。环境湿度应低于 75%，基材湿度应低于 10%。

建议使用同批次生产的材料完成每项工作。如果需要使用不同批次生产的材料，建议将产品混合搅拌在一起，以避免造成色调差异。

为正确使用上述材料、稀释和涂刷，请仔细阅读相关技术数据表。

在基材、产品制备和应用过程中，建议正确使用设备和个人防护设备（PPE）。

工具清洁

在使用后立即用清水清洁。

涂布率

MATmotion Supreme Matt: 每道，9-12 平方米/升，用量按照在光滑、适中吸收性的基材上涂刷计算。实际涂刷面积应在具体基材上测试为准。

颜色

白色和 **MATmotion** 色卡颜色。

包装规格

MATmotion Supreme Matt Bianco: 1 升，5 升，10 升

MATmotion Supreme Matt Base Deep: 0.94 升，4.7 升，9.4 升

MATmotion Supreme Matt Base Accent: 0.93 升，4.65 升，9.3 升

储存条件和保质期

本产品存储在未开封原装容器内且放置在适当温度条件下，最好在其生产日期起两（2）年内使用。

安全指示

欧盟限值 (欧盟装饰涂料指令 2004/42/EC)

MATmotion Supreme Matt (高性能单组份涂料)

MATmotion Supreme Matt (水性涂料/i 子类型) 欧盟限值: 140
克/升 (2010 年限值)

MATmotion Supreme Matt 挥发性有机物最高含量 2 克/升

请遵循现行的卫生和安全规定使用该产品; 使用后, 请勿将容器丢弃在环境中, 让残留物彻底干燥后, 将其作为特殊废物处理。请勿将残留物倒入排水沟、水道或土壤中。更多信息请参见安全数据表。根据现行法规, 本产品无需张贴任何标签。

圣马可集团 (SAN MARCO GROUP) 保证, 本表中的信息是根据集团对本产品当前的最佳经验及科技知识提供; 然而, 由于本集团无法控制产品的应用条件, 因此无法对使用本产品所获得的结果承担任何责任。建议始终根据具体情况检查产品的实际适用性。本技术表取消并取代以前的所有表格。