

Teodorico (罗马时光)

金银铜效果石灰基灰泥，适用于室内和室外

产品描述

Teodorico 是一种石灰基灰泥，特别适用于高品质室内和室外装饰。这种灰泥由熟石灰、高质大理石砂、精选骨料和流变改性剂组成，可以确保出色的加工性。**Teodorico** 由于其特别配方，可以制作出紧凑、半光泽饰面，类似于大理石，从而达到饱和且充满活力的色调。

应用领域

适用于装饰室内外高质量的表面。天然石灰泥涂层是 **Teodorico** 施工的理想基材，**Teodorico** 会与这种基材涂层发生化学反应，从而形成一体化墙体，并让饰面效果明显持续更长的时间。

Teodorico 此外可为内饰表面提供出色而优雅的效果。

通过对施工周期的适当调整，**Teodorico** 可应用于：

- 石灰和水泥砂浆灰泥墙面（民用建筑）
- 已经涂刷预混灰泥的新涂层（民用建筑）
- 石灰和石膏灰泥旧涂层
- 石膏板表面

识别特征

粘合剂性质：熟石灰，乙烯基多功能共聚物水分散体。

密度：

Teodorico: 1.55 +/- 0.05 克/毫升

根据 ISO 11890:2 标准测定的挥发性有机化合物的含量（未稀释）：< 1 克/升

室内空气质量等级：A+

室内空气质量-金级：IACG-442-01-02-2022

性能特征

由于其高蒸气渗透性，**Teodorico** 被认为是所有需要保持渗透性基材的理想涂料。

稀释

Teodorico: 即用型。

警告信息

材料在调色前和涂刷前务必充分搅拌。

不要涂抹在碱性较强的未干基材上，一般要等待 4 周时间，让基材充分固化。

在调色和涂刷前，按照下文和 **Mica** 的技术数据表中描述的方法，将 **Mica** 添加到 **Teodorico**。在添加时，应该将 **Mica** 慢慢加入到 **Teodorico** 中，并始终使用带搅拌头的钻机机械搅拌约 3 分钟。

基底准备与应用

（参考环境条件：温度 = 25° C，相对湿度 = 60%）

表面必须完全干燥，且无尘、无湿气和盐渍。

如有必要，可使用特定产品重新上漆或加固基底。

如果表面发霉，请使用合适产品对其进行除霉处理。刷掉或清理掉任何风化墙面和剥落的旧漆面。

完全锉平起鼓的石灰漆或多彩涂料。用刷子清除灰尘、烟尘等沉积物。

如果基材无粘性或出现剥落，可用毛刷上一道稀释的 **Decofix**（微粉墙面封闭底漆）。为了使基材牢固且不剥落，可以用毛刷刷上一

道稀释的 **Acricolor**（水性有色丙烯酸封闭底漆）或 **Novaprimer**（固化性丙烯酸水基颜料）。

如果是粗糙的面底漆层，如果需要进行平整，可以使用 **Marmur Fine**（玛莫细砂）或 **Marmur Medio**（玛莫中砂），也可以相互重叠。

在完全干燥的表面，使用不锈钢抹泥刀涂刷一道 **Teodorico**，并找平，然后在涂层完全干燥前，用沾湿的海绵镬刀完善表面。

清除任何不完美或堆积的材料。

等待第一道涂层干燥后，使用不锈钢抹刀涂刷第二道

Teodorico，在涂层完全干燥前，不锈钢腻子抹刀完成表面修饰。

为了获得更好的外观效果，在密实表面时，建议在基材还潮湿的阶段进行处理，直到获取要实现的效果。

表面保护和装饰

可以用 **Cera Wax**（卡诺蜡 Plus 和不同金属效果）保护和装饰室内表面。

有关 **Cera Wax** 的更多信息请参见产品技术数据表。

为了让室内外涂层得到更好的保护，可以涂刷 **Acquadvetro**（水基硅氧烷固化剂）。

必须在涂刷 **Teodorico** 至少 20-30 天后，在适当的环境条件（温度 = 25° C，相对湿度 = 60%）下涂刷 **Acquadvetro**，以便使基材的 pH 值下降至低于 12。

在施工现场测试产品，以确定稀释度是非常重要的。

涂上 **Acquadvetro** 后，饰面的光泽度会变得无光。

预防措施

在整个施工周期中，必须防止材料受到霜冻和剧烈温度波动的影响。

切勿在气温、基底和产品温度低于 +5° C 或高于 +35° C 的情况下施工，也不可在阳光直射或过热的表面上使用（即使已经处于阴凉处）。环境湿度应低于 75%，基底湿度应低于 10%。

建议使用同批次生产的材料完成每项工作。如果需要使用不同批次生产的材料，建议将产品混合搅拌在一起，以避免造成色调差异。

在室外涂刷 **Teodorico**，必须选择浅色调并使用户外耐碱耐候的色料。

为正确使用上述材料、稀释和涂刷，请仔细阅读相关技术数据表。

在基底、产品制备和应用过程中，建议正确使用设备和个人防护设备（PPE）。

工具清洁

在使用后立即用清水清洁。

涂布率

Teodorico: 两道，2-3 公斤/平方米，具体取决于基材类型及其吸收率。建议在具体基材上进行测试，以获得实际涂布率。

颜色

白色和 **Teodorico** 色卡颜色。

包装规格

5 公斤，20 公斤

储存条件和保质期

本产品存储在未拆封原装容器内且放置在适当温度条件下，最好在其生产日期起两（2）年内使用。由于本产品为石灰基产品，在储存过程中粘度可能会增加。

安全指示

欧盟指令 2004/42/EC:

Teodorico（装饰效果涂料）

Teodorico（水性涂料/I 子类型）欧盟限值：200 克/升（2010 年限值）

Teodorico 挥发性有机化合物最高含量 200 克/升。

刺激性 / 有严重损伤眼睛的风险 / 对皮肤有刺激性 / 存放在儿童接触不到的地方 / 避免接触眼睛和皮肤 / 如果不慎接触到眼睛，请立即用大量清水冲洗并就医 / 使用时请佩戴手套和眼睛/脸部防护用品 / 如果不慎吞咽，请立即就医并出示本产品的容器或标签。

产品的运输、使用和储存必须符合现行的卫生和安全规定；残留物必须放着等候完全干燥，并作为特殊废物处理。

更多信息请参见安全数据表。

圣马可集团（SAN MARCO GROUP）保证，本表中的信息是根据集团对本产品当前的最佳经验及科技知识提供；然而，由于本集团无法控制产品的应用条件，因此无法对使用本产品所获得的结果承担任何责任。建议始终根据具体情况检查产品的实际适用性。本技术表取消并取代以前的所有表格。