

Wall2Floor Easyflat

(玛西摩艺术地坪 - 水泥找平材料)

适用于“Wall2Floor 系统”的低收缩水泥找平材料

产品描述

Wall2Floor Easyflat 是一款低收缩水泥找平产品，由精选的天然砂、粘合剂和特殊添加剂组成，可保证对基材的完美粘附和出色的加工性能。

用 Wall2Floor Easyflat 可制作每层厚度在 3-20 毫米之间的表面。如需制作超过 3 毫米的厚度，可将表面分成若干小块施工。

应用领域

抹平吸收性矿物表面上不平整的部位，其他信息请参考“Wall2Floor 系统”技术数据表。

识别特征

粘合剂性质：白水泥和合成树脂。

外观：粉末状

性能特征

Wall2Floor Easyflat 可以创造出密实且均匀的表面。

基材准备

请参考“Wall2Floor 系统”技术数据表。

应用领域

请参考“Wall2Floor 系统”技术数据表。

稀释

使用 4 升的净水配 25 公斤袋装产品。

使用带搅拌头的钻机机械搅拌约 3 分钟，混合物不得出现结团，且未混合的组分不得混有杂质。

混合物活化期：约 20 分钟（在温度为 25° C，相对湿度 = 60% 条件下）。

干燥时间：很大程度上取决于涂刷的厚度和环境条件。厚度在 3 毫米以下，约需 6 - 8 小时；超过 3 毫米的厚度需要长达 3 天的时间。

预防措施

在基底、产品制备和应用过程中，建议正确使用设备和个人防护设备（PPE）。

切勿将产品长时间暴露在直接热源或低于 +5° C 的环境中。

如果库存产品的存储温度接近 +5° C，建议在使用前将其放置在温度适宜的地方，将其温度调节到不低于 +10° C。请勿使用直接热源、火焰、热体或类似物品加热产品。

建议使用同批次生产的材料完成每项工作。如果需要使用不同批次生产的材料，建议将材料混合搅拌在一起，

为正确使用上述材料、稀释和涂刷，请仔细阅读相关技术数据表。

在基底、产品制备和应用过程中，建议正确使用设备和个人防护设备（PPE）。

工具清洁

在使用后立即用清水清洁。

涂布率

Wall2Floor Easyflat (粉末): 一道厚度 5 毫米涂层 7-8 公斤/平方米
建议在特定基底上进行测试，以确定实际涂布率。

颜色

不可调色。

包装规格

25 公斤袋装

储存条件和保质期

材料在密封良好的原容器中的保质期为 12 个月左右，但必须储存在温度介于 +10° C 至 +30° C 之间的遮篷仓库中。

包含：水泥

H318 会造成严重眼损伤。

H315 会引起皮肤刺激。

H335 可能会引起呼吸道刺激。

H317 可能会引起皮肤过敏反应。

P101 如需就医，请携带本产品的容器或标签。

P102 请存放在儿童接触不到的地方。

P501 根据您所在国家的法规处置产品/包装物。

更多信息请参见安全数据表。

圣马可集团（SAN MARCO GROUP）保证，本表中的信息是根据集团对本产品当前的最佳经验及科技知识提供；然而，由于本集团无法控制产品的应用条件，因此无法对使用本产品所获得的结果承担任何责任。建议始终根据具体情况检查产品的实际适用性。本技术表取消并取代以前的所有表格。