

Wall2Floor Primer

(玛西摩艺术地坪 - 底漆)

用于 Wall2Floor 系统的双组分环氧树脂底漆

产品描述

Wall2Floor Primer 是一种双组分环氧树脂底漆，具有很强的渗透力，专门用于“Wall2Floor 系统”。

Wall2Floor Primer 可以固化的矿物表面，且在 Wall2Floor Clear Finish (玛西摩艺术地坪- 保护面涂) 铺设阶段及随后的硬化阶段提高施工技术。

应用领域

用于“Wall2Floor 系统”水平和垂直表面的制剂。

识别特征

组分 A 密度: 1.08 克/毫升 +/- 3%

组分 B 密度: 1.04 克/毫升 +/- 3%

混合物密度: 1.07 克/毫升 +/- 3%

基材准备

请参考“Wall2Floor 系统”技术数据表。

应用领域

请参考“Wall2Floor 系统”技术数据表。

混合物准备

均质 Wall2Floor Primer 组分 A 及其沉淀物。

将 Wall2Floor Primer 组分 B 倒入 Wall2Floor Primer 组分 A 中，并手动搅拌约 45-60 秒。或使用配有螺旋桨的机械混合器缓慢搅拌约 1 分钟。

制出的混合物不应出现结团，未使用的两种组分不要混在一起，且保持无杂质。

催化剂重量比率: 2 份组分 A + 1 份组分 B

稀释

在混合物 (0.5 升组分 A + 0.25 升组分 B) 中添加 3 升水稀释。

调和物的活化期: 约 60 分钟。

预防措施

在基底、产品制备和应用过程中，建议正确使用设备和个人防护设备 (PPE)。

切勿将产品长时间暴露在直接热源或低于 +5° C 的环境中。

如果库存产品的存储温度接近 +5° C，建议在使用前将其放置在温度适宜的地方，将其温度调节到不低于 +10° C。请勿使用直接热源、火焰、热体或类似物品加热产品。

低温会增加罐中产品的粘度，使其难以使用，并延长或抑制各种产品的干燥和固化过程。

建议使用同批次生产的材料完成每项工作。如果需要不同批次生产的材料，建议将材料混合搅拌在一起，

工具清洁

用水稀释。

涂布率

Wall2Floor Primer (A+B 混合物稀释液): 每道, 16-21 平方米/升, 根据基材的饰面程度及其吸收性。

颜色

无色

包装规格

Wall2Floor Primer 组分 A: 0.5 升

Wall2Floor Primer 组分 B: 0.25 升

储存条件和保质期

材料在密封良好的原罐子中的保质期为 12 个月左右，但必须储存在温度介于 +10° C 至 +30° C 之间的遮蓬仓库中。

安全指示

欧盟指令 2004/42/EC:

Wall2Floor Primer (双组分高性能涂料)

Wall2Floor Primer (水性涂料/子类型) 欧盟限值: 140 克/升 (2010 年限值)

Wall2Floor Primer 挥发性有机化合物最高含量 140 克/升。

本品含环氧树脂: 请仔细阅读制造商提供的产品信息 / 吸入对人体有害 / 对呼吸道有刺激性 / 与皮肤接触可能会导致过敏 / 对水生生物有毒, 可能对水生环境造成长期不利影响。

产品的运输、使用和储存必须符合现行的卫生和安全规定; 残留物必须放着等候完全干燥, 并作为特殊废物处理。

更多信息请参见安全数据表。

圣马可集团 (SAN MARCO GROUP) 保证, 本表中的信息是根据集团对本产品当前的最佳经验及科技知识提供; 然而, 由于本集团无法控制产品的应用条件, 因此无法对使用本产品所获得的结果承担任何责任。建议始终根据具体情况检查产品的实际适用性。本技术表取消并取代以前的所有表格。