

Wall2Floor Top Coat Waterproof

Finisaj bicomponent pentru suprafețe continue orizontale și verticale, în medii umede.

DESCRIEREA PRODUSULUI

Wall2Floor Top Coat Waterproof este un finisaj epoxidic bicomponent, sub formă de pastă, pentru interioare, de aplicat cu spatula, pentru aplicări orizontale și verticale, potrivit în special pentru medii umede sau în contact repetat cu apă.

UTILIZĂRI

Decorațiuni interioare de înaltă calitate, în conformitate cu cele mai moderne și mai actuale tendințe privind „aspectul tip ciment” în domeniul arhitecturii.

CARACTERISTICI DE IDENTIFICARE

CARACTERISTICI DE IDENTIFICARE

Natura liantului: rășină epoxidică și întăritor specific

Densitate UNI EN ISO 2811-1:

Densitate componenta A: 1,84 ± 0,05 g/ml

Densitate componenta B: 1,09 ± 0,05 g/ml

CARACTERISTICI DE PERFORMANȚĂ

Datorită formulării sale particulare, permite obținerea unei suprafețe continue și fără denivelări, cu rezistență ridicată la uzură. În prezența zgârieturilor în vopsea, produsul nu reacționează la apă cu modificări evidente de culoare.

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI

Consultați manualul „Sistemului Wall2Floor”

APLICARE

Consultați manualul „Sistemului Wall2Floor”

PREGĂTIREA AMESTECULUI

Înainte de utilizare, adăugați la fiecare cutie de 20 de kg de **Wall2Floor Top Coat Waterproof comp A** o cutie de 1,2 kg de **Wall2Floor Top Coat Waterproof comp B**, cu ajutorul unui amestecător mecanic cu pământ.

Mixați amestecul timp de aproximativ trei minute. Compoziția obținută nu trebuie să aibă cocoloșe, porțiuni neamestecate ale componentelor sau impurități.

Diluare: produsul este gata de utilizare

Durata de valabilitate a pastei: aproximativ 60 de minute.

RECOMANDĂRI

Verificați în prealabil adecvarea și starea echipamentelor și a echipamentului individual de protecție (ochelari, mănuși, genunchiere etc.). În toate etapele de pregătire a substratului și a produselor, precum și în timpul aplicării se recomandă utilizarea corectă a echipamentelor și a echipamentului individual de protecție (EIP).

Nu expuneți produsele pentru perioade lungi de timp la surse directe de căldură sau la temperaturi de sub +5 °C.

În cazul depozitării produselor la o temperatură apropiată de +5 °C, se recomandă transportarea acestora înainte de utilizare într-un loc cu o temperatură adecvată, pentru a le prepara la o temperatură de utilizare nu mai mică de +10 °C.

Nu utilizați o sursă directă de căldură, o flacără, un corp fierbinte sau ceva asemănător. Temperaturile scăzute cresc viscozitatea în cutie, ceea ce face dificilă utilizarea și prelungeste sau inhibă procesul de uscare și de întărire a diferitelor produse.

Nu aplicați la o temperatură a aerului, a substratului și a produsului de sub +8 °C sau de peste +35 °C.

Nu aplicați în prezența condensului la suprafață, pe suprafețe cu eflorescențe saline sau supuse umidității în creștere.

Umiditatea ambiantă trebuie să fie <75%; umiditatea substratului trebuie să fie <4%.

În toate fazele de aplicare a **sistemului Wall2Floor**, îndepărtarea benzii adezive trebuie efectuată înainte de întărirea completă a stratului aplicat.

Se recomandă finalizarea fiecărei lucrări cu materiale din același lot de producție. În cazul utilizării unor loturi diferite de producție, pentru a evita ușoare diferențe de tonalități, se recomandă amestecarea loturilor între ele. Pentru lucrările în care, din motive de forță majoră, este absolut necesară continuarea cu un nou lot de producție, nu alăturați nuanțele. Pentru îmbinare, utilizați eventualele întreruperi în continuitatea suprafeței, precum muluri, muchii, rosturi de dilatație etc.

Asigurați-vă că ați aplicat cantitatea necesară de material, mai ales în zona colțurilor sau a muchiilor proeminente.

Pentru a oferi suprafeței o protecție suplimentară, în special în zona colțurilor sau a muchiilor, există pe piață modele de protectoare de muchii vizibile, care sunt lipite de suprafața finisată. Este o bună practică să folosiți întotdeauna unelte noi sau bine curățate. Dacă este necesar, înlocuiți-le la sfârșitul fiecărui ciclu de aplicare.

CURĂȚAREA INSTRUMENTELOR

Cu apă, imediat după utilizare.

RANDAMENT

Wall2Floor Top Coat Waterproof: 0,8 – 1,1 kg/m², în două straturi, în funcție de tipul de intervenție și de starea substratului. Se recomandă verificarea randamentului efectiv cu un test preliminar pe substratul specific.

CULORI

Alb și culori din gama **Wall2Floor**.

AMBALAJE

Wall2Floor Top Coat Waterproof comp A cutii de 20 de kg
Wall2Floor Top Coat Waterproof comp B cutii de 1,2 de kg

PERIOADĂ DE VALABILITATE

Materialul are o perioadă de valabilitate de aproximativ 12 luni în recipientul original și bine sigilat, cu condiția să fie păstrat într-un depozit acoperit, la o temperatură cuprinsă între +10 °C și +30 °C.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Directiva 2004/42/CE:

Wall2Floor Top Coat Waterproof (vopsele pentru efecte decorative):

Valoare-limită UE pentru Wall2Floor Top Coat Waterproof (cat A/I): 200 g/l (2010)

Wall2Floor Top Coat Waterproof conține maximum 200 g/l de COV

Produsul nu necesită etichetare conform legislației în vigoare.

Utilizați produsul în conformitate cu normele de igienă și siguranță în vigoare. Nu aruncați reziduurile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe sol; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediu, lăsați reziduurile să se usuce bine și tratați-le ca deșeuri speciale. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În caz de ingerare, consultați imediat un medic.

Pentru mai multe informații, consultați fișa cu date de securitate.

SAN MARCO GROUP garantează că informațiile din această fișă sunt furnizate conform celui mai înalt grad de experiență și cunoștințe tehnice și științifice ale sale; cu toate acestea, nu își poate asuma nicio responsabilitate pentru rezultatele obținute în urma utilizării lor, deoarece condițiile de aplicare se află în afara controlului său. Se recomandă să verificați întotdeauna adecvarea reală a produsului pentru fiecare caz specific. Acest document anulează și înlocuiește orice fișă anterioară.