

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

4Protection

INTERIÉROVÝ OCHRANNÝ DEKORATIVNÍ NÁTĚR



SERIE 321

4PROTECTION - V.2024-10-08

POPIS

4PROTECTION je ideální na ochranu nasákavých povrchů různého typu ve vnitřním prostředí proti poškození při každodenním používání.

Vytváří mimořádně tenkou, ale přesto účinnou reverzibilní nefilmogenní ochrannou bariéru, odolnou proti otěru a mytí, která nemá žádný negativní dopad na estetiku, je příjemná na dotek a je vizuálně efektivní.

Díky synergii fluorkarbonových a parafinických složek propůjčuje ošetřeným povrchům výraznou odolnost proti mnoha látkám rozpustným ve vodě a v oleji. Brání usazování různých nečistot, mastnoty apod. a omezuje výskyt a růst řas a plísní.

Tento nátěr lze nanášet na nejrůznější podklady mnoha druhů za předpokladu, že jsou suché, celistvé, pohlcující vlhkost a soudržné.

Díky svým vlastnostem je zvláště vhodný pro dekoraci a ochranu svislých interiérových ploch jako kuchyně a koupelny.

Krémová konzistence produktu usnadňuje aplikaci a lépe se roztírá.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Druh pojiva: vodní disperze vosků s fluorkarbonovou úpravou
- Klasifikace Indoor Air Quality: A+
- Objemová hmotnost UNI EN ISO 2811-1: $1,01 \pm 0,05$ g/ml
- Viskozita - balení: krémová pasta
- Doba zasychání (při teplotě 25 °C a relativní vlhkosti 65 %): suchý na dotek za 30 minut, kompletně vyschlý za 4 hodiny
- Optimální stupeň odolnosti proti látkám rozpustným ve vodě a v oleji je dosažen uplynutím 5 dnů ode dne nanesení.

INFORMACE O POUŽITÍ

Aplikovatelný na:

- vrchní minerální dekorativní nátěrové hmoty
- vrchní organické dekorativní nátěrové hmoty
- vodouředitelné barvy
- kamenné, vápencové, mramorové prvky, přírodní či rekonstruovaný kámen

- obkládací cihly
- betonové plochy.

V případě aplikace na mimořádně matné povrchy může být ovlivněn výsledný estetický efekt.

K čištění ošetřené plochy používejte suchou tkaninu.

PŘÍPRAVA PODKLADU

U všech ploch:

než nanese produkt 4PROTECTION, musí být podklad pevný, zcela suchý a zbaven všech volných a nesoudržných částic.

Než přistoupíte k aplikaci ochranného nátěru 4PROTECTION, poslední vrstvu organické nátěrové hmoty nechte schnout - u tenkovrstvých povrchových úprav nejméně 24 hodin a u úprav typu marmorino či obdobných povlaků minerální povahy alespoň 48 hodin.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Podmínky při aplikaci:

Teplota okolního vzduchu: min. +5 °C / max. +35 °C

Relativní vlhkost okolního vzduchu: <75%

Teplota podkladu: min. +5 °C / max. +35 °C

Vlhkost podkladu: <10%

- Aplikace: štětec, vlněný hadřík či tkanina

- Ředění: první vrstva s 15 % vody, pro následující vrstvy je přípravek připraven k použití.

- Počet vrstev: 2 nebo více, v závislosti na požadovaném stupni saturace. Druhou vrstvu aplikujte do 2 hodin od nanesení první vrstvy.

- Přípravek vyschne již v průběhu 4 hodin, ale ošetřené povrchy je třeba chránit před narážející vodou po dobu nejméně 12 hodin.

- Postup při nanášení:

štětcem nebo pomocí hadříku naneste tenkou vrstvu produktu 4PROTECTION.

Jakmile je nanesená vrstva produktu 4PROTECTION na dotek dostatečně suchá, vyleštěte ji hadříkem.

Ošetřené povrchy lze leštit ručně nebo pomocí orbitální leštičky s příslušným vlněným návlekm.

- Indikativní vydatnost: do značné míry závisí na typu povrchové úpravy, jež chcete překrýt. U hladkých, středně nasákových povrchů maximálně 15 m²/l na vrstvu

- Náradí ihned po použití očistěte vodou

- K údržbě a čištění plochy ošetřené produktem 4PROTECTION používejte suchou tkaninu či hadřík z mikrovlákná nebo ve vodě navlhčený hadřík, podle druhu čištění.

Ošetřené povrchy se vyznačují výraznou odolností proti nejrozličnějším látkám, které se běžně používají v domácnostech.

Agresivní látky doporučujeme co nejdříve odstranit a umýt vodou, aby se předešlo dlouhodobému působení.

K odstranění zvláště odolných nečistot lze použít vodu a čisticí prostředek na podlahy.

Nepoužívejte silně zásadité nebo kyselé čisticí prostředky, hrozí poškození povrchu ošetřené produktem 4PROTECTION.

ZABARVENÍ

Produkt je k dostání v neutrálním bezbarvém provedení (0001).

SKLADOVÁNÍ

Maximální teplota pro stálost při uskladnění: +30°C

Minimální teplota pro stálost při uskladnění: +5°C

Výrobek je nejlépe spotřebovat do 2 roků od data výroby, pokud byl uskladněn v původním, neotevřeném balení a pokud byl uchován v odpovídajících teplotních podmínkách.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Nespadá do působnosti Směrnice EU 2004/42/ES (ital. legislativní vyhlášky č. 161/2006)

Nevyžaduje se označení ve smyslu platných normativních požadavků. Produkt musí být používán v souladu s platnými normami v oblasti bezpečnosti a hygieny. Po použití produkt nevyhazujte do běžného odpadu, nechte ho zcela zaschnout a naložte s ním jako se zvláštním odpadem. Udržujte mimo dosah dětí. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo štítek. Nevylévejte zbytky produktu do povrchových nebo odpadních vod, ani do půdy. Více informací naleznete v Kartě bezpečnostních údajů produktu.

HESLO TEXTU

Reverzibilní nefilmogenní ochranný nátěr na bázi vodní disperze vosků s fluorkarbonovou úpravou 4PROTECTION, série 321.

Díky synergii svých složek propůjčuje ošetřeným povrchům výraznou odolnost proti mnoha látkám rozpustným ve vodě a v oleji, brání usazování různých nečistot, mastnoty apod. a omezuje výskyt a růst řas a plísní.

Vydatnost: překryje maximálně 15 m²/l na vrstvu, v závislosti na nasákavosti povrchové úpravy.

Dodávka a nanášení materiálu € na m².