SAN MARCO
è un marchio di
SAN MARCO GROUP Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

4Protection

PROTETTIVO DECORATIVO DA INTERNI

SERIE 321

4PROTECTION - V.2024-09-23

DESCRIZIONE

4PROTECTION è ideale nel proteggere, in ambienti interni, le superfici assorbenti di varia natura che possono venir danneggiate nell`uso quotidiano.
Crea una sottilissima barriera reversibile non filmogena, protettiva, resistente alle abituali operazioni di pulizia e lavaggi, che non pregiudica l'effetto estetico risultando piacevole alla vista e al tatto.
Sfruttando la sinergia di componenti fluorocarbonici e paraffinici impartisce alle superfici una buona resistenza a molteplici sostanze idro ed oleo solubili. Contrasta il deposito di sporco grasso e limita la formazione di muffe e alghe.
Può venire applicata su svariate superfici di varia natura purché coese, assorbenti ed asciutte.
Per le sue prestazioni risulta adatto per la protezione e decorazione delle superfici verticali di bagni e cucine.
La formulazione in crema ne permette un facile ed efficace utilizzo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

-Natura del Legante: Dispersione acquosa di cere con modifica fluorocarbonica.
-Classificazione Indoor Air Quality: A+
-Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,01 ± 0,05 g/ml
-Viscosità di confezionamento: pasta cremosa.
-Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto 30 minuti, totale dopo 4 ore.
-Le prestazioni ottimali di idro-oleo resistenza normalmente si raggiungono dopo 5 giorni dalla stesura.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su:
-Finiture decorative di natura minerale
-Finiture decorative di natura organica
-Idropitture
-Materiali lapidei, calcarei, marmi, pietre naturali o ricostruite
-Mattoni a vista

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

-Superfici in calcestruzzo.
La stesura su superfici particolarmente opache ne cambia l'aspetto estetico.
Per la pulizia delle superfici utilizzare un panno asciutto in tessuto.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Per tutte le superfici :
prima di applicare 4PROTECTION le superfici devono risultare compatte, prive di incoerenze, asciutte.
Prima di procedere alla patinatura protettiva con 4PROTECTION attendere almeno 24 ore dalla stesura di finiture organiche a basso spessore e almeno 48 ore nel caso di marmorini o similari di natura minerale.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:
Temperatura dell'ambiente: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umidità relativa dell'ambiente: <75%
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umidità del supporto: <10%
- Attrezzi: Pennello, panno in lana o tessuto
- Diluizione: primo strato al 15% con acqua, strati successivi pronto all'uso.
- N. strati: 2 o più in funzione del grado di saturazione ricercato. Il secondo strato va applicato entro 2 ore dalla prima stesura.
- Il prodotto essicca in 4 ore, le superfici trattate vanno protette dall'acqua battente per almeno 12 ore.

- Modalità applicative:
Stendere uno strato sottile di 4PROTECTION utilizzando un pennello o un panno.
Quando la superficie decorata con 4PROTECTION risulta asciutta al tatto procedere alla lucidatura con un panno.
Le superfici possono essere lucidate sia manualmente sia con l'ausilio di una levigatrice roto orbitale munita di apposita cuffia in lana.
- Resa indicativa: è fortemente influenzata dal tipo di finitura o materiale da ricoprire. Per superfici lisce mediamente assorbenti si ricoprono al massimo 15 mq/l per strato
- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.
- Per la manutenzione e la pulizia delle superfici trattate con 4PROTECTION utilizzare un panno in tessuto o microfibra asciutto o inumidito con acqua in funzione della tipologia di pulizia.
Le superfici presentano una buona resistenza ad una grande varietà di sostanze di normale utilizzo in ambito domestico.
E' buona regola provvedere celermente alla rimozione delle sostanze aggressive ed alla detersione con acqua, allo scopo di evitarne il prolungato contatto.
Per rimuovere sporco particolarmente resistente è possibile l'utilizzo di acqua e detergente per pavimenti.
Non impiegare disincrostanti fortemente alcalini o acidi, potrebbero compromettere la superficie rivestita con 4PROTECTION.

TINTEGGIATURA

Il prodotto è disponibile incolore neutro (0001).

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30°C
Temperatura minima di conservazione: +5°C
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non rientra nell'ambito della direttiva europea 2004/42/CE (d. lgs. 161/2006).

Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Protettivo reversibile non filmogeno a base di dispersione acquosa di cere con modifica fluorocarbonica 4PROTECTION serie 321.
Sfruttando la sinergia dei componenti impartisce alle superfici una buona resistenza a molteplici sostanze idro ed oleo solubili, contrasta il deposito di sporco grasso e limita la formazione di muffe ed alghe.
Resa: si ricoprono al massimo 15 mq/l per strato in funzione dell'assorbimento della finitura.
Fornitura e posa in opera del materiale € ..... al mq.

SAN MARCO GROUP garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.