

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

4Protection

PRODUS DECORATIV PROTECTOR PENTRU INTERIOARE



SERIA 321

4PROTECTION - V.2024-09-23

DESCRIERE

4PROTECTION este ideal pentru a proteja, în spațiile interioare, suprafețele absorbante de diverse tipuri, care ar putea fi deteriorate în timpul utilizării cotidiene.

Creează o barieră foarte subțire, reversibilă, nefilmogenă, protectoare, rezistentă la operațiile obișnuite de curățare și spălare, care nu dăunează efectului estetic, fiind plăcută la vedere și la atingere.

Exploatând sinergia componentelor fluorocarbonice și parafinice, conferă suprafețelor o bună rezistență la o multitudine de substanțe hidro și oleo solubile. Combate depunerile de murdărie grasă și limitează formarea de mușgaiuri și alge.

Se poate aplica pe o varietate de suprafețe, de diverse tipuri, cu condiția ca acestea să fie compacte, absorbante și uscate.

Prin prestațiile sale se dovedește a fi potrivit pentru protecția și decorarea suprafețelor verticale ale băilor și bucătărilor.

Forma cremoasă permite o utilizare ușoară și eficientă a produsului.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: Dispersie apoasă de ceruri cu modificare fluorocarbonică.
- Clasificarea în funcție de calitatea aerului din interior (Indoor Air Quality): A+
- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: $1,01 \pm 0,05$ g/ml
- Vâscozitatea de fabricație: pastă cremoasă.
- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): la atingere 30 minute , totală după 4 ore.
- Prestațiile optime de hidro-oleo rezistență se ating în mod normal după 5 zile de la aplicare.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Aplicabil pe:

- Finisaje decorative de natură minerală
- Finisaje decorative de natură organică
- Vopsele pe bază de apă
- Materiale petroase, calcaroase, marmure, pietre naturale sau imitații de piatră.

-Cărămizi aparente.
-Suprafețe din beton.
Aplicarea pe suprafețele deosebit de opace schimbă aspectul estetic al acestora.
Pentru curățarea suprafețelor utilizați o lavetă textilă uscată.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Pentru toate suprafețele :
Înainte de a aplica produsul 4PROTECTION asigurați-vă că suprafețele sunt compacte, fără irregularități și uscate.
Dacă produsul 4PROTECTION se aplică peste finisaje organice cu grosime redusă, așteptați cel puțin 24 de ore de la aplicarea finisajului înainte de a aplica stratul protectiv 4PROTECTION.
Dacă produsul 4PROTECTION se aplică peste marmură sau produse similare, de natură minerală, așteptați cel puțin 48 de ore de la aplicarea finisajului înainte de a aplica stratul protectiv 4PROTECTION.

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condițiile mediului și ale suportului:
Temperatura mediului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativă a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea suportului: <10%
- Instrumente: Pensulă, lavetă din lână sau textilă.- Diluare: primul strat 15% cu apă, straturi succesive gata de utilizare.
- Nr. straturi: 2 sau mai multe în funcție de gradul de saturare dorit. Al doilea strat va fi aplicat la 2 ore după prima aplicare.
- Produsul se usucă în 4 ore, suprafețele tratate vor fi protejate de apă cel puțin 12 ore.
- Modalități de aplicare:
Întindeți un strat subțire de 4PROTECTION utilizând o pensulă sau o lavetă.
Atunci când suprafața decorată cu 4PROTECTION este uscată la atingere, efectuați lustruirea cu ajutorul unei lavete.
Suprafețele pot fi lustruite atât manual, cât și cu ajutorul unui șlefuitor rotoorbital dotat cu bonetă corespunzătoare din lână.
- Randament indicativ: este puternic influențat de tipul de finisaj sau de materialul care trebuie acoperit. Pentru suprafețele netede cu grad mediu de absorbție se acoperă maxim 15 mp/l pe strat.
- Curățarea instrumentelor de lucru se efectuează cu apă, imediat după utilizare.
- Pentru întreținerea și curățarea suprafețelor tratate cu 4PROTECTION utilizați o lavetă textilă sau din microfibră, uscată sau umezită cu apă, în funcție de tipul de curățare.
Suprafețele prezintă o bună rezistență la o mare varietate de substanțe utilizate în mod obișnuit în cadrul casnic.
Este o bună regulă să îndepărtați cât mai repede substanțele agresive și să spălați suprafețele cu apă, pentru a evita contactul prelungit cu acestea.
Pentru a îndepărta murdăria deosebit de rezistentă se poate utiliza apă și detergent universal pentru suprafețe.
Nu utilizați produse dezincrustante, puternic alcaline sau acide, deoarece acestea ar putea compromite suprafața acoperită cu 4PROTECTION.

COLORAREA

Produsul este disponibil incolor, neutru (0001).

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de depozitare: +30 °C

Temperatura minimă de depozitare: +5 °C

Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Nu face parte din directiva EU 2004/42/EC (decret legislativ 161/2006)

Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Protectiv reversibil nefilmogen pe bază de dispersie apoasă de ceruri cu modificare fluorocarbonică 4PROTECTION seria 321.

Exploatând sinergia componentelor conferă suprafețelor o bună rezistență la o multitudine de substanțe hidro și oleo solubile, combate depunerile de murdărie grasă și limitează formarea de mușgaiuri și alge.

Randament: se acoperă maxim 15 mp/l pe strat în funcție de absorbția materialului de finisaj.

Furnizarea și aplicarea materialului € per mp.