

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

4Protection

DEKORAČNÝ OCHRANNÝ PROSTRIEDOK PRE INTERIÉRY



SÉRIA 321

4PROTECTION - V.2024-09-23

POPIS

4PROTECTION je ideálny na ochranu savých povrchov rôznej povahy v interiéri, ktoré môžu byť poškodené každodenným používaním.

Vytvára veľmi jemnú vrstvnú ochrannú bariéru bez tvorby filmu, odolnú voči bežnému čisteniu a umývaniu, ktorá nepoškodzuje výsledný estetický efekt príjemný na pohľad a na dotyk.

Pri využití synergie fluorouhlíkových a parafrínových zložiek poskytuje povrchom dobrú odolnosť voči mnohým látkam rozpustným vo vode a oleji. Potláča usadzovanie mastnej nečistoty a obmedzuje tvorbu plesní a rias.

Je možné ho aplikovať na povrchy rôznej povahy, ktoré musia byť súdržné, savé a suché.

Vďaka svojim vlastnostiam je vhodný na ochranu a dekoráciu vertikálnych povrchov kúpeľní a kuchýň.

Krémová forma umožňuje jednoduché a účinné použitie.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Povaha pojiva: vodná disperzia voskov s fluorouhlíkovou úpravou.
- Klasifikácia pre kvalitu vzduchu v interiéri (Indoor Air Quality): A+
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: $1,01 \pm 0,05$ g/ml
- Viskozita balenia: krémová pasta.
- Zasychanie (pri 25 a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk 30 minút, úplné po 4 hodinách.
- Ideálne vlastnosti odolnosti proti vode a oleju sa bežne dosiahnu po 5 dňoch po nanosení.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Vhodný na:

- Dekoratívne záverečné úpravy minerálnej povahy
- Dekoratívne záverečné úpravy organickej povahy
- Vodou riediteľné farby
- Kamenné materiály, vápenaté materiály, mramory, prírodné alebo rekonštruované kamene.

- Obkladové tehly.
 - Povrchy z betónu.
- Nanášanie na zvlášť matné povrchy mení ich estetický vzhľad.
Na čistenie povrchov používajte suchú tkanú látku.

PRÍPRAVA PODKLADU

Pre všetky povrchy:
pred aplikáciou 4PROTECTION musia byť povrchy kompaktné, bez narušenia súdržnosti, suché.
Pred vykonaním ochranného náteru pomocou 4PROTECTION počkajte aspoň 24 hodín od naniesenia organických záverečných úprav s malou hrúbkou a aspoň 48 hodín v prípade mramorových alebo podobných náterov minerálnej povahy.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:
Teplota prostredia: Min. +5 / Max. +35
Relatívna vlhkosť prostredia: <75%
Teplota podkladu: Min. +5 / Max. +35
Vlhkosť podkladu: <10%
- Náradie: štetec, vlnené alebo tkané plátno
- Riedenie: prvá vrstva s 15 % vody, pre nasledujúce vrstvy je prípravok pripravený na použitie.
- Počet vrstiev: 2 alebo viac, v závislosti na požadovanom stupni saturácie.
Druhú vrstvu aplikujte do 2 hodín od naniesenia prvej vrstvy.
- Prípravok vyschne už v priebehu 4 hodín, ale ošetrované povrchy je potrebné chrániť pred narážajúcou vodou po dobu najmenej 12 hodín.
- Spôsoby použitia:
Naneste jednu jemnú vrstvu 4PROTECTION pomocou štetca alebo plátna.
Keď je povrch ošetrovaný pomocou 4PROTECTION suchý na dotyk, vyleštite ho látkou.
Povrchy je možné leštiť buď ručne alebo pomocou rotačnej leštičky vybavenej vhodnou vlnenou násadou.
- Približná výdatnosť: je veľmi ovplyvnená typom záverečnej úpravy alebo pokrývaného materiálu. Hladké, stredne savé povrchy sa pokrývajú s maximálne 15 m²/l na vrstvu
- Čistenie náradia sa vykonáva vodou hneď po použití.
- Pri údržbe a čistení povrchov ošetrovaných pomocou 4PROTECTION používajte tkanú látku alebo látku z mikrovlákn, suchú alebo navlhčenú v závislosti od typu čistenia.
Povrchy majú dobrú odolnosť voči veľkému množstvu látok bežného použitia v domácnosti.
Je dobrým pravidlom vodou rýchlo odstrániť agresívne alebo čistiace látky, aby sa zabránilo dlhému kontaktu.
Na odstránenie zvlášť odolnej nečistoty je možné použiť vodu a čistiaci prostriedok na podlahy.
Nepoužívajte silno alkalické alebo kyslé prostriedky na odstraňovanie usadenín, mohli by poškodiť povrch natretý s 4PROTECTION

ZAFARBENIE

Produkt je dostupný neutrálne bezfarebný (0001).

USKLADNENIE

Maximálna teplota skladovania: +30 °C
Minimálna teplota skladovania: +5 °C

Prodotto è idoneo all'uso entro 2 anni dalla data di produzione, se è conservato in
originali, non aperti imballaggi e in idonee condizioni ambientali.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nespadá do pôsobnosti Smernice EÚ 2004/42/ES (tal. legislatívnej vyhlášky č.
161/2006).

Používať produkt podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po
použití neponechávať obaly roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť
a spracovať ich ako špeciálny odpad. Nezahadzovať zvyšky do kanalizácie, do
vodných tokov alebo do okolia. Ďalšie informácie nájdete v karte
bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Vratný ochranný prostriedok, ktorý netvorí film, na báze vodnej disperzie voskov
a fluorouhlíkovej úpravy 4PROTECTION séria 321.

Pri využití synergie fluorouhlíkových a parafrínových zložiek poskytuje povrchom
dobrú odolnosť voči mnohým látkam rozpustným vo vode a oleji, potláča
usadzovanie mastnej nečistoty a obmedzuje tvorbu plesní a rias.

Výdatnosť: pokryje sa maximálne 15 m²/l na vrstvu v závislosti od savosti
záverečnej úpravy.

Dodávka a pokládka materiálu€ na m².