

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

4Protection

ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ



СЕРІЯ 321

4PROTECTION - V.2024-10-08

ОПИС

4PROTECTION ідеально підходить для захисту різноманітних абсорбуючих поверхонь всередині приміщень, які можуть бути пошкоджені під час щоденного використання.

Матеріал створює тонку невідновну захисну плівку, яка є стійкою до вологого і сухого очищення, не змінює естетичний вигляд покриття, приємна на вигляд та на дотик.

Завдяки поєднанню фторвуглецевих і парафінових компонентів, матеріал надає поверхням хорошу стійкість до багатьох водо- та маслорозчинних речовин.

Перешкоджає відкладенню бруду та жиру, запобігає утворенню цвілі і біобростанню.

Матеріал можна наносити на різні поверхні за умови, що вони щільні, поглинаючі і сухі.

Завдяки своїм характеристикам підходить для захисту та декорування вертикальних поверхонь у ванних кімнатах та кухнях. Кремова текстура забезпечує легке та ефективне використання.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип в'язучої речовини: водна дисперсія воску з модифікованим фторвуглецем.

- Класифікація якості повітря в приміщенні: A+

- Відносна щільність відповідно до UNI EN ISO 2811-1: $1,01 \pm 0,05$ г/мл

- В'язкість матеріалу: кремopodobна паста

- Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 65%): на дотик - через 30 хвилин, другий шар можна наносити через 4 години.

- Оптимальна водо-масляна стійкість зазвичай досягається через 5 днів після нанесення.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Матеріал можна наносити на:

- Декоративні покриття на мінеральній основі
- Декоративні покриття на органічній основі
- Фарби на водній основі
- Кам'яні поверхні, вапняні покриття, мармур, вироби з натурального чи штучного каменю
- Цегляні поверхні
- Бетонні поверхні

При використанні на матових поверхнях матеріал може змінити їх естетичний вигляд.

Для очищення поверхонь використовуйте суху тканину.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Для всіх видів поверхонь:

Перед нанесенням 4PROTECTION переконайтеся, що поверхня щільна, без нерівностей і суха.

Перед нанесенням захисного воску 4PROTECTION зачекайте щонайменше 24 години після нанесення тонкошарових декоративних покриттів на органічній основі і щонайменше 48 годин при використанні мармуру або подібних матеріалів мінерального походження.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:

Температура повітря: мін. +5°C / макс. +35°C

Відносна вологість повітря: <75%

Температура поверхні: мін. +5°C / макс. +35°C

Вологість поверхні: <10%

- Інструменти: Пензлик, вовняна тканина
- Розведення: перший шар на 15% водою; наступні шари - готовий до використання.

- Кількість шарів: 2 або більше в залежності від бажаного ступеня насиченості. Другий шар необхідно нанести протягом 2 годин після першого.

- Матеріал висихає за 4 години; оброблені поверхні необхідно захищати від дощу протягом не менше 12 годин. - Спосіб нанесення:

Нанесіть 4PROTECTION тонким шаром за допомогою пензлика або тканини. Коли поверхня, покрита 4PROTECTION, висохне на дотик, відполіруйте її тканиною.

Поверхню можна полірувати вручну або за допомогою орбітальної ручної шліфувальної машини з шерстяною насадкою.

- Орієнтовна витрата матеріалу сильно залежить від типу покриття або матеріалу, що покривається. Для гладких поверхонь із середньою поглинаючою здатністю орієнтовна витрата становить до 15 м²/л на шар

- Інструменти необхідно промити водою відразу після використання.

- Для догляду та чищення поверхонь, оброблених 4PROTECTION, використовуйте суху або змочену водою тканину або серветку з мікрофібри залежно від типу очищення.

Поверхні мають гарну стійкість до великої кількості речовин, які зазвичай використовуються в побуті.

Рекомендується швидко видаляти агресивні речовини та очищати їх за допомогою води з метою уникнення тривалого контакту з ними.

Для видалення особливо стійких забруднень можна використовувати воду та засіб для миття підлоги. Не використовуйте сильнолужні або кислотні засоби, вони можуть пошкодити поверхню, оброблену 4PROTECTION.

ТОНУВАННЯ | Матеріал доступний в безбарвному нейтральному варіанті (0001).

ЗБЕРІГАННЯ | Максимальна температура зберігання: +30 °C
Мінімальна температура зберігання: +5 °C
Продукт бажано використати протягом 2 років з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ | Директива ЄС 2004/42 (законодавчий декрет 161/2006) не застосовується. Продукт необхідно використовувати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не викидайте контейнери в навколишнє середовище; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи. Не викидайте залишки матеріалу в каналізацію, водойми та на землю. Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ | Невідновний плівкоутворюючий захисний засіб на основі водної дисперсії воску з модифікованим фторвуглецем 4PROTECTION серії 321.
Завдяки особливому поєднанню компонентів, матеріал надає поверхням хорошу стійкість до багатьох водо- та маслорозчинних речовин, перешкоджає відкладенню бруду та жиру, запобігає утворенню цвілі і біообростанню.
Витрата матеріалу: покриває до 15 м²/л на шар залежно від поглинаючої здатності фінішного покриття.
Постачання та нанесення матеріалу: євро/м².