

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Acrisyl Fondo Finitura

АКРИЛ-СИЛОКСАНОВАЯ ЗАПОЛНЯЮЩАЯ ВЫРАВНИВАЮЩАЯ КРАСКА ДЛЯ
ВНЕШНИХ РАБОТ - ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ И ВОДОРΟΣЛЕЙ



СЕРИЯ 637

ACRISYL FONDO FINITURA - V.2024-09-24

ОПИСАНИЕ

ACRISYL FONDO FINITURA - отделочный окрашиваемый материал для наружных работ на основе акрил-силоксановых смол в водной дисперсии и инертных наполнителей с высокой укрывающей способностью.

ACRISYL FONDO FINITURA позволяет в два слоя добиться отделки с высокой маскирующей способностью на возможных неровностях основы по причине разнородной окрашенной поверхности.

Рекомендуется в качестве выравнивающей краски для ранее окрашенных поверхностей, очищенных от старых покрытий или краски.

Обладает хорошей водоотталкивающей способностью и хорошей проницаемостью водяного пара, материал ACRISYL FONDO FINITURA предохраняет поверхность от образования плесени и водорослей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип связующего: акриловый сополимер с силоксановой модификацией в водной эмульсии.
 - Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: $1,55 \pm 0,05$ кг/л
 - Гранулометрия: 0,35 мм
 - Максимальный размер зерна в наполнителях: 0,7 мм
 - Стойкость к смыванию UNI 10560: отличная, >10000 циклов
 - Устойчивость к щелочам UNI 10795: устойчиво
 - Коэффициент впитывания воды 1062-3: низкий, $w < 0,1$ кг/м²h^{0,5}
 - Паропроницаемость UNI EN ISO 7783-2: высокая, $S_d < 0,14$ м
 - Защитное средство для фасадов на основе теории Kuenzle DIN 18550: $W < 0,5$ кг/м²ч^{0,5} и $S_d < 2$ метра
 - Пожаробезопасность EN 13501-1: Класс A2 s1 d0
- Относится к расходу, не превышающему указанного, и к применению на негорючей поверхности

- Высыхание (при 25 °C и 65% отн. влажн.): касание 1 час; для повторной окраски 4 часа.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносится на:

- Новую и старую штукатурку на водной основе.
 - Бетонные поверхности.
 - Поверхности со старой краской минеральной или синтетической основы, просушенные, не осыпающиеся, впитывающие и правильно подготовленные.
 - Конгломераты различной природы с хорошей впитываемостью. Поверхность должна быть соответственно подготовлена, следуя инструкции главы 'Подготовка поверхности'.
- Не наносить на поверхности свежее окрашенные и щелочные. Необходимо выдержать штукатурную поверхность до полной просушки в течение четырех недель.
Не наносится на макропористые штукатурки.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Оштукатуренная поверхность:

- Проверить, что основа хорошо высушена и выдержана. При необходимости заделать и укрепить специальными средствами.
- При наличии плесени обработать поверхность специальным очищающим раствором COMBAT 222 код 4810222 (не забудьте после использования тщательно сполоснуть поверхность водой) и закрепляющим раствором COMBAT 333 код 4810333.
- Устранить щеткой или промыванием возможные остатки старых осыпающихся покрытий или плохо прилегающие слои старой краски. Полностью удалить отслоенные известковые краски и темперы.
- Удалить щеткой наслоения пыли, смога и прочего.
- Трещины необходимо расширить и заполнить шпаклевкой или аналогичным материалом.
- Загладить неровности основы. Дыры, трещины, расщелины и впадины можно заделать средством BETOMARC 9450150, RASAMIX 9440160 или RASOMARC 9500150 в зависимости от типа основы.
- При наличии особо хрупких поверхностей или поверхностей, обладающих низким сцеплением, нанести слой АТОМО 8840001, микронизированную грунтовку без растворителей на водной основе или изоляционную грунтовку на растворителях для стен MARCOFIX 4420001.
- Приступить к нанесению ACRISYL FONDO FINITURA согласно процедуре, указанной в разделе Инструкции по нанесению.

Бетонные поверхности:

- Проверить, что основа хорошо высушена и выдержана. При необходимости заделать и укрепить специальными средствами.
- При наличии плесени обработать поверхность специальным очищающим раствором COMBAT 222 код 4810222 (не забудьте после использования тщательно сполоснуть поверхность водой) и закрепляющим раствором COMBAT 333 код 4810333.
- Устранить щеткой или промыванием возможные остатки старых осыпающихся покрытий или плохо прилегающие слои старой краски. Полностью удалить отслоенные известковые краски и темперы.

- Удалить щеткой наслоения пыли, смога и прочего.
- Удалить отваливающиеся куски цемента.
- Металлические прутки арматуры, выступающие на поверхности, аккуратно очищают щеткой и обрабатывают пассиваторным цементным раствором BETOXAN PRIMER 9490125.
- Восстановить недостающие части мастикой BETOXAN 400 или BETOXAN 300, безусадочным тиксотропным строительным раствором с волокнистым упрочнением 9490140/130; выполнить окончательную шпаклевку безусадочной шпаклевкой BETOXAN 200, предупреждающей насыщение углекислым газом, код 9490120.
- Проверить, что основа хорошо высохла, и нанести слой изоляционного фиксатива с растворителем для стен MARCOFIX 4420001 или микронизированного фиксатива без растворителя АТОМО 8840001.
- На бетонные поверхности при наличии минеральных масел использовать изоляционную грунтовку на растворителях для стен ISOMARC 4410111.
- Приступить к нанесению ACRISYL FONDO FINITURA согласно процедуре, указанной в разделе Инструкции по нанесению.

*(Степень разведения изолирующего покрытия и наносимое количество зависят от впитывания его основой, их определяют предварительными пробами на конкретной основе. Проконсультироваться с технической картой).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и основы:
Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35 °C
Относительная влажность окружающей среды: <75%
Температура основы: мин. +5 °C / макс. +35 °C
Влажность основы: <10%
- Избегать нанесения в присутствии поверхностного конденсата и под прямыми лучами солнца.
- Для достижения наилучших эстетических и эксплуатационных характеристик материала рекомендуется его нанесение при соблюдении вышеперечисленных климатических условий и защищать поверхность от дождя и влаги в течении 48 часов. Таким образом, полное высыхание материала и его равномерная полимеризация, в среднем, достигаются по истечении 10 дней.
- Если в течении 10 дней обработанные поверхности подвергаются воздействию дождевых потоков, то могут образоваться вертикальные полупрозрачные полосы. Это не снижает свойств материала, а сами полосы устраняются их промывкой или в результате последующих дождей.
- Нанесение на поверхности с выступившей солью, а также с повышенным влагопоглощением не гарантирует сцепление материала с поверхностью. Поэтому необходимо использовать специальные материалы для оздоровления стен: применение штукатурки понижающей влажность стен NEPTUNUS и последующая окраска при помощи силиконовой системы NEPTUNUS.
- Защитные свойства декоративных покрытий против образования плесени и водорослей имеют следующие особенности: эффективность и срок действия главным образом обусловлены степенью воздействия климата и окружающей

среды, типом конструкции и выбором системы нанесения.

- Инструменты: первый слой кистью, второй – кистью или валиком.
- Размешать материал перед нанесением.
- Разведение: 20-30% водой;
- Кол-во слоев: 2
- Сразу же по окончании работы инструменты промывают водой.
- Примерный расход: 5-7 кв.м/л для одного слоя на основах со средней пористостью. Рекомендуется провести предварительную пробу на конкретной основе для определения фактического расхода.

КОЛЕРОВКА

Нужный оттенок получают тинтометрической системой. Кроме того, материал можно окрасить красителями COLORADO серия 548.

При использовании материала из разных партий рекомендуется смешать между собой разные партии во избежание легких различий в оттенке.

При внешних работах рекомендуется всегда пользоваться материалом одной партии от угла до угла. Если обстоятельства вынуждают начать новую партию материала, не закончив стены, то не делать явной границы перехода оттенков. Использовать для стыка проемы, выпуклый декор, выступы, кабели и пр.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C
Минимальная температура хранения: +5°C
Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/ЕС)

Кат. А/с: краски для наружных стен с минеральными связующими (на водной основе): 40 г/л (2010)
содержит макс.: 40 г/л VOC (летучих органических соединений).

Вредно для водных организмов, с длительным действием.

Транспортировка, применение и хранение материала выполняются согласно действующим гигиеническим нормам и технике безопасности; дать отходам полностью высохнуть и сдать в специальные отходы. За дополнительной информацией обратиться к карте безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Акрил-силоксановая заполняющая выравнивающая краска для внешних работ - защита от плесени и водорослей

Нанесение на подготовленные поверхности ACRISYL FONDO FINITURA на базе акрил-силоксановых сополимеров в 2 слой в количестве, зависящем от поглощающей способности основы.

Поставка и применение материала на месте евро за кв.м.

