

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Acrisyl Pittura Riempitiva

АКРИЛ-СИЛОКСАНОВА ВОДОРОЗЧИННА МИЮЧА ВИРІВНЮВАЛЬНА ФАРБА
ДЛЯ ЗОВНІШНІХ РОБІТ ІЗ ЗАХИСТОМ ВІД ЦВІЛІ ТА БІОБРОСТАННЯ

Класифікація EN 1062-1:
G₃ E₃ S₂ V₁ W₃ A₀ C₀



СЕРІЯ 634

ACRISYL PITTURA RIEMPITIVA - V.2024-11-06

ОПИС

ACRISYL PITTURA RIEMPITIVA – це захисна водорозчинна фарба для зовнішніх робіт на основі акрил-силоксанових смол у водній дисперсії та наповнювачів для захисту зовнішніх стін. Підходить для повторного фарбування товстих покриттів на стінах з теплоізоляцією. Матеріал має чудові водовідштовхувальні властивості, високу стійкість до миття, стійкість до атмосферних впливів, забруднення та лужного середовища, характерних для цементних основ і будівельних розчинів загалом. Найкращі результати досягаються при нанесенні на дуже рівні, щільні та інертні поверхні з дрібним розміром зерна.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип в'язучої речовини: Акриловий сополімер з силоксановою модифікацією у водній дисперсії
- Класифікація відповідно до UNI EN 1062-1 (фарби для зовнішніх робіт):
 - .Блиск відповідно до EN ISO 2813: клас G3 (<10, матовий)
 - .Товщина сухої плівки відповідно до ISO 3233: клас E3 (100-200 мкм)
 - .Розмір зерна відповідно до EN ISO 787-18: клас S2 (<300 мкм, середній)
 - .Ступінь паропроникності відповідно до UNI EN ISO 7783-2: клас V1 (Sd<0,14 м, висока)
 - .Водопроникність відповідно до UNI EN 1062-3: клас W3 (W≤0,1, низька)
 - .Стійкість до розтріскування відповідно до UNI EN 1062-7A: клас A0 (не стосується)
 - .Проникність CO2 відповідно до UNI EN 1062-6: клас C0 (не стосується)

Інші характеристики

- Відносна щільність відповідно до UNI EN ISO 2811-1: 1,45-1,6 кг/л
- Максимальний розмір зерна наповнювача: 125 мкм
- Стійкість до мокрого стирання відповідно до UNI 10560: >10000 циклів, відмінна
- Стійкість до лугів відповідно до UNI 10795: стійка
- Стійкість до цвілі та водоростей відповідно до UNI EN 15457 та UNI EN 15458
- Захист поверхні відповідно до теорії Куенцле за DIN 18550: $W < 0,5 \text{ кг/м}^2 \text{ год}^{0,5}$ і $S_d < 2$ метри
- Класифікація реакції на вогонь відповідно до EN 13501-1: Клас A2 s1 d0 При використанні не більше зазначеного та нанесенні на негорючу поверхню.
- Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 65%): на дотик - через 30 хвилин, другий шар можна наносити через 4 години.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Покриття можна наносити на:

- Нова та стара штукатурка на основі гідралічних в'язучих.
- Бетонні поверхні.
- Поверхні зі старою фарбою або покриття на органічній або мінеральній основі з сухою, щільною структурою, що вбирає і має хороше зчеплення з поверхнею.
- Різні мінеральні будівельні суміші, за умови, що вони є поглинаючими.

Поверхні необхідно підготувати відповідно до інструкцій, наведених у параграфі «ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ».

Не можна наносити на свіжопофарбовані поверхні.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- Переконайтеся, що поверхня належним чином висохла та витримана. При необхідності обробіть або зміцніть поверхню за допомогою спеціальних засобів.
- Якщо поверхня уражена цвіллю, обробіть її миючим засобом COMBAT 222, код 4810222, та відновлювальним засобом COMBAT 333, код 4810333.
- Очистіть за допомогою щітки або змийте з поверхні цвіль та стару фарбу, що відлущилася. Повністю видаліть з поверхні шари старої вапняної або водоемульсійної фарби, що відшарувалися.
- Видаліть за допомогою щітки пил, смог та інші відкладення. Поштукатурені поверхні:
- Тріщини необхідно розшити та заштукатурити спеціальними ущільнювальними засобами (штукатуркою та подібними).
- Вирівняйте будь-які нерівності на поверхні. Обробіть щілини, тріщини та западини за допомогою RASAMIX FIT 9670160 або BETOMARC FIT 9740150 або MARCOPRO 9750019/9750010, залежно від типу поверхні.
- Переконайтеся, що поверхня повністю висохла, і нанесіть шар настінної акрилової ґрунтівки на водній основі IDROFIS 4700006 або настінної ґрунтівки на основі розчинників ISOMARC 4410111 або мікронізованої ґрунтівки без розчинників ATOMO 8840001. На штукатурку з підвищеним вологопоглинанням рекомендується нанести шар NEPTUNUS PRIMER H код 0760230 для покращення

водовідштовхувальних властивостей поверхні.

- На неоднорідні поверхні можна нанести один шар вирівнювальної основи ACRISYL GRIP код 9320019.
- Нанесіть ACRISYL PITTURA RIEMPITIVA.

Бетонні поверхні:

- Видаліть ділянки з цементу, які обсіпаються.
- Металеві пруті арматури, видимі на поверхні, необхідно ретельно очистити щіткою та обробити пасивуючим цементним розчином BETOXAN PRIMER 9490125.
- Відновіть відсутні частини шляхом вирівнювання цементним розчином BETOXAN 400 або безусадковим тиксотропним розчином, дисперсно армованим волокнами, BETOXAN 300 9490140/0130; виконайте фінішне вирівнювання за допомогою безусадкового вирівнювального розчину, що захищає від проникнення вуглекислого газу BETOXAN 100 / BETOXAN 200.
- На чисту, суху поверхню нанесіть шар настінної акрилової ґрунтівки на водній основі IDROFIS 4700006 або мікронізованої ґрунтівки без розчинників АТОМО 8840001.
- На неоднорідні поверхні можна нанести один шар вирівнювальної основи ACRISYL GRIP код 9320019.
- Нанесіть ACRISYL PITTURA RIEMPITIVA.

(Розведення ґрунтівки та кількість його нанесення залежить від рівня поглинання поверхні та визначається шляхом проведення попередніх випробувань на конкретному типі поверхні).

ІНСТРУКЦІЙ ШОДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:

Температура повітря: вiн. +8°C / макс. +35°C

Відносна вологість повітря: <75%

Температура поверхні: вiн. +5°C / макс. +35°C

Вологість поверхні: <10%

- Не наносьте продукт, якщо на поверхні є конденсат, або під прямими сонячними променями.
- Для досягнення оптимального зовнішнього вигляду та ефективності покриття, рекомендується наносити матеріал лише у вищезазначених кліматичних умовах і захищати поверхню від дощу і вологи протягом 48 годин після нанесення. Необхідно дати можливість матеріалу повністю висохнути і забезпечити рівномірну полімеризацію, яка відбувається приблизно через 10 днів.
- На поверхнях, на які потрапила дощова вода протягом 10 днів після нанесення, можуть утворитися матові вертикальні патьоки. Це не завдасть шкоди зовнішньому вигляду матеріалу і може бути очищено водою під високим тиском або після наступних дощів.
- Нанесення матеріалу на поверхні із сольовим нальотом або об'єктах з високим рівнем вологості не гарантує зчеплення матеріалу з поверхнею. Тому необхідно підготувати поверхню заздалегідь, покрити її штукатуркою проти підняття вологості, а потім пофарбувати силосановою системою SCUDOSIL.
- Захист покриттів від плісняви та біоборостання має жертвенну природу: ефективність і довговічність сильно залежать від суворості кліматичних та навколишніх умов, типу конструкції та вибору системи нанесення.

- Інструменти: пензлик або шерстяний валик
- Кількість шарів: мінімум 2 шари.
- Перший шар рекомендуємо наносити пензликом, а другий – шерстяним валиком.
- Розведення: для нанесення пензликом: перший шар на 35-40% водою, другий шар на 20-25%; для нанесення шерстяним валиком - другий шар на 10-15%.
- Не рекомендується наносити безповітряним фарбопультотом через абразивну дію наповнювача продукту.
- Інструменти необхідно промити водою відразу після використання.
- Орієнтовна витрата матеріалу: 4-5 м²/л при нанесенні на гладкі поверхні та 3-4 м²/кг при нанесенні на злегка текстуровані поверхні з середньою поглинаючою здатністю. Рекомендуємо виконати попередню пробу на конкретній поверхні для більш точного визначення витрати.

ТОНУВАННЯ

Необхідний колір підбирається за допомогою системи підбору кольорів та барвників COLORADO серії 548.
У разі використання різних партій кольорового продукту, рекомендуємо перемішати їх між собою, щоб уникнути незначних відмінностей у кольорі.
При нанесенні продукту на зовнішні поверхні рекомендується використовувати матеріал з однієї партії для покриття стін від одного краю до іншого. Якщо необхідно використати фарбу з іншої партії на одній стіні, не наносьте їх поруч. Для з'єднання використовуйте будь-які розриви суцільності поверхні: молдинги, краї, кабелі тощо.

ЗБЕРІГАННЯ

Максимальна температура зберігання: +30 °C
Мінімальна температура зберігання: +5 °C
Продукт бажано використати протягом 2 років з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Гранично допустиме значення ЄС летких органічних сполук (Директива 2004/42/ЄС) для продукту категорії А/с: Покриття для зовнішніх стін на мінеральній основі (на водній основі): 40 г/л (2010)

Продукт містить максимум: 40 г/л ЛОС

Продукт шкідливий для водних організмів з довготривалими наслідками.

Продукт необхідно транспортувати, використовувати та зберігати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи. Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Миюча вирівнювальна фарба для зовнішніх робіт із захистом від плісняви та біообростання.
Водорозчинна фарба ACRISYL PITTURA RIEMPITIVA серії 634 на основі

акрил-силоксанових смол у водній дисперсії з чудовою стійкістю до мокрого стирання відповідно до UNI EN ISO 2811-1, високим ступенем паропроникності відповідно до UNI EN ISO 7783-2 та низькою водопроникністю відповідно до UNI EN 1062-3 наноситься на попередньо підготовлені поверхні в щонайменше 2 шари в кількості, що залежить від поглинаючої здатності поверхні.

Постачання та нанесення матеріалу: євро/м2.